# Tectyl™ 1079

## Premium univerzalna, zaštita od korozije

Tectyl 1079 je svijetle boje, otapalo smanjeno, na bazi voska, spoj za očuvanje boje. Tectyl 1079 štiti obojene površine od atmosferskih i okolišnih utjecaja tijekom transporta i skladištenja. Tectyl 1079 stvrdnjava se u svijetlu, prozirnu, čvrstu foliju.

## Odobrenja / Razine učinkovitosti

| Tectyl™ 1079 | |
|---|---|
| **Preporučena debljina suhog filma**<br>preko metalnog profila | 20 µm |
| **Soli Sprej**<br>Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 2 dani |
| **Vlažnost**<br>Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 15 dani |
| **Zaštita unutarnjih prostora**<br>(min. mjeseci) | min. 12 mjeseci |
| **Zaštita na otvorenom**<br>(min. mjeseci) | min. 6 mjeseci |

## Primjene

### Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 1079 može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i otpadnog materijala. Prije primjene Tectyl 1079, obojene površine trebaju biti pravilno očvršćene. Preporučuje se testirati obojene površine, gume i sintetičke dijelove jesu li otporni na otapalo prije primjene Tectyl 1079.

### Primjena

Tectyl 1079 je formuliran za korištenje u isporučenom obliku. Preporučuje se da temperatura okoline i proizvoda bude 15-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Tectyl 1079 može se primijeniti bez zraka ili raspršivanjem niskog tlaka. Detalji o primjeni mogu se naći u tablici primjene. Tectyl 1079 treba promiješati prije upotrebe.

### Uklanjanje

Tectyl 1079 se u vlažnoj fazi može ukloniti s Tectyl Biocleanerom, Tectyl 150 ili niskotlačnom parom. Ako je Tectyl 1079 osušen i očvrsnut, može se ukloniti s Tectyl 150. **Pažnja:** Ako je primijenjena površina izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti, materijal se mora ukloniti unutar 3 mjeseca i ponovno nanijeti, inače će uklanjanje biti teško.

## Značajke i prednosti

### Superior Protection

Preporučeni DFT Tectyl 1079 štiti obojene površine od korozije.

### Multi-functional

Tectyl 1079 će zaštititi vaše proizvode u mnogim različitim situacijama. Tijekom lokalnog transporta, skladištenja i inozemnog otprema.

### Processing

Tectyl 1079 je proizvod koji se lako nanosi, a potrebno je samo tanko suho filmsko debljina od 20 mikrona.

## Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

## Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne opasnosti kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Izvještaj o sigurnosti (SDS) koji je dostupan na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

## Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvode, tlo ili vodu.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022

# Tectyl™ 1079

## Tipična svojstva

*Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.*

| Tectyl™ 1079 | |
|---|---|
| **Zapalna točka** | 28°C PMCC |
| **Gustoća @ 20°C** | 0.795 kg/ltr |
| **Teorijska pokrivenost**<br>@ Preporučena debljina suhog filma | 8.4 sqm/ltr |
| **Viskoznost (Zahn Cup)**<br>Čaša br. 4 | 26 s |
| **Nevolatna težina** | 20% |
| **Vrijeme sušenja @ 20°C**<br>Raspon | 1 - 2 sati |
| **Temperatura skladištenja** | 15 - 35°C |
| **Temperatura primjene** | 15 – 35°C |
| **VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)** | 755 g/ltr |

https://tectyleurope.com

## Skladištenje

Tectyl 1079 treba čuvati na temperaturama između 15-35 °C. Ne smijete smrznuti Tectyl 1079. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije, Tectyl 1079 može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom skladištenja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja, Tectyl 1079 najbolje je koristiti prije 36 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

## Oprez

Adekvatan ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i kako bi se osiguralo protiv stvaranja zapaljive tekućine. djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrice, prekomjerna toplina ili baklje. pogledajte Listu podataka o sigurnosti (SDS) za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

## Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda preko ove prevlake nije moguće. Dodavanje bilo kojeg proizvoda ispod ove prevlake nije preporučljivo. Korištenje dodatnih prevlaka može rezultirati kemijskom nespojivošću, čime se utječe na performanse ove prevlake kao što je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potrebna osnovna boja, osim proizvoda koji preporučuje CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

### Stanje informacija

November 09, 2026

### Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022