

Composto premium per uso generale, preventivo della corrosione

Tectyl 1079 è un composto conservante per vernici di colore chiaro, a base di cera e con riduzione dei solventi. Tectyl 1079 protegge le superfici verniciate dalle influenze atmosferiche e ambientali durante il trasporto e lo stoccaggio. Tectyl 1079 polimerizza in una pellicola chiara, traslucida e compatta.

Approvazioni / Livelli di prestazione

Tectyl™ 1079	
Spessore consigliato del film secco sopra il profilo metallico	20 µm
Spray salino Nebbia salina; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 2 giorni
Umidità Umidità; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 15 giorni
Protezione interna (min. mesi)	min. 12 mesi
Protezione esterna (min. mesi)	min. 6 mesi

Applicazioni

Preparazione della superficie

Le massime prestazioni di Tectyl 1079 si ottengono solo quando le superfici metalliche da proteggere sono pulite, asciutte e prive di ruggine, olio e scaglie. Prima dell'applicazione di Tectyl 1079, le superfici verniciate devono essere adeguatamente polimerizzate. Si raccomanda di testare le superfici verniciate, le gomme e le parti sintetiche se sono resistenti ai solventi prima dell'applicazione di Tectyl 1079.

Applicazione

Tectyl 1079 è formulato per essere utilizzato come fornito. Si raccomanda che la temperatura ambiente e del prodotto sia di 15-35 °C al momento dell'applicazione. Tectyl 1079 può essere applicato a spruzzo con aria compressa o a bassa pressione. I dettagli sull'applicazione sono riportati nella tabella di applicazione. Tectyl 1079 deve essere agitato prima dell'uso.

Caratteristiche & Vantaggi

Protezione superiore

Al DFT consigliato, Tectyl 1079 protegge le superfici verniciate dalla corrosione.

Multifunzionale

Tectyl 1079 protegge i vostri prodotti in molte situazioni diverse. Durante il trasporto locale, lo stoccaggio e la spedizione all'estero.

Lavorazione

Tectyl 1079 è un prodotto facile da applicare, che richiede solo un sottile spessore di film secco di 20 micron.

Affidabile dal 1930

Dal 1930, i rivestimenti protettivi Tectyl™ prolungano la vita operativa di auto, camion, autobus e altri veicoli e attrezzature. Il nome Tectyl è sinonimo di rivestimenti di qualità, facili da applicare, duraturi e facili da rimuovere quando non più necessari.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, programmi e servizi Tectyl visitare www.tectyleurope.com.

Salute & Sicurezza

Questo prodotto non presenta rischi significativi per la salute o la sicurezza se usato correttamente nell'applicazione raccomandata e se vengono mantenuti buoni standard di igiene personale. Si rimanda alla scheda di sicurezza (SDS), disponibile su richiesta presso l'ufficio vendite locale.

Proteggere l'ambiente

Rispettare le normative locali. Non scaricare nelle fognature, nel terreno o nell'acqua.

Proprietà tipiche

Le caratteristiche tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura rispetti le specifiche Tectyl, possono verificarsi variazioni.

Tectyl™ 1079	
Punto di infiammabilità	28°C PMCC
Densità @ 20°C	0.795 kg/ltr
Copertura teorica Spessore del film secco consigliato	8.4 sqm/ltr
Viscosità (Zahn Cup) Coppa n° 4	26 s
Peso non volatile	20%
Tempo di polimerizzazione @ 20°C Intervallo	1 - 2 ore
Temperatura di stoccaggio	15 - 35°C
Temperatura di applicazione	15 - 35°C
Contenuto VOC ISO 11890-2 (10.4)	755 g/ltr

Conservazione

Tectyl 1079 deve essere conservato a temperature comprese tra 15 e 35 °C. Non congelare Tectyl 1079. Si raccomanda una leggera agitazione prima dell'uso. A causa della sua composizione, Tectyl 1079 può essere soggetto a variazioni di viscosità post-produzione durante lo stoccaggio. In condizioni di conservazione adeguate, Tectyl 1079 si conserva al meglio entro 36 mesi dalla data di produzione.

Attenzione

La pellicola parzialmente polimerizzata non deve essere esposta a fonti di accensione come fuochi, fiamme, scintille, calore eccessivo o torce.

Nota

Non è possibile aggiungere alcun prodotto sopra questo rivestimento. L'aggiunta di qualsiasi prodotto sotto questo rivestimento è sconsigliata. L'uso di rivestimenti aggiuntivi potrebbe causare incompatibilità chimica e quindi influire sulle prestazioni di questo rivestimento, come indicato nella sezione Livello di prestazione. Se è necessario un primer diverso da un prodotto raccomandato da CorPro, è necessario ottenere un'autorizzazione scritta da CorPro.

Stato delle informazioni

July 10, 2026

Validità

Queste informazioni si applicano solo ai prodotti fabbricati nelle seguenti regioni: Europa



<https://tectyleurope.com>