Tectyl™ 1079

Hoogwaardig universeel corrosiebeschermingsmiddel

Tectyl 1079 is een lichtgekleurd conserveringsmiddel voor gelakte oppervlakken op basis van wax, met oplosmiddelen. Tectyl 1079 beschermt gelakte oppervlakken tijdens transport en opslag tegen atmosferische invloeden en omgevingsfactoren. Tectyl 1079 hardt uit tot een lichte, doorschijnende en stevige beschermlaag.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ 1079	
Aanbevolen droge verflaagdikte over metalen profiel	20 µm
Zoutnevel Zoutnevel; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 2 dagen
Vochtigheid Vochtigheid; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 15 dagen
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 12 maanden
Bescherming buiten (min. maanden)	min. 6 maanden

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale prestaties van Tectyl 1079 worden alleen bereikt wanneer de te beschermen metalen oppervlakken schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. Vóór het aanbrengen van Tectyl 1079 moeten gelakte oppervlakken volledig zijn uitgehard. Het wordt aanbevolen om vóór het aanbrengen van Tectyl 1079 te controleren of de gelakte oppervlakken, rubberen onderdelen en kunststof onderdelen bestand zijn tegen oplosmiddelen.

Toepassing

Tectyl 1079 is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund. Tijdens het aanbrengen wordt een omgevings- en producttemperatuur van 15–35 °C aanbevolen. Tectyl 1079 kan worden aangebracht met een airless spuitsysteem of door middel van lagedrukspuiten met perslucht. Meer informatie over het aanbrengen vindt u in het applicatieschema. Tectyl 1079 moet vóór gebruik worden doorgeroerd.

Verwijdering

Tectyl 1079 kan in natte toestand worden verwijderd met Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 of lagedrukstoom. Na droging en uitharding kan Tectyl 1079 worden verwijderd met Tectyl 150. Als het behandelde oppervlak aan direct zonlicht wordt blootgesteld, moet het product binnen 3 maanden worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht. Anders kan het verwijderen moeilijk worden.

Kenmerken & Voordelen

Uitstekende bescherming

Bij de aanbevolen droge laagdikte (DFT) beschermt Tectyl 1079 gelakte oppervlakken tegen corrosie.

Multifunctioneel

Tectyl 1079 beschermt uw producten in uiteenlopende situaties, zoals tijdens lokaal transport, opslag en overzees transport.

Verwerking

Tectyl 1079 is eenvoudig aan te brengen en vereist slechts een dunne droge laag van 20 micrometer.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022

Tectyl™ 1079

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ 1079	
Vlampunt	28°C PMCC
Dichtheid @ 20°C	0.795 kg/ltr
Theoretische dekking Aanbevolen droge laagdikte	8.4 sqm/ltr
Viscositeit (Zahn Cup) Cup nr. 4	26 s
Niet-vluchtig gewicht	20%
Uithardingstijd @ 20°C Bereik	1 - 2 uur
Opslagtemperatuur	15 - 35°C
Toepassingstemperatuur	15 – 35°C
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	755 g/ltr

Opslag

Tectyl 1079 moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 15 en 35 °C. Voorkom dat Tectyl 1079 bevriest. Voor gebruik wordt aanbevolen het product licht door te roeren. Door de samenstelling kan de viscositeit van Tectyl 1079 tijdens opslag na productie veranderen. Onder de juiste opslagomstandigheden is Tectyl 1079 bij voorkeur te gebruiken binnen 36 maanden na de productiedatum.

Voorzichtig

De gedeeltelijk uitgeharde film mag niet worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen zoals fakkels, vlammen, vonken, overmatige hitte of fakkels. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Opmerking

Toevoeging van een product over deze coating is niet mogelijk. De toevoeging van een product onder deze coating wordt niet aanbevolen. Het gebruik van aanvullende coatings kan resulteren in chemische incompatibiliteit, waardoor de prestaties van deze coating worden beïnvloed, zoals vermeld in het hoofdstuk Prestatieniveau. Als een andere primer dan een door CorPro aanbevolen product nodig is, moet schriftelijke toestemming van CorPro worden verkregen.

Stand van de informatie

November 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022