

Compus premium de uz general, pentru prevenirea coroziunii

Tectyl 1079 este un compus de conservare a vopselei, pe bază de ceară, pe bază de solvent, de culoare deschisă. Tectyl 1079 protejează suprafețele vopsite împotriva influențelor atmosferice și de mediu în timpul transportului și depozitării. Tectyl 1079 se întărește într-un film de culoare deschisă, translucid, ferm.

Aprobări / Niveluri de performanță

Tectyl™ 1079	
Grosimea recomandată a stratului uscat pe profil metalic	20 μm
Spray de sare Spray de sare; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 2 zile
Umiditate Umiditate; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 15 zile
Protecție interioară (min. luni)	min. 12 luni
Protecție exterior (min. luni)	min. 6 luni

Aplicații

Pregătirea suprafeței

Performanța maximă a Tectyl 1079 poate fi obținută numai atunci când suprafețele metalice care urmează să fie protejate sunt curate, uscate și lipsite de rugină, ulei și calcar. Înainte de aplicarea Tectyl 1079, suprafețele vopsite trebuie să fie bine întărite. Se recomandă testarea suprafețelor vopsite, a cauciucurilor și a pieselor sintetice dacă sunt rezistente la solvenți înainte de aplicarea Tectyl 1079.

Aplicare

Tectyl 1079 este formulat pentru a fi utilizat așa cum este furnizat. Se recomandă ca temperatura ambiantă și temperatura produsului să fie de 15-35 °C în momentul aplicării produsului. Tectyl 1079 poate fi aplicat prin pulverizare fără aer sau cu aer de joasă presiune. Detalii privind aplicarea pot fi găsite în diagrama de aplicare. Tectyl 1079 trebuie amestecat înainte de utilizare.

Caracteristici și avantaje

Protecție superioară

La DFT recomandat, Tectyl 1079 protejează suprafețele vopsite împotriva coroziunii.

Multifuncțional

Tectyl 1079 vă va proteja produsele în multe situații diferite. În timpul transportului local, depozitării și expedierii în străinătate.

Procesare

Tectyl 1079 este un produs ușor de aplicat, care necesită doar o grosime subțire a peliculei uscate de 20 microni.

De încredere din 1930

Din 1930, revăturile de protecție Tectyl™ prelungesc durata de viață operațională a autoturismelor, camioanelor, autobuzelor și altor vehicule și echipamente. Numele Tectyl este sinonim cu vopsele de calitate, ușor de aplicat, de lungă durată și ușor de îndepărtat când nu mai sunt necesare.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Tectyl, vizitați www.tectyleurope.com.

Sănătate și siguranță

Acest produs nu este susceptibil de a prezenta riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat în mod corespunzător în aplicația recomandată și sunt menținute standarde bune de igienă personală. Se face trimitere la fișa cu date de securitate (SDS), care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului local de vânzări.

Protejați mediul

Respectați reglementările locale. Nu deversați în canalizare, sol sau apă.

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice se bazează pe producția actuală. Deși producția viitoare va respecta specificațiile Tectyl, pot apărea variații.

Tectyl™ 1079	
Punct de inflamare	28°C PMCC
Densitate @ 20°C	0.795 kg/ltr
Acoperire teoretică @ Grosimea recomandată a stratului uscat	8.4 sqm/ltr
Vâscozitate (Zahn Cup) Cupa nr. 4	26 s
Greutate non-volatilă	20%
Timp de vindecare @ 20°C Interval	1 - 2 ore
Temperatura de stocare	15 - 35°C
Temperatura de aplicare	15 - 35°C
Conținut VOC ISO 11890-2 (10.4)	755 g/ltr

Depozitare

Tectyl 1079 trebuie păstrat la temperaturi cuprinse între 15-35 °C. Nu congelați Tectyl 1079. Se recomandă o agitare ușoară înainte de utilizare. Datorită compoziției sale, Tectyl 1079 poate fi supus unor modificări de vâscozitate postproducție în timpul depozitării. În condiții adecvate de depozitare, Tectyl 1079 este mai bun înainte de 36 de luni de la data producției.

Atenție

Este necesară o ventilație adecvată pentru întărire și pentru a se asigura împotriva formării de lichid combustibil. filmul parțial întărit nu trebuie expus la surse de aprindere, cum ar fi rachete, flăcări, scântei, căldură excesivă sau torțe. consultați fișa cu date de securitate (FDS) pentru informații suplimentare privind manipularea și primul ajutor.

Notă

Adăugarea oricărui produs peste acest strat nu este posibilă. Adăugarea oricărui produs sub acest strat nu este recomandată. Utilizarea de acoperiri suplimentare ar putea duce la incompatibilitate chimică, afectând astfel performanța acestei acoperiri, așa cum se menționează în secțiunea Nivel de performanță. Dacă este necesar un grund, altul decât un produs recomandat de CorPro, trebuie obținută o autorizație scrisă de la CorPro.

Starea informațiilor

July 09, 2026

Valabilitate

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele regiuni: Europa



<https://tectyleurope.com>