Tectyl™ 1079

Антикоррозийный состав общего назначения премиум-класса

Tectyl 1079 - это светлоокрашенный консервирующий состав для красок на основе воска, не содержащий растворителей. Tectyl 1079 защищает окрашенные поверхности от атмосферных и внешних воздействий во время транспортировки и хранения. Tectyl 1079 отверждается в светлоокрашенную, полупрозрачную, прочную пленку.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ 1079	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	20 µm
Соляной туман Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 2 дней
Влажность Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 15 дней
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 12 месяцев
Защита на улице (мин. месяцев)	min. 6 месяцев

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl 1079 достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, без ржавчины, масла и окалины. Перед нанесением Tectyl 1079 окрашенные поверхности должны быть надлежащим образом отверждены. Перед нанесением Tectyl 1079 рекомендуется проверить окрашенные поверхности, резины и синтетические детали на устойчивость к растворителям.

Нанесение

Tectyl 1079 предназначен для использования в том виде, в котором он поставляется. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды и продукта составляла 15-35 °C во время нанесения продукта. Tectyl 1079 можно наносить безвоздушным или воздушным распылением под низким давлением. Подробная информация о нанесении приведена в таблице по применению. Перед использованием Tectyl 1079 следует перемешать.

Удаление

Во влажной фазе Tectyl 1079 может быть удален с помощью Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 или пара низкого давления. После высыхания и отверждения Tectyl 1079 может быть удален с помощью Tectyl 150. **Внимание:** Если нанесенная поверхность находится под прямыми солнечными лучами, материал необходимо удалить в течение 3 месяцев и нанести заново, иначе удаление будет затруднено.

Характеристики и преимущества

Превосходная защита

При рекомендуемом DFT Tectyl 1079 защищает окрашенные поверхности от коррозии.

Многофункциональность

Tectyl 1079 защитит вашу продукцию в самых разных ситуациях. При местной транспортировке, хранении и отправке за границу.

Обработка

Tectyl 1079 - легкий в нанесении продукт, требующий лишь тонкой сухой пленки толщиной 20 микрон.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

Tectyl™ 1079

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Данный продукт не представляет значительной опасности для здоровья и безопасности при правильном использовании в рекомендуемых целях и соблюдении правил личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу через местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы и правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ 1079	
Температура вспышки	28°C PMCC
Плотность @ 20°C	0.795 kg/ltr
Теоретический охват @ Рекомендуемая толщина сухой пленки	8.4 sqm/ltr
Вязкость (Zahn Cup) Чашка №4	26 s
Нелетучая масса	20%
Время отверждения @ 20°C Диапазон	1 - 2 часов
Температура хранения	15 - 35°C
Температура нанесения	15 – 35°C
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	755 g/ltr

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

Tectyl™ 1079

Хранение

Tectyl 1079 следует хранить при температуре 15-35 °C. Не замораживайте Tectyl 1079. Перед использованием рекомендуется легкое перемешивание. Из-за своего состава Tectyl 1079 может быть подвержен послепроизводственным изменениям вязкости во время хранения. При надлежащих условиях хранения Tectyl 1079 лучше всего использовать в течение 36 месяцев после даты производства.

Осторожно

Для отверждения и предотвращения образования горючей жидкости необходима достаточная вентиляция. частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источников воспламенения, таких как факелы, пламя, искры, чрезмерное тепло или горелки. дополнительную информацию по обращению и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности (SDS).

Примечание

Добавление любого продукта поверх этого покрытия невозможно. Добавление любого продукта под это покрытие не рекомендуется. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики данного покрытия, указанные в разделе "Уровень эффективности". Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного компанией CorPro продукта, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

Актуальность информации

November 09, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022