

Премиум универсален антикорозионен съединение

Тектил 120-EX е запълнена, разрежена със разтворители, восъчна/асфалтово базирана, тиксотропна, корозионно предотвратяваща съставка. Тектил 120-EX е подходящ за пълно подлагане на долните части на автомобили, камиони, автобуси, ремаркета за камиони, кемпери, тежко строително оборудване и контейнери за товари. Тектил 120-EX изсъхва до здрава, бронзова, устойчива, здрава и устойчива на абразия повърхност.

Одобрения / Ниша на изпълнение

Tectyl™ 120-EN	
Препоръчителна дебелина на сухия филм над метален профил	250 µm
Солен спрей Солен спрей; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 50 дни
Влажност Влажност; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 дни
Защита на закрито (мин. месеца)	min. 36 месеца
Защита на открито (мин. месеца)	min. 21 месеца

Приложения

Подготовка на повърхността

Максималната производителност на Tectyl 120-EN може да бъде постигната само когато металните повърхности, които трябва да бъдат защитени, са чисти, сухи и без ръжда, масло и валцова скала. CorPro препоръчва температура на субстрата от 10-35 °C по време на нанасянето на продукта. Избягвайте директен контакт на продукта с PVC поради възможна несъвместимост на материалите.

Нанасяне

Тектил 120-EN е формулиран да се използва в предоставената форма. Препоръчва се температурата на околната среда и продукта да бъде 10-35 °C по време на нанасянето на продукта. Тектил 120-EN може да се нанася с безвъздушна пръскачка или четка. Подробности за нанасянето могат да бъдат намерени в таблицата за приложение.

Характеристики и предимства

Висша защита

При препоръчителната DFT, водоустойчивостта и изместването осигуряват извънредна защита срещу корозия.

Обработка

Tectyl 120-EN е лесен за нанасяне, еластичен, защитен поддоменен покритие.

Многофункционален

Tectyl 120-EN може да се прилага на много различни превозни средства, като автомобили, камиони, автобуси, каравани, но също така и на ремаркета и каравани.

Множество субстрати

Поддоменното покритие може да се използва и на различни субстрати, като дървеното дъно на каравана или кемпер.

Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете www.tectyleurope.com.

Здраве и безопасност

Този продукт не е вероятно да представлява значителни рискове за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържа добри стандарти за лична хигиена. Прави се справка с Лист с данни за безопасност (SDS), който е наличен по искане чрез вашия местен търговски офис.

Защитете околната среда

Спазвайте местните разпоредби. Не изпускате в канали, почва или вода.

Типични свойства

Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.

Tectyl™ 120-EN	
Температура на запалване	40°C PMCC
Плътност при 20°C	1 kg/ltr
Теоретичен обхват @ Препоръчителна дебелина на сухия филм	2 sqm/ltr
Вискозитет (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	50000 mPa·s (cP)
Вискозитет (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	10000 mPa·s (cP)
Нелетливо тегло	61%
Сух на допир при 20°C	3 часа
Време за втвърдяване при 20°C	24 часа
Температура на съхранение	10 - 35°C
Температура на нанасяне	10 – 35°C
Съдържание на ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	387 g/ltr

Съхранение

Тектил 120-ЕН трябва да се съхранява при температури между 10-35 °C. Не замразявайте Тектил 120-ЕН. Препоръчва се леко разбъркване преди употреба. Поради своята съставка Тектил 120-ЕН може да бъде подложен на промени в вискозитета след производството по време на съхранение. При правилни условия на съхранение Тектил 120-ЕН е най-добър до 24 месеца след датата на производство.

Внимание

Необходимо е адекватно вентилиране за втвърдяване и за предотвратяване на образуването на запалима течност. Полу-втвърденото покритие не трябва да бъде изложено на източници на запалване като фойерверки, пламъци, искри, прекомерна топлина или факли. Вижте листа с данни за безопасност за допълнителна информация за работа и първа помощ.

Забележка

Не се препоръчва добавянето на какъвто и да е продукт върху това покритие. Използването на допълнителни покрития може да доведе до химическа несъвместимост, като по този начин се повлияе на експлоатационните характеристики на това покритие, както е посочено в раздела "Ниво на изпълнение". Като грунд може да се използва Tectyl 558AMC. Ако е необходим грунд, различен от препоръчания от CorPro продукт, трябва да се получи писмено разрешение от CorPro.

Актуалност на информацията

July 08, 2026

Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа



<https://tectyleurope.com>