Tectyl™ 120-EH

Premium universel, korrosionsforebyggende forbindelse

Tectyl 120-EH er en fyldt, opløsningsmiddel tilbageholdt, voks/asfaltisk base, thixotropisk, korrosionsforebyggende forbindelse. Tectyl 120-EH er velegnet til den komplette underbehandling af undersiderne af biler, lastbiler, busser, lastbiltrailere, campingtrailere, tungt byggeudstyr og fragtkontainere. Tectyl 120-EH tørrer til en fast, bronze farvet, elastisk, hårdfør og slidstærk film.

Godkendelser / Ydelsesniveauer

Tectyl™ 120-EH	
Anbefalet tør filmtykkelse over metalprofil	250 µm
Saltspray Saltspray; 5 % NaCl ved 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 50 dage
Fugtighed Fugtighed; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dage
Beskyttelse indendørs (min. måneder)	min. 36 måneder
Beskyttelse udendørs (min. måneder)	min. 21 måneder

Anvendelser

Overfladeforberedelse

Den maksimale ydeevne af Tectyl 120-EH kan kun opnås, når de metaloverflader, der skal beskyttes, er rene, tørre og fri for rust, olie og mill scale. CorPro anbefaler en substrattemperatur på 10-35 °C på tidspunktet for produktapplikationen. Undgå direkte kontakt mellem produktet og PVC på grund af mulig materialekompatibilitet.

Anvendelse

Tectyl 120-EH er formuleret til at blive brugt som leveret. Det anbefales, at den omgivende og produktets temperatur er 10-35 °C på tidspunktet for produktanvendelse. Tectyl 120-EH kan påføres med airless spray eller pensel. Detaljer om anvendelse kan findes i anvendelsestabellen.

Fjernelse

Tectyl 120-EH kan i den våde fase fjernes med Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 eller lavtryksdamp. Hvis det er tørret og hærdet, kan filmen af Tectyl 120-EH fjernes med Tectyl 150.

Funktioner & Fordele

Overlegen Beskyttelse

Ved den anbefalede DFT giver vandmodstanden og fortrængningen ekstraordinær beskyttelse mod korrosion.

Behandling

Tectyl 120-EH er en nem at påføre, elastisk, beskyttende undervognsbelægning.

Multifunktionel

Tectyl 120-EH kan anvendes på mange forskellige køretøjer, såsom biler, lastbiler, busser, campingvogne, men også trailere og campingvogne.

Forskellige underlag

Undervognsbelægningen kan også anvendes på forskellige underlag, såsom den træbundne underside af en campingvogn.

Betroet siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belægninger forlænget driftslevetiden for biler, lastbiler, busser og andre køretøjer og udstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelægninger, der er nemme at påføre, langtidsholdbare og nemme at fjerne, når de ikke længere er nødvendige.

For mere information om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøg venligst www.tectyleurope.com.

Sundhed & Sikkerhed

Dette produkt er ikke sandsynligt at præsentere nogen væsentlige sundheds- eller sikkerhedsfarer, når det anvendes korrekt i den anbefalede anvendelse, og der opretholdes gode standarder for personlig hygiejne. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS), som kan fås på anmodning via dit lokale salgs kontor.

Beskyt miljøet

Overhold lokale regler. Udtøm ikke i afløb, jord eller vand.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Varemærke tilhørende CorPro, registreret i forskellige lande © 2022

Tectyl™ 120-EH

Typiske egenskaber

Typiske egenskaber er baseret på aktuel produktion. Selvom fremtidig produktion vil overholde Tectyl-specifikationerne, kan der forekomme variationer.

Tectyl™ 120-EH	
Flammepunkt	40°C PMCC
Tæthed @ 20°C	1 kg/ltr
Teoretisk dækning @ Anbefalet tørfilmstykkelse	2 sqm/ltr
Viskositet (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	50000 mPa·s (cP)
Viskositet (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	10000 mPa·s (cP)
Ikke-flygtigt vægt	61%
Tør ved berøring @ 20°C	3 timer
Hærdningstid @ 20°C	24 timer
Lagringstemperatur	10 - 35°C
Påføringstemperatur	10 – 35°C
VOC Indhold ISO 11890-2 (10.4)	387 g/ltr

https://tectyleurope.com

Opbevaring

Tectyl 120-EH bør opbevares ved temperaturer mellem 10-35 °C. Fryse ikke Tectyl 120-EH. Mild agitation anbefales før brug. På grund af sin sammensætning kan Tectyl 120-EH være udsat for viskositetsændringer efter produktion under opbevaring. Under ordentlige opbevaringsforhold er Tectyl 120-EH bedst før 24 måneder efter produktionsdato.

Forsigtig

Tilstrækkelig ventilation er påkrævet for hærdning og for at sikre mod dannelse af brændbare væsker. Den delvist hærdede film bør ikke udsættes for antændelseskilder som fakkel, flammer, gnister, overdreven varme eller lygter. Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger om håndtering og førstehjælp.

Bemærkning

Det anbefales ikke at tilføje noget produkt oven på denne belægning. Brugen af yderligere belægninger kan resultere i kemisk uforenelighed og dermed påvirke denne belægnings ydeevne som angivet i afsnittet om ydeevneniveau. Som primer kan Tectyl 558AMC anvendes. Hvis der kræves en anden primer end et CorPro-anbefalet produkt, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra CorPro.

Informationens tilstand

November 09, 2026

Gyldighed

Disse oplysninger gælder kun for produkter, der er fremstillet i følgende regioner: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Varemærke tilhørende CorPro, registreret i forskellige lande © 2022