# Tectyl™ 120-EH

## Premium uniwersalny, środek zapobiegający korozji

Tectyl 120-EH to wypełniony, rozpuszczalnikowy, woskowo/asfaltowy podkład, tiksotropowy, środek zapobiegający korozji. Tectyl 120-EH nadaje się do całkowitego podkładu dolnych części samochodów, ciężarówek, autobusów, przyczep ciężarowych, przyczep kempingowych, ciężkiego sprzętu budowlanego i kontenerów towarowych. Tectyl 120-EH schnie do mocnej, brązowej, elastycznej, wytrzymałej i odpornej na ścieranie powłoki.

## Atesty / Poziomy wydajności

| Tectyl™ 120-EH | |
|---|---|
| **Zalecana grubość suchego filmu**<br>nad profilem metalowym | 250 µm |
| **Spray solny**<br>Sól w sprayu; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 50 dni |
| **Wilgotność**<br>Wilgotność; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 100 dni |
| **Ochrona wewnętrzna**<br>(min. miesiące) | min. 36 miesiące |
| **Ochrona na zewnątrz**<br>(min. miesiące) | min. 21 miesiące |

## Zastosowania

### Przygotowanie powierzchni

Maksymalna wydajność Tectyl 120-EH może być osiągnięta tylko wtedy, gdy chronione powierzchnie metalowe są czyste, suche i wolne od rdzy, oleju i zanieczyszczeń. CorPro zaleca temperaturę podłoża wynoszącą 10-35 °C w momencie aplikacji produktu. Unikaj bezpośredniego kontaktu produktu z PVC z powodu możliwej niezgodności materiałowej.

### Aplikacja

Tectyl 120-EH jest sformułowany do użycia w postaci dostarczonej. Zaleca się, aby temperatura otoczenia i produktu wynosiła 10-35 °C w momencie aplikacji produktu. Tectyl 120-EH można aplikować za pomocą natrysku bezpowietrznego lub pędzla. Szczegóły dotyczące aplikacji można znaleźć w tabeli aplikacji.

### Usuwanie

Tectyl 120-EH można w fazie mokrej usunąć za pomocą Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 lub pary niskociśnieniowej. Jeśli film Tectyl 120-EH wyschnie i stwardnieje, można go usunąć za pomocą Tectyl 150.

## Cechy & Korzyści

### Doskonała Ochrona

Przy zalecanej grubości filmu, odporność na wodę i wypieranie zapewniają nadzwyczajną ochronę przed korozją.

### Przetwarzanie

Tectyl 120-EH jest łatwym w aplikacji, elastycznym, ochronnym powłoką podwozia.

### Wielofunkcyjny

Tectyl 120-EH można stosować na wielu różnych pojazdach, takich jak samochody, ciężarówki, autobusy, kampery, a także przyczepy i karawany.

### Różne podłoża

Powłokę podwozia można również stosować na różnych podłożach, takich jak drewniana dolna część kampera lub karawany.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Znak towarowy CorPro, zarejestrowany w różnych krajach © 2022

# Tectyl™ 120-EH

## Zaufany od 1930 roku

Od 1930 roku powłoki ochronne Tectyl™ przedłużają żywotność samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i innych pojazdów oraz sprzętu. Nazwa Tectyl jest synonimem wysokiej jakości powłok, które są łatwe w aplikacji, trwałe i łatwe do usunięcia, gdy nie są już potrzebne.

Więcej informacji o produktach, programach i usługach Tectyl można znaleźć na stronie www.tectyleurope.com.

## Zdrowie & Bezpieczeństwo

Ten produkt prawdopodobnie nie stwarza żadnych istotnych zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa, gdy jest prawidłowo używany w zalecanej aplikacji i utrzymywane są dobre standardy higieny osobistej. Odniesienie dotyczy Karty Charakterystyki (SDS), która jest dostępna na żądanie w lokalnym biurze sprzedaży.

## Chroń środowisko

Zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji, gleby ani wody.

## Typowe właściwości

*Typowe właściwości oparte są na bieżącej produkcji. Chociaż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacjami Tectyl, mogą występować różnice.*

| Tectyl™ 120-EH | |
|---|---|
| **Temperatura zapłonu** | 40°C PMCC |
| **Gęstość @ 20°C** | 1 kg/ltr |
| **Teoretyczny zasięg**<br>Zalecana grubość suchej powłoki | 2 sqm/ltr |
| **Lepkość (Brookfield @ 25°C)**<br>@ 2 RPM | 50000 mPa·s (cP) |
| **Lepkość (Brookfield @ 25°C)**<br>@ 20 RPM | 10000 mPa·s (cP) |
| **Nieulotna waga** | 61% |
| **Suchy w dotyku @ 20°C** | 3 godziny |
| **Czas utwardzania @ 20°C** | 24 godziny |
| **Temperatura przechowywania** | 10 - 35°C |
| **Temperatura aplikacji** | 10 – 35°C |
| **Zawartość VOC ISO 11890-2 (10.4)** | 387 g/ltr |

## Przechowywanie

Tectyl 120-EH należy przechowywać w temperaturach między 10-35 °C. Nie zamrażać Tectyl 120-EH. Zaleca się delikatne wstrząsanie przed użyciem. Ze względu na swoją kompozycję Tectyl 120-EH może być narażony na zmiany lepkości po produkcji podczas przechowywania. Przy odpowiednich warunkach przechowywania Tectyl 120-EH najlepiej zużyć przed upływem 24 miesięcy od daty produkcji.

## Ostrożnie

Wymagana jest odpowiednia wentylacja do utwardzenia i zapewnienia ochrony przed powstawaniem cieczy łatwopalnych. Częściowo utwardzona powłoka nie powinna być narażona na źródła zapłonu, takie jak race, płomienie, iskry, nadmierne ciepło lub palniki. Zapoznaj się z kartą charakterystyki substancji chemicznych w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących obsługi i pierwszej pomocy.

## Uwaga

Nie zaleca się dodawania jakichkolwiek produktów do tej powłoki. Użycie dodatkowych powłok może spowodować niekompatybilność chemiczną, a tym samym wpłynąć na wydajność tej powłoki, jak określono w sekcji Poziom wydajności. Jako podkładu można użyć Tectyl 558AMC. Jeśli wymagany jest podkład inny niż produkt zalecany przez CorPro, należy uzyskać pisemną zgodę CorPro.

### Stan informacji

November 09, 2026

### Ważność

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących regionach: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Znak towarowy CorPro, zarejestrowany w różnych krajach © 2022