

Премиум универсальное антикоррозийное средство

Тектил 120-ЕН — это наполненное, растворителем разбавленное, на восковой/асфальтовой основе, тиксотропное, антикоррозийное соединение. Тектил 120-ЕН подходит для полной подкладки нижних частей автомобилей, грузовиков, автобусов, прицепов, кемперов, тяжелой строительной техники и грузовых контейнеров. Тектил 120-ЕН высыхает до прочной, бронзового цвета, упругой, жесткой и абразивостойкой пленки.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ 120-EN	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	250 µm
Соляной туман Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 50 дней
Влажность Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 дней
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 36 месяцев
Защита на улице (мин. месяцев)	min. 21 месяцев

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl 120-EN может быть достигнута только при условии, что металлические поверхности, которые необходимо защитить, чистые, сухие и свободные от ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температуру подложки от 10 до 35 °C в момент нанесения продукта. Избегайте прямого контакта продукта с ПВХ из-за возможной несовместимости материалов.

Нанесение

Тектил 120-ЕН разработан для использования в поставляемом виде. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды и продукта была в диапазоне 10-35 °C в момент применения продукта. Тектил 120-ЕН можно наносить безвоздушным распылением или кистью. Подробности о применении можно найти в таблице применения.

Характеристики и преимущества

Высокая защита

При рекомендуемом DFT водоотталкивающие и вытесняющие свойства обеспечивают исключительную защиту от коррозии.

Обработка

Tectyl 120-EN легко наносится, является эластичным защитным покрытием для днища.

Многофункциональный

Tectyl 120-EN можно наносить на многие различные транспортные средства, такие как автомобили, грузовики, автобусы, кемперы, а также прицепы и караваны.

Многообразие субстратов

Покрытие для днища также можно использовать на различных субстратах, таких как деревянная нижняя часть кемпера или каравана.

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Этот продукт, вероятно, не представляет значительных рисков для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендованном приложении и соблюдении хороших стандартов личной гигиены. Ссылаемся на Паспорт безопасности (ПБ), который доступен по запросу через ваш местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы. Не сливайте в канализацию, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ 120-EN	
Температура вспышки	40°C PMCC
Плотность @ 20°C	1 kg/ltr
Теоретический охват @ Рекомендуемая толщина сухой пленки	2 sqm/ltr
Вязкость (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	50000 mPa·s (cP)
Вязкость (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	10000 mPa·s (cP)
Нелетучая масса	61%
Сухой на ощупь @ 20°C	3 часов
Время отверждения @ 20°C	24 часов
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 – 35°C
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	387 g/ltr

Хранение

Tectyl 120-EN следует хранить при температуре от 10 до 35 °C. Не замораживайте Tectyl 120-EN. Рекомендуется легкое перемешивание перед использованием. Из-за своего состава Tectyl 120-EN может подвергаться изменениям вязкости после производства в процессе хранения. При правильных условиях хранения Tectyl 120-EN лучше всего использовать в течение 24 месяцев после даты производства.

Осторожно

Необходима адекватная вентиляция для отверждения и обеспечения защиты от образования горючей жидкости. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источников воспламенения, таких как сигнальные ракеты, пламя, искры, чрезмерное тепло или факелы. Обратитесь к паспорту безопасности для получения дополнительной информации по обращению и первой помощи.

Примечание

Добавление каких-либо продуктов поверх этого покрытия не рекомендуется. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики данного покрытия, указанные в разделе "Уровень эффективности". В качестве грунтовки можно использовать Tectyl 558AMC. Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного компанией CorPro продукта, необходимо получить письменное разрешение от компании CorPro.

Актуальность информации

July 08, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведенным в следующих регионах: Европа



<https://tectyleurope.com>