

Premium višenamjenski, spoj za prevenciju korozije

Tectyl 120 je punjeni, razrijeđeni otapalom, vosak/asfaltni temelj, tiksotropni, spoj za prevenciju korozije. Tectyl 120 je prikladan za potpuno podmazivanje donjih strana automobila, kamiona, autobusa, prikolica za kamione, kamp prikolica, teške građevinske opreme i kontejnera za teret. Tectyl 120 se suši u čvrsti, brončano obojeni, elastični, čvrsti i otporni na abraziju film.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 120	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	250 µm
Soli Sprej Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 dani
Vlažnost Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dani
Vatrogasno odobrenje DIN 54837 DIN 54837	S4, SR2, ST2
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 36 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 21 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 120 može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i otpadnog materijala. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Izbjegavajte izravni kontakt proizvoda s PVC-om zbog moguće materijalne nekompatibilnosti.

Primjena

Tectyl 120 je formuliran za korištenje u isporučenom obliku. Preporučuje se da temperatura okoline i proizvoda bude 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Tectyl 120 može se nanijeti bez zračnog prskanja ili četkom. Detalji o primjeni mogu se pronaći u tablici primjene.

Značajke i prednosti

Superiorna zaštita

Pri preporučenoj debljini filma, otpornost na vodu i pomak pružaju izvanrednu zaštitu od korozije.

Obrada

Tectyl 120 je lako primjenjiva, elastična, zaštitna prevlaka za donji dio vozila.

Višenamjenski

Tectyl 120 može se primijeniti na mnogim različitim vozilima, poput automobila, kamiona, autobusa, kamp-prikolica, ali i na prikolice i karavane.

Više podloga

Prevleka za donji dio može se koristiti i na različitim podlogama, poput drvene donje strane kamp-prikolice ili karavane.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Listu sigurnosnih podataka (LSP) koja je dostupna na zahtjev putem vašeg lokalnog prodajnog ureda.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 120	
Zapalna točka	40°C PMCC
Gustoća @ 20°C	1.02 kg/ltr
Teorijska pokrivenost @ Preporučena debljina suhog filma	1.9 sqm/ltr
Viskoznost (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	20000 mPa·s (cP)
Viskoznost (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	6000 mPa·s (cP)
Nevolatna težina	61%
Suho na dodir @ 20°C	3 sati
Vrijeme sušenja @ 20°C	24 sati
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Temperatura primjene	10 - 35°C
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	386 g/ltr

Skladištenje

Tectyl 120 treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati Tectyl 120. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije Tectyl 120 može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom čuvanja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja, Tectyl 120 je najbolji do 24 mjeseca nakon datuma proizvodnje.

Opres

Adekvatan protok zraka je potreban za stvrdnjavanje i kako bi se osiguralo protiv stvaranja zapaljive tekućine. Djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrice, prekomjerna toplina ili baklje. Pogledajte Listu sigurnosnih podataka za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda preko ove prevlake nije preporučljivo. Korištenje dodatnih prevlaka može rezultirati kemijskom inkompatibilnošću, što može utjecati na performanse ove prevlake kao što je navedeno u odjeljku razine performansi. Kao temeljni premaz, **Tectyl 558 AMC** može se koristiti. Ako je potreban temeljni premaz, osim proizvoda preporučenog od strane CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

Stanje informacija

July 09, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa



<https://tectyleurope.com>