

Премиум восковое/асфальтовое антикоррозийное покрытие для днища

Tectyl 121-LV - это наполненный растворителем воск/асфальтовая основа, тиксотропный антикоррозионный состав. Tectyl 121-LV подходит для полного покрытия днищ автомобилей, грузовиков, автобусов, грузовых прицепов, прицепов-лагерей, тяжелой строительной техники и грузовых контейнеров. Tectyl 121-LV очень хорошо подходит в качестве покрытия в промышленных конструкциях печей и дымоходов, где возможны высокие температуры и промежуточные периоды ниже точки росы. Tectyl 121-LV высыхает в виде прочной, черной, эластичной, жесткой и устойчивой к истиранию пленки.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ 121-LV	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	250 µm
Соляной туман Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 дней
Влажность Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 дней

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl 121-LV может быть достигнута только при условии, что металлические поверхности, подлежащие защите, чистые, сухие и свободные от ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температуру субстрата от 10 до 35 °C во время нанесения продукта. Избегайте прямого контакта продукта с ПВХ из-за возможной несовместимости материалов.

Нанесение

Тектил 121-LV разработан для использования в поставляемом виде. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды и продукта была в пределах 10-35 °C в момент нанесения продукта. Тектил 121-LV можно наносить безвоздушным распылением или кистью. Подробности о нанесении можно найти в таблице применения.

Характеристики и преимущества

Защита при высоких температурах

Tectyl 121-LV очень подходит в качестве защитного покрытия в зонах, где высокие температуры в сочетании с периодами ниже точки росы имеют место.

Обработка

Tectyl 121-LV - это легкое в применении, эластичное защитное покрытие для днища.

Многофункциональность

Tectyl 121-LV может быть применен на многих различных транспортных средствах, таких как автомобили, грузовики, автобусы, кемперы и строительное оборудование, а также прицепы и караваны.

Множество субстратов

Покрытие для днища также может быть использовано на различных субстратах, таких как деревянная нижняя часть кемпера или каравана.

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Этот продукт, вероятно, не представляет собой значительных опасностей для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендованном применении и соблюдении хороших стандартов личной гигиены. Ссылка делается на Паспорт безопасности (ПБ), который доступен по запросу через ваш местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы. Соблюдайте местные нормы. Не сбрасывайте в канализацию, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ 121-LV	
Диапазон рабочих температур после сушки и вяления	max. 180°C
Температура вспышки	40°C PMCC
Плотность @ 20°C	1.03 kg/ltr
Теоретический охват @ Рекомендуемая толщина сухой пленки	2.1 sqm/ltr
Вязкость (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	30000 mPa·s (cP)
Вязкость (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	8000 mPa·s (cP)
Нелетучая масса	65%
Температура размягчения (нелетучая часть)	200°C
Сухой на ощупь @ 20°C	3 часов
Время отверждения @ 20°C	24 часов
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 – 35°C
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	354 g/ltr

Хранение

Тектил 121-LV следует хранить при температуре от 10 до 35 °С. Не замораживайте Тектил 121-LV. Рекомендуется легкое перемешивание перед использованием. Из-за своего состава Тектил 121-LV может подвергаться изменениям вязкости после производства во время хранения. При правильных условиях хранения Тектил 121-LV лучше использовать в течение 36 месяцев после даты производства.

Осторожно

Необходима адекватная вентиляция для отверждения и предотвращения образования горючей жидкости. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источников воспламенения, таких как сигнальные ракеты, пламя, искры, чрезмерное тепло или факелы. Обратитесь к паспорту безопасности для получения дополнительной информации по обращению и первой помощи.

Примечание

Добавление любого продукта поверх или под это покрытие не рекомендуется. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что, в свою очередь, повлияет на характеристики этого покрытия, как указано в разделе уровня производительности. Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного продукта CorPro, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

Актуальность информации

July 09, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа



<https://tectyleurope.com>