# Tectyl™ 122-A

## Премиум восъчно / асфалтово покритие на основата, корозионно предотвратяващо покритие за дъното

Тектил 122-A е разтворителен восък / асфалтово основание с намалена течливост, тиксотропно антикорозионно съединение. Тектил 122-A е подходящ за нанасяне на долната част на превозните средства. Тектил 122-A изсъхва до относително твърд, черен, еластичен, здрав филм.

## Одобрения / Нива на изпълнение

| Tectyl™ 122-A | |
|---|---|
| **Препоръчителна дебелина на сухия филм**<br>над метален профил | 250 µm |
| **Солен спрей**<br>Солен спрей; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 40 дни |
| **Влажност**<br>Влажност; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 100 дни |
| **Защита на закрито**<br>(мин. месеца) | min. 36 месеца |
| **Защита на открито**<br>(мин. месеца) | min. 21 месеца |

## Приложения

### Подготовка на повърхността

Максималната производителност на Tectyl 122-A може да бъде постигната само когато металните повърхности, които трябва да се защитят, са чисти, сухи и без ръжда, масло и валцова скала. CorPro препоръчва температура на субстрата от 10-35 °C по време на нанасянето на продукта. Избягвайте директен контакт на продукта с PVC поради възможна несъвместимост на материалите.

### Нанасяне

Тектил 122-A е формулиран да се използва в предоставеното състояние. Препоръчва се температурата на околната среда и продукта да бъде 10-35 °C по време на нанасянето на продукта. Тектил 122-A може да се нанася с безвъздушна пръскачка или четка. Подробности относно нанасянето могат да бъдат намерени в таблицата за нанасяне.

### Отстраняване

Тектил 122-A може в мократа фаза да бъде отстранен с Тектил Биоклийнер, Тектил 150 или ниско налягане пара. Ако е изсъхнал и втвърден, филмът на Тектил 122-A може да бъде отстранен с Тектил Биоклийнер или Тектил 150.

## Характеристики и предимства

### Защита при високи температури

Tectyl 122-A е много подходящ като защитно покритие в области, където се срещат високи температури в комбинация с периоди под точката на роса.

### Обработка

Tectyl 122-A е лесен за нанасяне, еластичен, защитен покритие за дъното на автомобила.

### Мултифункционален

Tectyl 122-A може да се прилага на много различни превозни средства, като автомобили, камиони, автобуси, каравани и строителна техника, но също така и на ремаркета и каравани.

### Множество субстрати

Покритият под може да се използва и на различни субстрати, като дървеното дъно на каравана или кемпер.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Търговска марка на CorPro, регистрирана в различни държави © 2022

# Tectyl™ 122-A

## Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете www.tectyleurope.com.

## Здраве и безопасност

Този продукт вероятно няма да представлява значителни рискове за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържат добри стандарти за лична хигиена. Прави се справка с Листовката за безопасност (SDS), която е налична по заявка чрез вашия местен търговски офис.

## Защитете околната среда

Спазвайте местните разпоредби. Не изхвърляйте в канали, почва или вода.

## Типични свойства

*Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.*

| Tectyl™ 122-A | |
|---|---|
| **Температура на запалване** | 40°C PMCC |
| **Плътност при 20°C** | 0.91 kg/ltr |
| **Теоретичен обхват**<br>@ Препоръчителна дебелина на сухия филм | 2.1 sqm/ltr |
| **Вискозитет (Brookfield @ 25°C)**<br>@ 2 RPM | 25000 mPa·s (cP) |
| **Вискозитет (Brookfield @ 25°C)**<br>@ 20 RPM | 8000 mPa·s (cP) |
| **Нелетливо тегло** | 60% |
| **Сух на допир при 20°C** | 4 часа |
| **Време за втвърдяване при 20°C** | 24 часа |
| **Съдържание на ЛОС ISO 11890-2 (10.4)** | 358 g/ltr |

## Съхранение

Тектил 122-А трябва да се съхранява при температури между 10-35 °C. Не замразявайте Тектил 122-А. Препоръчва се леко разбъркване преди употреба. Поради своята съставка Тектил 122-А може да бъде подложен на промени в вискозитета след производството по време на съхранение. При правилни условия на съхранение Тектил 122-А е най-добър до 24 месеца след датата на производство.

## Внимание

Необходимо е подходящо проветряване за втвърдяване и за предотвратяване на образуването на запалима течност. Частично втвърденият филм не трябва да бъде излаган на източници на запалване, като фойерверки, пламъци, искри, прекомерна топлина или факли. Консултирайте се с листа с данни за безопасност за допълнителна информация относно обработката и първа помощ.

## Забележка

Добавянето на какъвто и да е продукт над или под това покритие не се препоръчва. Използването на допълнителни покрития може да доведе до химическа несъвместимост, което да повлияе на ефективността на това покритие, както е посочено в раздела за ниво на производителност. Ако е необходимо грунд, различен от препоръчания продукт на CorPro, трябва да бъде получено писмено разрешение от CorPro.

### Актуалност на информацията

November 09, 2026

### Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

™ Търговска марка на CorPro, регистрирана в различни държави © 2022