

## Премиум восъчно / асфалтово покритие на основата, корозионно предотвратяващо покритие за дъното

Тектил 122-A е разтворителен восък / асфалтово основание с намалена течливост, тиксотропно антикорозионно съединение. Тектил 122-A е подходящ за нанасяне на долната част на превозните средства. Тектил 122-A изсъхва до относително твърд, черен, еластичен, здрав филм.

### Одобрения / Нива на изпълнение

| Tectyl™ 122-A                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Препоръчителна дебелина на сухия филм</b><br><small>над метален профил</small>                              | 250 µm         |
| <b>Солен спрей</b><br><small>Солен спрей; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)</small> | min. 40 дни    |
| <b>Влажност</b><br><small>Влажност; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)</small>     | min. 100 дни   |
| <b>Защита на закрито</b><br><small>(мин. месеца)</small>                                                       | min. 36 месеца |
| <b>Защита на открито</b><br><small>(мин. месеца)</small>                                                       | min. 21 месеца |

### Приложения

#### Подготовка на повърхността

Максималната производителност на Tectyl 122-A може да бъде постигната само когато металните повърхности, които трябва да се защитят, са чисти, сухи и без ръжда, масло и валцова скала. CorPro препоръчва температура на субстрата от 10-35 °C по време на нанасянето на продукта. Избягвайте директен контакт на продукта с PVC поради възможна несъвместимост на материалите.

#### Нанасяне

Тектил 122-A е формулиран да се използва в предоставеното състояние. Препоръчва се температурата на околната среда и продукта да бъде 10-35 °C по време на нанасянето на продукта. Тектил 122-A може да се нанася с безвъздушна пръскачка или четка. Подробно относно нанасянето могат да бъдат намерени в таблицата за нанасяне.

### Характеристики и предимства

#### Защита при високи температури

Tectyl 122-A е много подходящ като защитно покритие в области, където се срещат високи температури в комбинация с периоди под точката на роса.

#### Обработка

Tectyl 122-A е лесен за нанасяне, еластичен, защитен покритие за дъното на автомобила.

#### Мултифункционален

Tectyl 122-A може да се прилага на много различни превозни средства, като автомобили, камиони, автобуси, каравани и строителна техника, но също така и на ремаркета и каравани.

#### Множество субстрати

Покритият под може да се използва и на различни субстрати, като дървеното дъно на каравана или кемпер.

### Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстранявани, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

### Здраве и безопасност

Този продукт вероятно няма да представлява значителни рискове за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържа добри стандарти за лична хигиена. Прави се справка с Листовката за безопасност (SDS), която е налична по заявка чрез вашия местен търговски офис.

### Защитете околната среда

Спазвайте местните разпоредби. Не изхвърляйте в канали, почва или вода.

## Типични свойства

Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.

| Tectyl™ 122-A                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Температура на запалване                                     | 40°C PMCC        |
| Плътност при 20°C                                            | 0.91 kg/ltr      |
| Теоретичен обхват<br>@ Препоръчителна дебелина на сухия филм | 2.1 sqm/ltr      |
| Вискозитет (Brookfield @ 25°C)<br>@ 2 RPM                    | 25000 mPa·s (cP) |
| Вискозитет (Brookfield @ 25°C)<br>@ 20 RPM                   | 8000 mPa·s (cP)  |
| Нелетливо тегло                                              | 60%              |
| Сух на допир при 20°C                                        | 4 часа           |
| Време за втвърдяване при 20°C                                | 24 часа          |
| Съдържание на ЛОС ISO 11890-2 (10.4)                         | 358 g/ltr        |

## Съхранение

Тектил 122-A трябва да се съхранява при температури между 10-35 °C. Не замразявайте Тектил 122-A. Препоръчва се леко разбъркване преди употреба. Поради своята съставка Тектил 122-A може да бъде подложен на промени в вискозитета след производството по време на съхранение. При правилни условия на съхранение Тектил 122-A е най-добър до 24 месеца след датата на производство.

## Внимание

Необходимо е подходящо проветряване за втвърдяване и за предотвратяване на образуването на запалима течност. Частично втвърденият филм не трябва да бъде излаган на източници на запалване, като фойерверки, пламъци, искри, прекомерна топлина или факли. Консултирайте се с листа с данни за безопасност за допълнителна информация относно обработката и първа помощ.

## Забележка

Добавянето на какъвто и да е продукт над или под това покритие не се препоръчва. Използването на допълнителни покрития може да доведе до химическа несъвместимост, което да повлияе на ефективността на това покритие, както е посочено в раздела за ниво на производителност. Ако е необходимо грунд, различен от препоръчания продукт на CorPro, трябва да бъде получено писмено разрешение от CorPro.

## Актуалност на информацията

July 09, 2026

## Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа



<https://tectyleurope.com>