# Tectyl™ 122-A

## Hochwertige Korrosionsschutzbeschichtung für Unterböden auf Wachs-/Asphaltbasis

Tectyl 122-A ist ein lösemittelhaltiges, thixotropes Korrosionsschutzmittel auf Wachs-/Asphaltbasis. Tectyl 122-A eignet sich für die Beschichtung von Fahrzeugunterböden. Tectyl 122-A trocknet zu einem relativ festen, schwarzen, elastischen und widerstandsfähigen Schutzfilm.

## Zulassungen / Leistungsstufen

| Tectyl™ 122-A | |
|---|---|
| **Empfohlene Trockenschichtdicke**<br>über Metallprofil | 250 µm |
| **Salzspray**<br>Salzsprühnebel; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 40 Tage |
| **Luftfeuchtigkeit**<br>Luftfeuchtigkeit; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 100 Tage |
| **Schutz im Innenbereich**<br>(min. Monate) | min. 36 Monate |
| **Schutz im Freien**<br>(min. Monate) | min. 21 Monate |

## Anwendungen

### Untergrundvorbereitung

Die maximale Leistungsfähigkeit von Tectyl 122-A kann nur erreicht werden, wenn die zu schützenden Metalloberflächen sauber, trocken und frei von Rost, Öl und Zunder sind. CorPro empfiehlt bei der Produktanwendung eine Untergrundtemperatur von 10–35 °C. Aufgrund möglicher Materialunverträglichkeiten ist der direkte Kontakt des Produkts mit PVC zu vermeiden.

### Anwendung

Tectyl 122-A ist gebrauchsfertig formuliert. Bei der Anwendung wird eine Umgebungs- und Produkttemperatur von 10–35 °C empfohlen. Tectyl 122-A kann im Airless-Spritzverfahren oder mit einem Pinsel aufgetragen werden. Weitere Einzelheiten zur Anwendung finden Sie in der Anwendungstabelle.

### Entfernung

Im nassen Zustand kann Tectyl 122-A mit Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 oder Niederdruckdampf entfernt werden. Nach dem Trocknen und Aushärten kann der Tectyl 122-A-Film mit Tectyl Biocleaner oder Tectyl 150 entfernt werden.

## Eigenschaften & Vorteile

### Schutz bei hohen Temperaturen

Tectyl 122-A eignet sich besonders als Schutzbeschichtung für Bereiche, in denen hohe Temperaturen in Kombination mit zeitweisen Temperaturen unterhalb des Taupunkts auftreten.

### Verarbeitung

Tectyl 122-A ist eine einfach aufzutragende, elastische Unterbodenschutzbeschichtung.

### Vielseitig einsetzbar

Tectyl 122-A kann bei zahlreichen Fahrzeugtypen eingesetzt werden, darunter Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Busse, Wohnmobile und Baumaschinen sowie Anhänger und Wohnwagen.

### Für verschiedene Untergründe geeignet

Die Unterbodenschutzbeschichtung kann auch auf verschiedenen Untergründen eingesetzt werden, beispielsweise auf der hölzernen Unterseite eines Wohnmobils oder Wohnwagens.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Warenzeichen von CorPro, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2022

# Tectyl™ 122-A

## Vertrauen seit 1930

Seit 1930 verlängern Tectyl™-Schutzlacke die Betriebslebensdauer von Pkw, Lkw, Bussen und anderen Fahrzeugen und Geräten. Der Name Tectyl steht für hochwertige Beschichtungen, die einfach aufzutragen, langlebig und bei Bedarf leicht zu entfernen sind.

Weitere Informationen zu Tectyl-Produkten, Programmen und Dienstleistungen finden Sie unter www.tectyleurope.com.

## Gesundheit & Sicherheit

Dieses Produkt ist voraussichtlich nicht mit nennenswerten Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken verbunden, wenn es ordnungsgemäß in der empfohlenen Anwendung verwendet wird und gute Standards der persönlichen Hygiene eingehalten werden. Es wird auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) verwiesen, das auf Anfrage über Ihr örtliches Verkaufsbüro erhältlich ist.

## Umwelt schützen

Befolgen Sie die lokalen Vorschriften. Entsorgen Sie nicht in Abflüsse, Boden oder Wasser.

## Typische Eigenschaften

*Die typischen Eigenschaften basieren auf der aktuellen Produktion. Obwohl zukünftige Produktion den Tectyl-Spezifikationen entsprechen wird, können Abweichungen auftreten.*

| Tectyl™ 122-A | |
|---|---|
| **Flammpunkt** | 40°C PMCC |
| **Dichte @ 20°C** | 0.91 kg/ltr |
| **Theoretische Abdeckung** @ Empfohlene Trockenschichtdicke | 2.1 sqm/ltr |
| **Viskosität (Brookfield @ 25°C)** @ 2 RPM | 25000 mPa·s (cP) |
| **Viskosität (Brookfield @ 25°C)** @ 20 RPM | 8000 mPa·s (cP) |
| **Nichtflüchtiges Gewicht** | 60% |
| **Trocken bei Berührung @ 20°C** | 4 Stunden |
| **Aushärtezeit @ 20°C** | 24 Stunden |
| **VOC-Gehalt ISO 11890-2 (10.4)** | 358 g/ltr |

## Lagerung

Tectyl 122-A sollte bei Temperaturen zwischen 10 und 35 °C gelagert werden. Tectyl 122-A nicht einfrieren. Vor Gebrauch wird leichtes Aufrühren empfohlen. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann es bei Tectyl 122-A während der Lagerung nach der Produktion zu Veränderungen der Viskosität kommen. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit von Tectyl 122-A 24 Monate ab Produktionsdatum.

## Vorsicht

Eine angemessene Belüftung ist erforderlich, um die Aushärtung zu gewährleisten und die Bildung von entzündbaren Flüssigkeiten zu verhindern. Der teilweise ausgehärtete Film sollte nicht Zündquellen wie Fackeln, Flammen, Funken, übermäßiger Hitze oder Brennern ausgesetzt werden. Weitere Informationen zur Handhabung und Erster Hilfe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

## Hinweis

Die Hinzufügung eines Produkts über oder unter dieser Beschichtung wird nicht empfohlen. Die Verwendung zusätzlicher Beschichtungen könnte zu chemischer Unverträglichkeit führen, was die Leistung dieser Beschichtung, wie im Abschnitt Leistungsniveau angegeben, beeinträchtigen könnte. Wenn eine Grundierung erforderlich ist, die nicht ein von CorPro empfohlenes Produkt ist, muss eine schriftliche Genehmigung von CorPro eingeholt werden.

### Stand der Informationen

November 09, 2026

### Gültigkeit

Diese Informationen gelten nur für Produkte, die in folgenden Regionen hergestellt werden: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

™ Warenzeichen von CorPro, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2022