Tectyl™ 122-A

Premium vosak / asfaltna baza, zaštitni premaz protiv korozije za donji dio karoserije

Tectyl 122-A je smjesa voska/asfaltne baze s otapalom, tiksotropni spoj za prevenciju korozije. Tectyl 122-A je prikladan za primjenu na donjim dijelovima vozila. Tectyl 122-A se suši u relativno čvrst, crn, elastičan, izdržljiv film.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 122-A	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	250 μm
Soli Sprej Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 dani
Vlažnost Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dani
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 36 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 21 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 122-A može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i milerovog sloja. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Izbjegavajte izravni kontakt proizvoda s PVC-om zbog moguće nekompatibilnosti materijala.

Primjena

Tectyl 122-A je formuliran za korištenje u isporučenom obliku. Preporučuje se da temperatura okoline i proizvoda bude 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Tectyl 122-A može se primijeniti bez zračnog prskanja ili četkom. Detalji o primjeni mogu se naći u tablici primjene.

Uklanjanje

Tectyl 122-A se u vlažnoj fazi može ukloniti s Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 ili niskotlačnom parom. Ako se osuši i stvrdne, film Tectyl 122-A može se ukloniti s Tectyl Biocleaner ili Tectyl 150.

Značajke i prednosti

Zaštita na visokim temperaturama

Tectyl 122-A je vrlo prikladan kao zaštitni premaz u područjima gdje se javljaju visoke temperature u kombinaciji s razdobljima ispod točke rosišta.

Obrada

Tectyl 122-A je lako primjenjiv, elastičan, zaštitni premaz za donji dio vozila.

Višenamjenski

Tectyl 122-A se može primijeniti na mnogim različitim vozilima, kao što su automobili, kamioni, autobusi, kamp-prikolice i građevinska oprema, ali i na prikolice i karavane.

Više podloga

Premaz za donji dio vozila može se koristiti i na različitim podlogama, kao što je drveni donji dio kamp-prikolice ili karavane.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati značajne zdravstvene ili sigurnosne opasnosti kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Pozivamo se na Izvještaj o sigurnosti (SDS) koji je dostupan na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvode, tlo ili vodu.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022

Tectyl™ 122-A

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 122-A	
Zapalna točka	40°C PMCC
Gustoća @ 20°C	0.91 kg/ltr
Teorijska pokrivenost @ Preporučena debljina suhog filma	2.1 sqm/ltr
Viskoznost (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	25000 mPa·s (cP)
Viskoznost (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	8000 mPa·s (cP)
Nevolatna težina	60%
Suho na dodir @ 20°C	4 sati
Vrijeme sušenja @ 20°C	24 sati
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	358 g/ltr

https://tectyleurope.com

Skladištenje

Tectyl 122-A treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati Tectyl 122-A. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije, Tectyl 122-A može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom skladištenja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja, Tectyl 122-A je najbolje upotrijebiti do 24 mjeseca nakon datuma proizvodnje.

Oprez

Potreban je adekvatan protok zraka za stvrdnjavanje i kako bi se osiguralo protiv stvaranja zapaljivih tekućina. Djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrice, prekomjerna toplina ili plamenici. Pogledajte Listu podataka o sigurnosti za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda iznad ili ispod ove prevlake nije preporučljivo. Korištenje dodatnih premaza može rezultirati kemijskom inkompatibilnošću, što može utjecati na performanse ove prevlake kao što je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potrebna temeljna boja, osim proizvoda koji preporučuje CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

Stanje informacija

November 09, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022