

Rivestimento per sottoscocca preventivo contro la corrosione a base di cera / bitume premium

Tectyl 122-A è un composto preventivo alla corrosione a base di cera / asfalto a base di solventi, tissotropico. Tectyl 122-A è adatto per essere applicato alle parti inferiori dei veicoli. Tectyl 122-A si asciuga formando un film relativamente rigido, nero, resiliente e resistente.

Approvazioni / Livelli di prestazione

Tectyl™ 122-A	
Spessore consigliato del film secco sopra il profilo metallico	250 µm
Spray salino Nebbia salina; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 giorni
Umidità Umidità; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 giorni
Protezione interna (min. mesi)	min. 36 mesi
Protezione esterna (min. mesi)	min. 21 mesi

Applicazioni

Preparazione della superficie

Le prestazioni massime di Tectyl 122-A possono essere raggiunte solo quando le superfici metalliche da proteggere sono pulite, asciutte e prive di ruggine, olio e scaglie di laminazione. CorPro raccomanda una temperatura del substrato di 10-35 °C al momento dell'applicazione del prodotto. Evitare il contatto diretto del prodotto con PVC a causa di possibile incompatibilità del materiale.

Applicazione

Tectyl 122-A è formulato per essere utilizzato così come fornito. Si raccomanda che la temperatura ambiente e quella del prodotto siano comprese tra 10-35 °C al momento dell'applicazione del prodotto. Tectyl 122-A può essere applicato con spruzzatore senza aria o pennello. I dettagli sull'applicazione possono essere trovati nel grafico di applicazione.

Caratteristiche & Vantaggi

Protezione ad alte temperature

Tectyl 122-A è molto adatto come rivestimento protettivo in aree dove si verificano alte temperature in combinazione con periodi sotto il punto di rugiada.

Elaborazione

Tectyl 122-A è un rivestimento protettivo per sottofondo facile da applicare ed elastico.

Multi-funzionale

Tectyl 122-A può essere applicato su molti veicoli diversi, come automobili, camion, autobus, camper e attrezzature da costruzione, ma anche su rimorchi e caravan.

Sottostrati multipli

Il rivestimento per sottofondo può essere utilizzato anche su diversi sottostrati, come la parte inferiore in legno di un camper o di un caravan.

Affidabile dal 1930

Dal 1930, i rivestimenti protettivi Tectyl™ prolungano la vita operativa di auto, camion, autobus e altri veicoli e attrezzature. Il nome Tectyl è sinonimo di rivestimenti di qualità, facili da applicare, duraturi e facili da rimuovere quando non più necessari.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, programmi e servizi Tectyl visitare www.tectyleurope.com.

Salute & Sicurezza

Questo prodotto non presenta probabilmente rischi significativi per la salute o la sicurezza se utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e se vengono mantenuti buoni standard di igiene personale. Si fa riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) che è disponibile su richiesta tramite il vostro ufficio vendite locale.

Proteggere l'ambiente

Rispetta le normative locali. Non scaricare in drenaggi, suolo o acqua.

Proprietà tipiche

Le caratteristiche tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura rispetti le specifiche Tectyl, possono verificarsi variazioni.

Tectyl™ 122-A	
Punto di infiammabilità	40°C PMCC
Densità @ 20°C	0.91 kg/ltr
Copertura teorica Spessore del film secco consigliato	2.1 sqm/ltr
Viscosità (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	25000 mPa·s (cP)
Viscosità (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	8000 mPa·s (cP)
Peso non volatile	60%
Asciutto al tatto @ 20°C	4 ore
Tempo di polimerizzazione @ 20°C	24 ore
Contenuto VOC ISO 11890-2 (10.4)	358 g/ltr

Conservazione

Tectyl 122-A deve essere conservato a temperature comprese tra 10-35 °C. Non congelare Tectyl 122-A. È consigliata una leggera agitazione prima dell'uso. A causa della sua composizione, Tectyl 122-A può essere soggetto a variazioni di viscosità post-produzione durante la conservazione. In condizioni di conservazione adeguate, Tectyl 122-A è migliore se utilizzato entro 24 mesi dalla data di produzione.

Attenzione

È necessaria una ventilazione adeguata per la polimerizzazione e per garantire l'assenza di formazione di liquidi combustibili. Il film parzialmente polimerizzato non deve essere esposto a fonti di accensione come razzi, fiamme, scintille, calore eccessivo o torce. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su manipolazione e pronto soccorso.

Nota

L'aggiunta di qualsiasi prodotto sopra o sotto questo rivestimento non è raccomandata. L'uso di rivestimenti aggiuntivi potrebbe comportare incompatibilità chimica, influenzando così le prestazioni di questo rivestimento come indicato nella sezione Livello di prestazione. Se è necessario un primer diverso da un prodotto raccomandato da CorPro, deve essere ottenuta un'autorizzazione scritta da CorPro.

Stato delle informazioni

July 10, 2026

Validità

Queste informazioni si applicano solo ai prodotti fabbricati nelle seguenti regioni: Europa



<https://tectyleurope.com>