

Førsteklasses voks-/asfaltbasert, korrosjonshindrende understellsbelegg

Tectyl 122-A er en tiksotropisk korrosjonshindrende blanding med løsemiddelbasert voks/asfaltbase. Tectyl 122-A er egnet for påføring på undersiden av kjøretøy. Tectyl 122-A tørker til en relativt fast, svart, elastisk og seig film.

Godkjenninger / Ytelsesnivåer

Tectyl™ 122-A	
Anbefalt tørrfilmtykkelse over metallprofil	250 µm
Saltspray Saltspray; 5 % NaCl ved 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 dager
Luftfuktighet Fuktighet; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Typ R, ASTM A1008)	min. 100 dager
Beskyttelse innendørs (min. måneder)	min. 36 måneder
Beskyttelse utendørs (min. måneder)	min. 21 måneder

Anvendelser

Overflateforberedelse

Tectyl 122-A gir maksimal ytelse bare når metalloverflatene oppnås bare når metalloverflatene som skal beskyttes, er rene, tørre og fri for rust, olje og avleiringer. CorPro anbefaler en temperatur på underlaget på 10-35 °C ved påføring av produktet. Unngå direkte kontakt mellom produktet og PVC på grunn av mulig materialinkompatibilitet.

Påføring

Tectyl 122-A er formulert for å brukes slik det leveres. Det anbefales at omgivelsestemperaturen og produkttemperaturen er 10-35 °C ved påføring av produktet. Tectyl 122-A kan påføres med airless spray eller pensel. Detaljer om påføring finnes i påføringstabellen.

Egenskaper & Fordeler

Beskyttelse ved høye temperaturer

Tectyl 122-A er svært godt egnet som beskyttende belegg i områder der det forekommer høye temperaturer i kombinasjon med perioder under duggpunktet.

Behandling

Tectyl 122-A er et elastisk, beskyttende understellsbelegg som er lett å påføre.

Multifunksjonell

Tectyl 122-A kan brukes på mange forskjellige kjøretøy, for eksempel biler, lastebiler, busser, bobiler og anleggsmaskiner, men også tilhengere og campingvogn.

Flere substrater

Understellsbelegget kan også brukes på ulike underlag, for eksempel på undersiden av en bobil eller campingvogn.

Betrodd siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belegg forlenget driftslevetiden til biler, lastebiler, busser og andre kjøretøy og utstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelegg som er enkle å påføre, langvarige og enkle å fjerne når de ikke lenger er nødvendige.

For mer informasjon om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøk www.tectyleurope.com.

Helse & Sikkerhet

Dette produktet utgjør sannsynligvis ingen betydelig helse- eller sikkerhetsrisiko når det brukes på riktig måte og i henhold til anbefalt bruk og god personlig hygiene. Det henvises til sikkerhetsdatabladet (SDS) som er tilgjengelig på forespørsel via ditt lokale salgskontor.

Beskytt miljøet

Følg lokale forskrifter. Må ikke slippes ut i avløp, jord eller vann.

Typiske egenskaper

Typiske egenskaper er basert på gjeldende produksjon. Fremtidig produksjon vil overholde Tectyl-spesifikasjonene, men variasjoner kan forekomme.

Tectyl™ 122-A	
Flammepunkt	40°C PMCC
Tetthet @ 20°C	0.91 kg/ltr
Teoretisk dekning @ Anbefalt tørrfilmtykkelse	2.1 sqm/ltr
Viskositet (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	25000 mPa·s (cP)
Viskositet (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	8000 mPa·s (cP)
Ikke-flyktig vekt	60%
Tørr ved berøring @ 20°C	4 timer
Herdetid @ 20°C	24 timer
VOC-innhold ISO 11890-2 (10.4)	358 g/ltr

Lagring

Tectyl 122-A skal oppbevares ved temperaturer mellom 10-35 °C. Tectyl 122-A må ikke fryses. Mild omrøring anbefales før bruk. På grunn av sammensetningen kan Tectyl 122-A være utsatt for viskositetsendringer under lagring. Under riktige lagringsforhold er Tectyl 122-A best før 24 måneder etter produksjonsdato.

Forsiktig

Tilstrekkelig ventilasjon er nødvendig for herding og for å sikre mot dannelse av brennbar væske. Den delvis herdete filmen skal ikke utsettes for antennelseskilder som fakler, flammer, gnister, overdreven varme eller fakler. Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon om håndtering og førstehjelp.

Merknad

Det anbefales ikke å legge noe produkt over eller under dette belegget. Bruk av ytterligere belegg kan resultere i kjemisk inkompatibilitet, og dermed påvirke ytelsen til dette belegget som angitt i avsnittet Ytelsesnivå. Hvis det er behov for en annen primer enn et CorPro-anbefalt produkt, må det innhentes skriftlig tillatelse fra CorPro.

Informasjonens tilstand

July 10, 2026

Gyldighet

Denne informasjonen gjelder bare for produkter produsert i følgende regioner: Europa



<https://tectyleurope.com>