Tectyl™ 127 CGW

Premijski vosak, antikorozivni spoj

Tectyl 127 CGW je otapalo na bazi otapala, voska, tiksotropno, gelirano, aluminijski pigmentirano sredstvo za prevenciju korozije. Tectyl 127 CGW može se koristiti za dugotrajnu zaštitu metalnih površina od korozije u vremenskim, vlažnim i slanim korozivnim atmosferama. Tectyl 127 CGW stvrdnjava se u čvrst, ne-ljepljiv, elastičan, izdržljiv film aluminijske boje.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 127 CGW	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	200 µm
Soli Sprej Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 50 dani
Vlažnost Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dani
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 36 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 24 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 127 CGW može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i otpadaka. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda.

Primjena

Tectyl 127 CGW formuliran je za upotrebu u isporučenom obliku. Preporučuje se da temperatura okoline i proizvoda bude 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Tectyl 127 CGW može se nanijeti bezzračnim prskanjem ili četkom. Detalji o primjeni mogu se pronaći u tablici primjene.

Uklanjanje

Tectyl 127 CGW može se ukloniti u vlažnoj fazi s Tectyl Biocleanerom, Tectyl 150 ili niskotlačnom parom. Ako se osuši i očvrsne, Tectyl 127 CGW može se ukloniti s Tectyl 150.

Značajke i prednosti

Zaštita u industrijskom okruženju

Tectyl 127 CGW je prikladan kao zaštitni premaz u industrijskim okruženjima, kao što su cijevi, flanšete, matice i vijci.

Obrada

Tectyl 127 CGW je lako primjenjiv, gelast i tiksotropni premaz.

Vrlo dobar za vanjsku upotrebu

Tectyl 127 CGW je visoko UV otporan, što ga čini izvrsnim rješenjem u vanjskom okruženju.

Industrijski izgled

S aluminijskim izgledom, Tectyl 127 CGW ne samo da štiti od korozije, već također čini vaše zaštićene dijelove privlačnima.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Pozivamo se na Izvješće o sigurnosti (SDS) koje je dostupno na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022

Tectyl™ 127 CGW

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 127 CGW	
Zapalna točka	40°C PMCC
Gustoća @ 20°C	0.94 kg/ltr
Teorijska pokrivenost @ Preporučena debljina suhog filma	2.5 sqm/ltr
Viskoznost (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	25000 mPa·s (cP)
Viskoznost (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	3000 mPa·s (cP)
Nevolatna težina	53%
Suho na dodir @ 20°C	4 sati
Vrijeme sušenja @ 20°C	24 sati
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Temperatura primjene	10 – 35°C
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	410 g/ltr

https://tectyleurope.com

Skladištenje

Tectyl 127 CGW treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati Tectyl 127 CGW. Preporučuje se lagano miješanje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije, Tectyl 127 CGW može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom čuvanja. Pod pravilnim uvjetima čuvanja, Tectyl 127 CGW je najbolji do 24 mjeseca nakon datuma proizvodnje.

Oprez

Adekvatan ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i kako bi se osiguralo protiv stvaranja zapaljive tekućine. Djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamenovi, iskrice, prekomjerna toplina ili baklje. Pogledajte sigurnosni list za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda preko ili ispod ovog premaza nije preporučeno. Korištenje dodatnih premaza može rezultirati kemijskom inkompatibilnošću, čime se utječe na performanse ovog premaza kako je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potrebna osnovna boja, osim proizvoda koji preporučuje CorPro, mora se dobiti pisana dozvola od CorPro.

Stanje informacija

November 09, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022