

Premium vosk gebaseerde, corrosiepreventieve verbinding

Tectyl 127 CGW je solventni smjesa, na bazi voska, tiksotropna, gelirana, aluminijski pigmentirana zaštitna sredstva protiv korozije. Tectyl 127 CGW se može koristiti za dugotrajnu zaštitu metalnih površina od korozije u uvjetima vremenskih utjecaja, vlažnim i slanim korozivnim atmosferama. Tectyl 127 CGW se stvrdnjava u čvrsti, ne-ljepljivi, elastični, izdržljivi film aluminijske boje.

Odobritve / Ravni zmogljivosti

Tectyl™ 127 CGW	
Priporočena deblina suhega filma nad kovinskim profilom	200 µm
Solni sprej Solni sprej; 5 % NaCl @ 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 50 dni
Vlaga Vlažnost; 100 % RH; @ 40 °C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dni
Zaščita v notranjih prostorih (min. mesecev)	min. 36 mesecev
Zaščita na prostem (min. mesecev)	min. 24 mesecev

Aplikacije

Priprava površine

Najvišja učinkovitost Tectyl 127 CGW se lahko doseže le, ko so kovinske površine, ki jih je treba zaščititi, čiste, suhe in brez rje, olja in obdelovalnih ostankov. CorPro priporoča temperaturo podlage med 10-35 °C ob času nanosa izdelka.

Nanos

Tectyl 127 CGW je formuliran za korištenje u isporučenom obliku. Preporučuje se da temperatura okoline i proizvoda bude 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Tectyl 127 CGW može se nanositi bežumnim prskanjem ili četkom. Detalji o primjeni mogu se naći u tablici primjene.

Lastnosti in prednosti

Zaščita v industrijskem okolju

Tectyl 127 CGW je primeren kot zaščitna prevleka v industrijskih okoljih, kot so cevi, flangi, matice in vijaki.

Obdelava

Tectyl 127 CGW je enostaven za nanašanje, gelast in tiksotropen premaz.

Zelo dobra za zunanjo uporabo

Tectyl 127 CGW je zelo odporen na UV žarke, kar ga dela odlična rešitev v zunanjem okolju.

Industrijski videz

S svojim aluminijskim videzom Tectyl 127 CGW ne le ščiti pred korozijo, temveč tudi izboljšuje videz vaših zaščitnih delov.

Zaupanja vreden od leta 1930

Od leta 1930 zaščitni premazi Tectyl™ podaljšujejo delovno dobo osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in drugih vozil in opreme. Ime Tectyl je sinonim za kakovostne premaze, ki so preprosti za nanos, dolgotrajni in enostavno odstranljivi, ko niso več potrebni.

Za več informacij o izdelkih, programih in storitvah Tectyl obiščite www.tectyleurope.com.

Zdravje in varnost

Ta izdelek verjetno ne bo predstavljal nobenih pomembnih tveganj za zdravje ali varnost, če se pravilno uporablja v priporočenem postopku in se vzdržujejo dobri standardi osebne higijene. Sklicuje se na Listino o varnosti (SDS), ki je na voljo na zahtevo preko vašega lokalnega prodajnega urada.

Zaščitite okolje

Upoštevajte lokalne predpise. Upoštevajte lokalne predpise. Ne izpuščajte v odtoke, tla ali vodo.

Tipične lastnosti

Tipične lastnosti temeljijo na trenutni proizvodnji. Čeprav bo prihodnja proizvodnja ustrezala specifikacijam Tectyl, so možna odstopanja.

Tectyl™ 127 CGW	
Plamenišče	40°C PMCC
Gostota pri 20°C	0.94 kg/ltr
Teoretično pokritje @ Priporočena debelina suhega filma	2.5 sqm/ltr
Viskoznost (Brookfield @ 25°C) @ 2 RPM	25000 mPa·s (cP)
Viskoznost (Brookfield @ 25°C) @ 20 RPM	3000 mPa·s (cP)
Nehlapni delež	53%
Suho na dotik @ 20°C	4 ur
Čas utrjevanja @ 20°C	24 ur
Temperatura shranjevanja	10 - 35°C
Temperatura nanašanja	10 - 35°C
Vsebnost VOC ISO 11890-2 (10.4)	410 g/ltr

Shranjevanje

Tectyl 127 CGW treba skladiščiti na temperaturama izmedu 10-35 °C. Ne smrzavati Tectyl 127 CGW. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije Tectyl 127 CGW može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom skladištenja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja Tectyl 127 CGW je najbolji do 24 mjeseca nakon datuma proizvodnje.

Previdnost

Adequata ventilazione è necessaria per la cura e per garantire contro la formazione di liquidi combustibili. Il film parzialmente curato non dovrebbe essere esposto a fonti di accensione come razzi, fiamme, scintille, calore eccessivo o torce. Fare riferimento alla scheda di dati sulla sicurezza per ulteriori informazioni su manipolazione e pronto soccorso.

Opomba

Dodajanje katerega koli izdelka nad ali pod to prevleko ni priporočljivo. Uporaba dodatnih prevlek bi lahko povzročila kemično nezdružljivost, kar bi vplivalo na delovanje te prevleke, kot je navedeno v razdelku o ravni zmogljivosti. Če je potreben temeljni premaz, ki ni izdelek, priporočljen s strani CorPro, je treba pridobiti pisno dovoljenje od CorPro.

Stanje informacij

July 10, 2026

Veljavnost

Te informacije veljajo samo za izdelke, proizvedene v naslednjih regijah: Evropa



<https://tectyleurope.com>