Tectyl™ 150

Tectyl-verwijderaar op oplosmiddelbasis

Tectyl 150 kan worden gebruikt om uitgeharde Tectyl-coatings op oplosmiddelbasis na opslag of transport van het beschermde object of de ondergrond te verwijderen. Tectyl 150 kan worden gebruikt om niet-uitgeharde Tectyl-coatings op oplosmiddelbasis te verwijderen. Tectyl 150 kan ook voor andere doeleinden als ontvetter worden gebruikt.

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10–35 °C tijdens het aanbrengen van het product.

Toepassing

Tectyl 150 is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund. Doorroeren is doorgaans niet nodig. Het product moet in een goed geventileerde ruimte worden aangebracht. Tectyl 150 kan worden aangebracht met een spuitpistool of, bij kleinere oppervlakken, met een doek. Laat het product ongeveer 3–6 minuten inwerken en verwijder vervolgens Tectyl 150 met water onder hoge druk, bij voorkeur heet water of stoom. Zo blijft een schoon oppervlak achter.

Kenmerken & Voordelen

Uitstekende prestaties

Tectyl 150 zorgt voor een uitstekend gereinigd oppervlak en is zeer zuinig in gebruik.

Eenvoudig aan te brengen

Bij kleinere oppervlakken kan het product met een kwast of doek worden aangebracht.

Gebruiksvriendelijk

Tectyl 150 is een gebruiksvriendelijk product waarmee de meeste Tectyl-coatings op oplosmiddelbasis kunnen worden verwijderd.

Eindresultaat

Tectyl 150 laat een schoon en vetvrij oppervlak achter.

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor of via internet.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022

Tectyl™ 150

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ 150	
Vlampunt	40°C PMCC
Dichtheid @ 20°C	0.78 kg/ltr
Toepassingstemperatuur	10 – 35°C
Kookpunt	149°C
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	780 g/ltr
Protection Indoor N/A	PASS
Protection Outdoor N/A	PASS

https://tectyleurope.com

Opslag

Tectyl 150 is vorstbestendig. Tectyl 150 moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 0 en +35 °C. Verpakkingen met het product moeten worden beschermd tegen direct zonlicht en hitte. Onder de juiste opslagomstandigheden is Tectyl 150 bij voorkeur te gebruiken binnen 60 maanden na de productiedatum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor het uitharden en om de vorming van brandbare vloeistof tegen te gaan. De gedeeltelijk uitgeharde film mag niet worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen zoals fakkels, vlammen, vonken, overmatige hitte of fakkels. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Stand van de informatie

November 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022