

Премиум резиново/смоляной, коррозионно-защитный состав.

TECTYL 190 Black - это черный, растворимый, резино-смоляной антикоррозионный состав. TECTYL 190 Black быстро сохнет, обладает звукоизолирующими свойствами и может быть покрыт краской. TECTYL 190 Black рекомендуется для защиты от коррозии и абразивного повреждения черных металлов, а также для защиты днищ автомобилей, грузовиков, прицепов и т.д. TECTYL 190 Black образует черную, прочную, упругую, жесткую пленку.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ 190 Black	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	250 µm
Соляной туман Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 дней
Влажность Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 дней
Стойкость к каменной крошке SAE J400	4A - 4B
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 36 месяцев
Защита на улице (мин. месяцев)	min. 21 месяцев
Гравелометр SAE J400	4A-4B

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl 190 Black может быть достигнута только при условии, что защищаемые металлические поверхности чистые, сухие и свободные от ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температуру основания 10-35 °C в момент нанесения продукта.

Нанесение

Tectyl 190 Black предназначен для использования в комплекте. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды и продукта составляла 10-35°C во время нанесения продукта. Tectyl 190 Black можно наносить безвоздушным распылением, вакуумным распылением или распылением из баллончиков под давлением. Подробную информацию о нанесении можно найти в таблице применения.

Характеристики и преимущества

Прочная и эластичная защита

Tectyl 190 Black создает прочный и эластичный слой, чтобы предотвратить сколы камней на вашем автомобиле.

Обработка

Tectyl 190 Black доступен в вакуумной упаковке для легкого нанесения.

Можно перекрывать

Tectyl 190 Black можно перекрывать, так что ваш автомобиль будет выглядеть отлично.

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Этот продукт, вероятно, не представляет собой значительных опасностей для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендованном применении и соблюдении хороших стандартов личной гигиены. Ссылка делается на Паспорт безопасности (ПБ), который доступен по запросу через ваш местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные правила. Не сбрасывайте в канализацию, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ 190 Black	
Температура вспышки	40°C PMCC
Плотность @ 20°C	1.04 kg/ltr
Теоретический охват @ Рекомендуемая толщина сухой пленки	1.4 sqm/ltr
Вязкость (Brookfield @ 25°C) @ 100 RPM	1300 mPa·s (cP)
Нелетучая масса	48%
Сухой на ощупь @ 20°C	45 минут
Время отверждения @ 20°C Диапазон	2 - 3 часов
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 - 35°C
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	676 g/ltr

Хранение

Тектил 190 Чёрный следует хранить при температурах от 10 до 35 °C. Не замораживайте Тектил 190 Чёрный. Перед использованием рекомендуется легкое перемешивание. Из-за своего состава Тектил 190 Чёрный может подвергаться изменениям вязкости после производства во время хранения. При правильных условиях хранения Тектил 190 Чёрный лучше использовать в течение 24 месяцев после даты производства.

Осторожно

Необходима адекватная вентиляция для отверждения и предотвращения образования горючей жидкости. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источников воспламенения, таких как факелы, пламя, искры, чрезмерное тепло или горелки. Обратитесь к паспорту безопасности для получения дополнительной информации по обращению и первой помощи.

Примечание

Этот продукт имеет избыточный слой. Сначала попробуйте на небольшом участке. В случае перекрашивания пленка должна быть полностью сухой. При использовании двухкомпонентных красок сначала нанесите тонкий слой грунтовки и после достаточного времени высыхания добавьте двухкомпонентную краску. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики данного покрытия, как указано в разделе "Уровень эффективности". Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного компанией CorPro продукта, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

Актуальность информации

July 10, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа



<https://tectyleurope.com>