# Tectyl™ 210-R

## Премиум янтарного цвета, на восковой основе, противокоррозионное соединение

Тектил 210-R — это коричнево-янтарного цвета, растворителем разбавленный, восковый, тиксотропный состав для предотвращения коррозии. Тектил 210-R предназначен для защиты на заводском уровне закрытых коробок, швов, соединений и других трещинных мест автомобилей, подверженных коррозии. Тектил 210-R затвердевает в полутвердую, восковую, светло-янтарного цвета, полупрозрачную, слегка липкую пленку.

## Одобрения / Уровни производительности

| Tectyl™ 210-R | |
|---|---|
| **Рекомендуемая толщина сухой пленки**<br>над металлическим профилем | 50 µm |
| **Соляной туман**<br>Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 21 дней |
| **Влажность**<br>Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 100 дней |
| **Защита в помещении**<br>(мин. месяцев) | min. 48 месяцев |

## Применение

### Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl 210-R может быть достигнута только при условии, что защищаемые металлические поверхности чистые, сухие и свободные от ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует, чтобы температура металлической основы находилась в пределах 10-35 °C в момент нанесения продукта.

### Нанесение

Tectyl 210-R предназначен для использования в том виде, в котором он поставляется. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды и продукта составляла 10-35 °C во время нанесения продукта. Не разбавляйте Tectyl 210-R. Неправильное разбавление повлияет на толщину пленки, время высыхания и характеристики продукта. Tectyl 210-R можно наносить методом воздушного распыления под низким давлением. Подробную информацию о нанесении можно найти в таблице по применению.

### Удаление

Tectyl 210-R в мокрой фазе можно удалить с помощью Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 или низкотемпературного пара. Если пленка Tectyl 210-R высохла и затвердела, ее можно удалить с помощью Tectyl Biocleaner или Tectyl 150.

## Характеристики и преимущества

### Отличная проницаемость

Tectyl 210-R проникает во все мелкие швы и соединения, защищая трещиноватые участки от коррозии.

### Подходит для оригинального и послепродажного использования

Tectyl 210-R подходит для применения как на производственном участке, так и на вторичном рынке. Это делает Tectyl 210-R гибким и привлекательным решением против коррозии.

### Экономичное решение

С тонким слоем всего 50 микрон можно защитить большую площадь от коррозии.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

# Tectyl™ 210-R

## Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

## Здоровье и безопасность

Этот продукт, вероятно, не представляет собой значительных рисков для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендованном применении и соблюдении хороших стандартов личной гигиены. Ссылка дана на паспорт безопасности (SDS), который доступен по запросу через ваш местный офис продаж.

## Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормативы. Не сбрасывайте в канализацию, почву или воду.

## Типичные свойства

*Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.*

| Tectyl™ 210-R | |
|---|---|
| **Диапазон рабочих температур**<br>после сушки и вяления | max. 100°C |
| **Температура вспышки** | 40°C PMCC |
| **Плотность @ 20°C** | 0.86 kg/ltr |
| **Теоретический охват**<br>@ Рекомендуемая толщина сухой пленки | 7.5 sqm/ltr |
| **Вязкость (DIN 53211)**<br>Чашка №4 @ 20°C | 25 s |
| **Нелетучая масса** | 44% |
| **Время отверждения @ 20°C** | 24 часов |
| **Температура хранения** | 10 - 35°C |
| **Температура нанесения** | 10 – 35°C |
| **Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)** | 464 g/ltr |
| **Barrel Article Number** | TE24736-203 |
| **Container Barrel GTIN** | 4262469730812 |
| **Canister Article Number** | TE24736-20 |
| **Barrel Volume** | 203 |
| **Container Canister GTIN** | 4262469730805 |
| **Canister Volume** | 20 |
| **Barrel Volume Unit** | l |
| **Canister Volume Unit** | l |

CORPRO

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

# Tectyl™ 210-R

## Хранение

Tectyl 210-R следует хранить при температуре от 10 до 35 °C. Не замораживайте Tectyl 210-R. Перед использованием рекомендуется легкое перемешивание. Из-за своего состава Tectyl 210-R может подвергаться изменениям вязкости после производства в процессе хранения. При соблюдении условий хранения Tectyl 210-R лучше всего использовать в течение 36 месяцев после даты производства.

## Осторожно

Необходима адекватная вентиляция для отверждения и предотвращения образования горючей жидкости. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источников воспламенения, таких как сигнальные ракеты, пламя, искры, чрезмерное тепло или факелы. Обратитесь к паспорту безопасности для получения дополнительной информации по обращению и первой помощи.

## Примечание

Добавление любого продукта поверх или под этим покрытием не рекомендуется. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики этого покрытия, как указано в разделе уровня производительности. Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного продукта CorPro, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

## Актуальность информации

November 09, 2026

## Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022