Tectyl™ 210-R

Premium amber colored, wax based, corrosion preventive compound

Tectyl 210-R je jantarne barve, topnično zmanjšan, vosekova osnova, tiksotropna spojina za preprečevanje korozije. Tectyl 210-R je zasnovan za zaščito na tovarniški ravni zaprti škatli, šivih, spojih in drugih razpokah vozil, ki so nagnjena k koroziji. Tectyl 210-R se strdi v poltrdo, vosekasto, svetlo jantarno obarvano, prozorno rahlo lepljivo plast.

Odobritve / Ravni zmogljivosti

Tectyl™ 210-R	
Priporočena debelina suhega filma nad kovinskim profilom	50 µm
Solni sprej Solni sprej; 5 % NaCl @ 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dni
Vlaga Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dni
Zaščita v notranjih prostorih (min. mesecev)	min. 48 mesecev

Aplikacije

Priprava površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 210-R može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i otpadaka od obrade. CorPro preporučuje da temperatura metalnog substrata bude 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda.

Nanos

Tectyl 210-R je zasnovan tako, da se uporablja, kot je priložen. Priporočljivo je, da sta temperatura okolja in temperatura izdelka v času uporabe izdelka 10-35 °C. Tectyla 210-R ne redčite. Nepravilno redčenje vpliva na debelino filma, čas sušenja in učinkovitost izdelka. Tectyl 210-R se lahko nanaša z nizkotlačnim zračnim razprševanjem. Podrobnosti o uporabi so na voljo v preglednici uporabe.

Odstranjevanje

Tectyl 210-R može u vlažnoj fazi biti uklonjen sa Tectyl Biocleaner-om, Tectyl 150 ili niskotlačnom parom. Ako se osuši i stvrdne, film Tectyl 210-R može biti uklonjen sa Tectyl Biocleaner-om ili Tectyl 150.

Lastnosti in prednosti

Odlično prodiranje

Tectyl 210-R prodira u sve male šavove i spojeve, štiteći uske lokacije od korozije.

Pogodno za OEM i tržište rezervnih delova

Tectyl 210-R je pogodan za primenu na mestu proizvodnje, kao i na tržištu rezervnih delova. To čini Tectyl 210-R fleksibilnim i atraktivnim rešenjem protiv korozije.

Ekonomično rešenje

Sa tankim slojem od samo 50 mikrona, velika površina može biti zaštićena od korozije.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Blagovna znamka CorPro, registrirana v različnih državah © 2022

Tectyl™ 210-R

Zaupanja vreden od leta 1930

Od leta 1930 zaščitni premazi Tectyl™ podaljšujejo delovno dobo osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in drugih vozil in opreme. Ime Tectyl je sinonim za kakovostne premaze, ki so preprosti za nanos, dolgotrajni in enostavno odstranjivi, ko niso več potrebni.

Za več informacij o izdelkih, programih in storitvah Tectyl obiščite www.tectyleurope.com.

Zdravje in varnost

Ta izdelek verjetno ne bo predstavljal nobenih pomembnih tveganj za zdravje ali varnost, če se pravilno uporablja v priporočenih aplikacijah in se vzdržujejo dobri standardi osebne higiene. Sklicuje se na Listo varnostnih podatkov (SDS), ki je na voljo na zahtevo prek vaše lokalne prodajne pisarne.

Zaščitite okolje

Upoštevajte lokalne predpise. Ne izpuščajte v odtoke, tla ali vodo.

Tipične lastnosti

Tipične lastnosti temeljijo na trenutni proizvodnji. Čeprav bo prihodnja proizvodnja ustrezala specifikacijam Tectyl, so možna odstopanja.

Tectyl™ 210-R	
Obratna temperatura območja ko se posuši in utrdi	max. 100°C
Plamenišče	40°C PMCC
Gostota pri 20°C	0.86 kg/ltr
Teoretično pokritje @ Priporočena debelina suhega filma	7.5 sqm/ltr
Viskoznost (DIN 53211) Skodelica št. 4 @ 20°C	25 s
Nehlapni delež	44%
Čas utrjevanja @ 20°C	24 ur
Temperatura shranjevanja	10 - 35°C
Temperatura nanašanja	10 – 35°C
Vsebnost VOC ISO 11890-2 (10.4)	464 g/ltr
Barrel Article Number	TE24736-203
Container Barrel GTIN	4262469730812
Canister Article Number	TE24736-20
Barrel Volume	203
Container Canister GTIN	4262469730805
Canister Volume	20
Barrel Volume Unit	l
Canister Volume Unit	l

https://tectyleurope.com

Shranjevanje

Tectyl 210-R trebate biti pohranjeni na temperaturama između 10-35 °C. Ne smijete zamrzavati Tectyl 210-R. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije Tectyl 210-R može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom pohrane. Pod pravilnim uvjetima pohrane Tectyl 210-R je najbolji do 36 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Previdnost

Adekvata ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i da se osigura protiv formiranja zapaljive tečnosti. Delimično stvrdnuti film ne bi trebao biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamenovi, iskrice, prekomerna toplota ili baklje. Pogledajte Bezbednosni list za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Opomba

Dodajanje katerega koli izdelka nad ali pod to prevleko ni priporočljivo. Uporaba dodatnih prevlek lahko povzroči kemijsko nezdružljivost, kar lahko vpliva na zmogljivost te prevleke, kot je navedeno v razdelku o ravni zmogljivosti. Če je potrebna osnovna barva, razen izdelka, ki ga priporoča CorPro, je treba pridobiti pisno dovoljenje od CorPro.

Stanje informacij

November 09, 2026

Veljavnost

Te informacije veljajo samo za izdelke, proizvedene v naslednjih regijah: Evropa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Blagovna znamka CorPro, registrirana v različnih državah © 2022