Tectyl™ 283-S-17

Премиум водоотблъскваща, на маслена основа, антикорозионна съставка

Тектил 283-S-17 е разтворим, водоотблъскващ, маслен корозионен предотвратител, смазка и проникващо вещество. Изсъхналото покритие е ултралеко, прозрачно, не оставящо петна масло. Тектил 283-S-17 се използва за защита на индустриални части по време на дългосрочно съхранение на закрито или на закрито, и по време на вътрешен транспорт.

Одобрения / Нива на изпълнение

Tectyl™ 283-S-17	
Препоръчителна дебелина на сухия филм над метален профил	2 µm
Солен спрей Солен спрей; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 5 дни
Влажност Влажност; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 дни
Защита на закрито (мин. месеца)	min. 12 месеца

Приложения

Подготовка на повърхността

Максималната производителност на Tectyl 283-S-17 може да бъде постигната само когато металните повърхности, които трябва да бъдат защитени, са чисти, сухи и свободни от ръжда, масло и стоманени отлагания. CorPro препоръчва температурата на металната основа да бъде 10-35 °C по време на нанасянето на продукта.

Нанасяне

Tectyl 283-S-17 е формулиран да се използва във вида, в който е доставен. CorPro препоръчва температурата на околната среда и на продукта да бъде 10-35 °C в момента на нанасяне на продукта. Не разреждайте Tectyl 283-S-17. Tectyl 283-S-17 може да се нанася чрез въздушно пръскане под ниско налягане или потапяне. Подробности за нанасянето можете да намерите в таблицата за нанасяне. Ако продуктът се сгъсти поради съхранение на студено или загуба на разтворител по време на употреба, свържете се с CorPro.

Отстраняване

В мократа и сухата фаза Тектил 283-S-17 може да бъде премахнат с Тектил Биоклинер или Тектил 150.

Характеристики и предимства

Отлична защита

Tectyl 283-S-17 защитава вашите части по време на съхранение и вътрешен транспорт от корозия.

Изместване на вода и без петна

Tectyl 283-S-17 измества водата там, където е необходимо, и не оставя петна, докато защитава вашите части от корозия.

Икономично решение

С тънкия слой от само 1,5 микрона може да се защити голяма площ от корозия.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

™ Търговска марка на CorPro, регистрирана в различни държави © 2022

Tectyl™ 283-S-17

Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете www.tectyleurope.com.

Здраве и безопасност

Този продукт не е вероятно да представлява значителни рискове за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържат добри стандарти за лична хигиена. Справка се прави към Листовката за безопасност (SDS), която е налична по заявка чрез вашия местен търговски офис.

Защитете околната среда

Спазвайте местните разпоредби. Не изхвърляйте в канализацията, почвата или водата.

Типични свойства

Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.

Tectyl™ 283-S-17	
Температура на запалване	40°C PMCC
Плътност при 20°C	0.8 kg/ltr
Теоретичен обхват @ Препоръчителна дебелина на сухия филм	87 sqm/ltr
Нелетливо тегло	15.5%
Сух на допир при 20°C	30 минути
Време за втвърдяване при 20°C Диапазон	2 - 3 часа
Температура на съхранение	10 - 35°C
Температура на нанасяне	10 – 35°C
Съдържание на ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	683 g/ltr

Съхранение

Тектил 283-S-17 трябва да се съхранява при температури между 10-35 °C. Не замразявайте Тектил 283-S-17. Леко разбъркване се препоръчва преди употреба. Поради своя състав Тектил 283-S-17 може да бъде подложен на промени в вискозитета след производството по време на съхранение. При правилни условия на съхранение Тектил 283-S-17 е най-добър до 36 месеца след датата на производство.

Внимание

Необходимо е адекватно проветряване за втвърдяване и за осигуряване срещу образуването на запалима течност. Частично втвърденият филм не трябва да бъде изложен на източници на запалване, като фойерверки, пламъци, искри, прекомерна топлина или факли. Обърнете се към Листовката за безопасност за допълнителна информация за работа и първа помощ.

Забележка

Добавянето на какъвто и да е продукт върху това покритие не е възможно. Използването на какъвто и да е продукт под това покритие не се препоръчва и може да доведе до химическа несъвместимост, което ще повлияе на ефективността на това покритие, както е посочено в раздела за ниво на производителност. Ако е необходим грунд, различен от препоръчания продукт на CorPro, трябва да бъде получено писмено разрешение от CorPro.

Актуалност на информацията

November 09, 2026

Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

™ Търговска марка на CorPro, регистрирана в различни държави © 2022