

Prémiový prostředek na bázi oleje, který vytěsňuje vodu a zabraňuje korozi

Tectyl 283-S-17 je rozpouštědlový, vodu vytlačující, na oleji založený korozní preventivní prostředek, mazivo a penetrant. Vytvrzený film je ultralehký, transparentní, nezanechávající skvrny olej. Tectyl 283-S-17 se používá k ochraně průmyslových dílů během dlouhodobého skladování vnitřních prostor nebo pod přístřešky a během domácí dopravy.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ 283-S-17	
Doporučená tloušťka suchého filmu nad kovovým profilem	2 µm
Sůl Spray Sůl Sprcha; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Typ R, ASTM A1008)	min. 5 dny
Vlhkost Vlhkost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dny
Ochrana v interiéru (min. měsíce)	min. 12 měsíce

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon Tectyl 283-S-17 lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou kovové povrchy, které mají být chráněny, čisté, suché a bez rzi, oleje a měřicího povlaku. CorPro doporučuje, aby teplota kovového substrátu byla v době aplikace produktu 10-35 °C.

Aplikace

Tectyl 283-S-17 je formulován k použití tak, jak je dodáván. CorPro doporučuje, aby byla teplota okolí a produktu 10-35 °C v době aplikace produktu. Neředěte Tectyl 283-S-17. Tectyl 283-S-17 může být aplikován nízkotlakým vzduchovým sprejem nebo máčením. Podrobnosti o aplikaci naleznete v aplikační tabulce. Pokud se produkt zhoustne kvůli studenému skladování nebo ztratí rozpouštědla během použití, kontaktujte CorPro.

Vlastnosti & Výhody

Vynikající ochrana

Tectyl 283-S-17 chrání vaše díly během skladování a domácí dopravy proti korozi.

Odpuzující vodu a nezanechávající skvrny

Tectyl 283-S-17 odpuzuje vodu tam, kde je to potřeba, a nezanechává skvrny při ochraně vašich dílů proti korozi.

Ekonomické řešení

S tenkou vrstvou pouhých 1,5 mikronu lze chránit velkou plochu proti korozi.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré standardy osobní hygieny. Odkazuje se na bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na vyžádání prostřednictvím vaší místní prodejny.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Neodvádějte do odpadů, půdy ani vody.

Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ 283-S-17	
Bod vzplanutí	40°C PMCC
Hustota @ 20°C	0.8 kg/ltr
Teoretické pokrytí @ Doporučená tloušťka suchého filmu	87 sqm/ltr
Neodpařitelná hmotnost	15.5%
Suchý na dotek @ 20°C	30 minuty
Čas vytvrzování @ 20°C Rozsah	2 - 3 hodiny
Teplota skladování	10 - 35°C
Teplota aplikace	10 - 35°C
VOC Obsah ISO 11890-2 (10.4)	683 g/ltr

Skladování

Tectyl 283-S-17 by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Nenechávejte Tectyl 283-S-17 zmraznout. Před použitím se doporučuje mírné protřepání. Vzhledem ke své skladbě může Tectyl 283-S-17 podléhat změnám viskozity po výrobě během skladování. Při správných skladovacích podmínkách je Tectyl 283-S-17 nejlepší použít do 36 měsíců po datu výroby.

Pozor

Je vyžadováno adekvátní větrání pro vytvrzení a zajištění proti vzniku hořlavé kapaliny. Částečně vytvrzený film by neměl být vystaven zdrojům zapálení, jako jsou světlice, plameny, jiskry, nadměrné teplo nebo pochodně. Odkazujte na bezpečnostní list pro další informace o manipulaci a první pomoci.

Poznámka

Přidání jakéhokoli produktu nad tento nátěr není možné. Použití jakéhokoli produktu pod tímto nátěrem se nedoporučuje a může vést k chemické inkompatibilitě, což by mohlo ovlivnit výkon tohoto nátěru, jak je uvedeno v části Úroveň výkonu. Pokud je vyžadován základní nátěr, který není doporučeným produktem CorPro, musí být získáno písemné povolení od společnosti CorPro.

Stav informací

July 08, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa



<https://tectyleurope.com>