Tectyl™ 283-S-17

Composto preventivo alla corrosione, a base di olio, che sostituisce l'acqua premium

Tectyl 283-S-17 è un composto preventivo contro la corrosione, lubrificante e penetrante a base di olio, tagliato con solvente e che sostituisce l'acqua. Il film indurito è un olio ultraleggero, trasparente e non macchiante. Tectyl 283-S-17 viene utilizzato per proteggere parti industriali durante lo stoccaggio a lungo termine in ambienti chiusi o coperti e durante la spedizione domestica.

Approvazioni / Livelli di prestazione

Tectyl™ 283-S-17	
Spessore consigliato del film secco sopra il profilo metallico	2 µm
Spray salino Nebbia salina; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 5 giorni
Umidità Umidità; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 giorni
Protezione interna (min. mesi)	min. 12 mesi

Applicazioni

Preparazione della superficie

Le prestazioni massime di Tectyl 283-S-17 possono essere raggiunte solo quando le superfici metalliche da proteggere sono pulite, asciutte e prive di ruggine, olio e scaglie di laminazione. CorPro raccomanda che la temperatura del substrato metallico sia compresa tra 10 e 35 °C al momento dell'applicazione del prodotto.

Applicazione

Tectyl 283-S-17 è formulato per essere utilizzato come fornito. CorPro raccomanda che la temperatura ambiente e del prodotto sia di 10-35 °C al momento dell'applicazione. Non diluire Tectyl 283-S-17. Tectyl 283-S-17 può essere applicato a spruzzo con aria a bassa pressione o per immersione. I dettagli sull'applicazione sono riportati nella tabella di applicazione. Se il prodotto si addensa a causa della conservazione a freddo o della perdita di solvente durante l'uso, contattare CorPro.

Rimozione

Nella fase umida e secca, Tectyl 283-S-17 può essere rimosso con Tectyl Biocleaner o Tectyl 150.

Caratteristiche & Vantaggi

Eccellente protezione

Tectyl 283-S-17 protegge i tuoi componenti durante lo stoccaggio e il trasporto domestico contro la corrosione.

Disperdente d'acqua e non macchiante

Tectyl 283-S-17 disperde l'acqua dove necessario e non lascia macchie mentre protegge i tuoi componenti contro la corrosione.

Soluzione economica

Con uno strato sottile di solo 1,5 micron, è possibile proteggere una grande area contro la corrosione.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Marchio di CorPro, registrato in vari paesi © 2022

Tectyl™ 283-S-17

Affidabile dal 1930

Dal 1930, i rivestimenti protettivi Tectyl™ prolungano la vita operativa di auto, camion, autobus e altri veicoli e attrezzature. Il nome Tectyl è sinonimo di rivestimenti di qualità, facili da applicare, duraturi e facili da rimuovere quando non più necessari.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, programmi e servizi Tectyl visitare www.tectyleurope.com.

Salute & Sicurezza

Questo prodotto non è probabile che presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza se utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e se vengono mantenuti buoni standard di igiene personale. Si fa riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) che è disponibile su richiesta tramite il vostro ufficio vendite locale.

Proteggere l'ambiente

Rispetta le normative locali. Non scaricare in fognature, nel suolo o nell'acqua.

Proprietà tipiche

Le caratteristiche tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura rispetti le specifiche Tectyl, possono verificarsi variazioni.

Tectyl™ 283-S-17	
Punto di infiammabilità	40°C PMCC
Densità @ 20°C	0.8 kg/ltr
Copertura teorica Spessore del film secco consigliato	87 sqm/ltr
Peso non volatile	15.5%
Asciutto al tatto @ 20°C	30 minuti
Tempo di polimerizzazione @ 20°C Intervallo	2 - 3 ore
Temperatura di stoccaggio	10 - 35°C
Temperatura di applicazione	10 – 35°C
Contenuto VOC ISO 11890-2 (10.4)	683 g/ltr

Conservazione

Tectyl 283-S-17 deve essere conservato a temperature comprese tra 10-35 °C. Non congelare Tectyl 283-S-17. Si raccomanda una leggera agitazione prima dell'uso. A causa della sua composizione, Tectyl 283-S-17 può essere soggetto a variazioni di viscosità post-produzione durante la conservazione. In condizioni di conservazione adeguate, Tectyl 283-S-17 è da considerarsi migliore entro 36 mesi dalla data di produzione.

Attenzione

È necessaria un'adeguata ventilazione per la polimerizzazione e per garantire l'assenza di formazione di liquidi combustibili. Il film parzialmente polimerizzato non deve essere esposto a fonti di accensione come fiammiferi, fiamme, scintille, calore eccessivo o torce. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su manipolazione e pronto soccorso.

Nota

L'aggiunta di qualsiasi prodotto su questo rivestimento non è possibile. L'uso di qualsiasi prodotto sotto questo rivestimento non è raccomandato e potrebbe comportare incompatibilità chimica, influenzando così le prestazioni di questo rivestimento come indicato nella sezione Livello di prestazione. Se è necessario un primer diverso da un prodotto raccomandato da CorPro, deve essere ottenuta un'autorizzazione scritta da CorPro.

Stato delle informazioni

November 09, 2026

Validità

Queste informazioni si applicano solo ai prodotti fabbricati nelle seguenti regioni: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Marchio di CorPro, registrato in vari paesi © 2022