Tectyl™ 283-S-17

Hoogwaardig waterverdringend corrosiebeschermingsmiddel op oliebasis

Tectyl 283-S-17 is een waterverdringend, smerend en penetrerend corrosiebeschermingsmiddel op oliebasis, met oplosmiddelen. Na uitharding vormt het product een uiterst dunne, transparante oliefilm die geen vlekken achterlaat. Tectyl 283-S-17 wordt gebruikt om industriële onderdelen te beschermen tijdens langdurige opslag binnenshuis of onder een overkapping en tijdens binnenlands transport.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ 283-S-17	
Aanbevolen droge verflaagdikte over metalen profiel	2 µm
Zoutnevel Zoutnevel; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 5 dagen
Vochtigheid Vochtigheid; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dagen
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 12 maanden

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale prestaties van Tectyl 283-S-17 worden alleen bereikt wanneer de te beschermen metalen oppervlakken schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. CorPro adviseert een temperatuur van de metalen ondergrond van 10–35 °C tijdens het aanbrengen van het product.

Toepassing

Tectyl 283-S-17 is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund. CorPro adviseert een omgevings- en producttemperatuur van 10–35 °C tijdens het aanbrengen. Verdun Tectyl 283-S-17 niet. Tectyl 283-S-17 kan worden aangebracht door middel van lagedrukspuiten met perslucht of door onderdompeling. Meer informatie over het aanbrengen vindt u in het applicatieschema. Neem contact op met CorPro als het product dikker wordt door opslag bij lage temperaturen of door verlies van oplosmiddel tijdens gebruik.

Verwijdering

Tectyl 283-S-17 kan zowel in natte als in gedroogde toestand worden verwijderd met Tectyl Biocleaner of Tectyl 150.

Kenmerken & Voordelen

Uitstekende bescherming

Tectyl 283-S-17 beschermt uw onderdelen tijdens opslag en binnenlands transport tegen corrosie.

Waterverdringend en vlekt niet

Tectyl 283-S-17 verdringt water waar nodig en laat geen vlekken achter, terwijl het uw onderdelen tegen corrosie beschermt.

Voordelige oplossing

Met een dunne laag van slechts 1,5 micrometer kan een groot oppervlak tegen corrosie worden beschermd.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022

Tectyl™ 283-S-17

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Dit product zal waarschijnlijk geen significante gezondheids- of veiligheidsrisico's opleveren wanneer het correct wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede normen voor persoonlijke hygiëne worden gehandhaafd. Er wordt verwezen naar het Veiligheidsinformatieblad (VIB) dat op verzoek beschikbaar is via uw lokale verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Voldoe aan de lokale regelgeving. Stort niet in riolen, grond of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ 283-S-17	
Vlampunt	40°C PMCC
Dichtheid @ 20°C	0.8 kg/ltr
Theoretische dekking Aanbevolen droge laagdikte	87 sqm/ltr
Niet-vluchtig gewicht	15.5%
Droog aanvoelen @ 20°C	30 minuten
Uithardingstijd @ 20°C Bereik	2 - 3 uur
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Toepassingstemperatuur	10 – 35°C
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	683 g/ltr

Opslag

Tectyl 283-S-17 moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 10 en 35 °C. Voorkom dat Tectyl 283-S-17 bevriest. Voor gebruik wordt aanbevolen het product licht door te roeren. Door de samenstelling kan de viscositeit van Tectyl 283-S-17 tijdens opslag na productie veranderen. Onder de juiste opslagomstandigheden is Tectyl 283-S-17 bij voorkeur te gebruiken binnen 36 maanden na de productiedatum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor uitharding en om de vorming van brandbare vloeistoffen te voorkomen. De gedeeltelijk uitgeharde film mag niet worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen zoals fakkels, vlammen, vonken, overmatige hitte of branders. Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Opmerking

Het toevoegen van enig product bovenop deze coating is niet mogelijk. Het gebruik van enig product onder deze coating wordt niet aanbevolen en kan leiden tot chemische incompatibiliteit, wat de prestaties van deze coating zoals vermeld in de sectie Prestatie-niveau kan beïnvloeden. Als een primer, anders dan een door CorPro aanbevolen product, vereist is, moet schriftelijke toestemming van CorPro worden verkregen.

Stand van de informatie

November 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com
TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022