

Førsteklasses opløsningsmiddelbaseret korrosionsbeskyttelse

Tectyl 506-WD er et opløsningsmiddelafskåret, voksbaseret, tixotropisk, mørkt ravfarvet, vandfortrængende korrosionsbeskyttelsesmiddel. Tectyl 506-WD anbefales til langtidsbeskyttelse af jernholdige og ikke-jernholdige metaller, som undervognsbehandling af biler, lastbiler, trailere osv. Tectyl 506-WD hærder til en relativt fast, mørk ravfarvet, elastisk film. Tectyl 506-WD er den vandfortrængende version af Tectyl 506.

Godkendelser / Ydelsesniveauer

Tectyl™ 506-WD	
Anbefalet tør filmtykkelse over metalprofil	50 µm
Saltspray Saltspray; 5 % NaCl ved 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 25 dage
Fugtighed Fugtighed; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dage
Beskyttelse indendørs (min. måneder)	min. 24 måneder
Beskyttelse udendørs (min. måneder)	min. 12 måneder

Anvendelser

Overfladeforberedelse

Den maksimale ydeevne af Tectyl 506-WD kan kun opnås, når de metaloverflader, der skal beskyttes, er rene, tørre og fri for rust, olie og mill scale samt en substrattemperatur på 10-35 °C på tidspunktet for produktanvendelse.

Anvendelse

Tectyl 506-WD er formuleret til at blive brugt, som den leveres. På grund af sin sammensætning kan Tectyl 506-WD være genstand for viskositetsændringer efter produktion og/eller voksafløjning. Sørg altid for en homogen konsistens ved omrøring før brug. Hvis produktet bliver tykkere på grund af kold opbevaring eller tab af opløsningsmiddel under brug, kan der fortyndes med max. 1-2% Tectyl 150 for at opnå den ønskede konsistens. Forkert fortynding vil påvirke filmopbygning, tørretid og potentielt produktets ydeevne. Tectyl 506-WD kan påføres med airless spray, lavtryksluftspray eller pensel. Detaljer om påføring kan findes i påføringstabellen.

Funktioner & Fordele

Overlegen beskyttelse

Ved den anbefalede DFT vil Tectyl 506-WD beskytte mod korrosion under opbevaring, indenlandsk og oversøisk transport.

Forarbejdning

Tectyl 506-WD er let at påføre og let at fjerne, når det ikke længere er nødvendigt.

Beskyttelse inde og ude

Tectyl 506-WD har fremragende vandfortrængningsegenskaber, hvilket gør den velegnet til indvendig og udvendig beskyttelse.

Økonomisk

Med en DFT på kun 50 mikrometer kan Tectyl 506-WD beskytte en stor overflade med kun en lille mængde af produktet.

Betroet siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belægninger forlænget driftslevetiden for biler, lastbiler, busser og andre køretøjer og udstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelægninger, der er nemme at påføre, langtidsholdbare og nemme at fjerne, når de ikke længere er nødvendige.

For mere information om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøg venligst www.tectyleurope.com.

Sundhed & Sikkerhed

Dette produkt er ikke sandsynligt at præsentere nogen betydelige sundheds- eller sikkerhedsrisici, når det anvendes korrekt i den anbefalede anvendelse, og der opretholdes gode standarder for personlig hygiejne. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS), som er tilgængeligt efter anmodning via dit lokale salgs kontor.

Beskyt miljøet

Overhold lokale forskrifter. Må ikke udlede i afløb, jord eller vand.

Typiske egenskaber

Typiske egenskaber er baseret på aktuel produktion. Selvom fremtidig produktion vil overholde Tectyl-specifikationerne, kan der forekomme variationer.

Tectyl™ 506-WD	
Driftstemperaturområde når den er tørret og hærdet	max. 100°C
Flammepunkt	40°C PMCC
Tæthed @ 20°C	0.87 kg/ltr
Teoretisk dækning @ Anbefalet tørfilmstykkelse	9.6 sqm/ltr
Ikke-flygtigt vægt	54%
Tør ved berøring @ 20°C	1 timer
Hærdningstid @ 20°C	24 timer
Lagringstemperatur	10 - 35°C
VOC Indhold ISO 11890-2 (10.4)	403 g/ltr

Opbevaring

Tectyl 506-WD bør opbevares ved temperaturer mellem 10-35 °C. Fryse ikke Tectyl 506-WD. Mild agitation anbefales før brug. På grund af sin sammensætning kan Tectyl 506-WD være udsat for ændringer i viskositet efter produktion under opbevaring. Under de rette opbevaringsforhold er Tectyl 506-WD bedst før 36 måneder efter produktionsdato.

Forsigtig

Tilstrækkelig ventilation er nødvendig for hærdning og for at sikre imod dannelse af brændbare væsker. den delvist hærdede film bør ikke udsættes for antændelseskilder såsom blus, flammer, gnister, overdreven varme eller lygter. Henvi til sikkerhedsdatabladet for yderligere håndterings- og førstehjælpsinformation.

Bemærkning

Tilføje af ethvert produkt over eller under denne belægning anbefales ikke. Brug af yderligere belægninger kan resultere i kemisk inkompatibilitet, hvilket kan påvirke ydeevnen af denne belægning som angivet i afsnittet om ydeevneniveau. Hvis en primer, andet end et CorPro anbefalet produkt, er nødvendig, skal der indhentes skriftlig godkendelse fra CorPro.

Informationens tilstand

July 09, 2026

Gyldighed

Disse oplysninger gælder kun for produkter, der er fremstillet i følgende regioner: Europa



<https://tectyleurope.com>