Tectyl™ 550-ML

Prémiový korozní preventivní prostředek na bázi rozpouštědel.

Tectyl™ 550-ML je ochrana proti korozi na bázi rozpouštědel s obsahem vosku. Tectyl™ 550-ML má dobré vlastnosti vytěsňování vody a dobrou penetraci, což z něj činí velmi vhodnou ochranu proti korozi pro vnitřní stranu dveří automobilů a dalších dutých profilů automobilů a jiných vozidel. Tectyl™ 550-ML vytváří po vytvrzení jantarově zbarvený, voskový, polotuhý, průsvitný film.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ 550-ML	
Doporučená tloušťka suchého filmu nad kovovým profilem	50 μm
Sůl Spray Sůl Sprcha; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Typ R, ASTM A1008)	min. 21 dny
Koroze ASTM D-1748	75 dny
Ochrana v interiéru (min. měsíce)	min. 24 měsíce

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon přípravku Tectyl 550-ML může dosáhnout pouze tehdy, když jsou kovové povrchy, které mají být jsou čisté, suché a zbavené rzi, oleje a fréz. okují. CorPro doporučuje teplotu podkladu 10-35 °C v době aplikace výrobku.

Aplikace

Tectyl 550-ML je určen k použití jako dodáván. Tectyl 550-ML neřeďte. CorPro doporučuje, aby okolní prostředí a produkt teplotu 10-35 °C v době, kdy se přípravek používá. nanášení. Tectyl 550-ML lze aplikovat pomocí nízkých tlakovým vzduchem nebo máčením. Podrobnosti o aplikaci najdete v aplikační tabulce.

Odstranění

Tectyl 550-ML lze v mokré fázi odstranit pomocí čisticího prostředku Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 nebo nízkotlakým párou. Po vysušení a vytvrzení lze Tectyl 550-ML odstranit pomocí přípravku Tectyl Biocleaner nebo Tectyl 150.

Vlastnosti & Výhody

Vynikající ochrana

Tectyl 550-ML chrání proti korozi a vytěsní vodu tam, kde je to potřeba.

Silná penetrace

Díky své silné penetraci bude Tectyl 550-ML chrání povrch před korozí, a to i v malých vrstvách. švech a štěrbinách.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento výrobek pravděpodobně nepředstavuje žádné významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně při doporučeném způsobu použití a dobrém při dodržení standardů osobní hygieny. Odkazujeme na bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na vyžádání prostřednictvím místního prodejní kancelář.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevypouštějte do kanalizace, půdy nebo vody.

CORPRO
CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany
+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Ochranná známka CorPro, registrovaná v různých zemích © 2022

Tectyl™ 550-ML

Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ 550-ML	
Bod vzplanutí	40°C PMCC
Hustota @ 20°C	0.86 kg/ltr
Teoretické pokrytí @ Doporučená tloušťka suchého filmu	8.8 sqm/ltr
Viskozita (DIN 53211) Pohár č. 4 @ 20°C	21 s
Neodpařitelná hmotnost	50%
Suchý na dotek @ 20°C	2 hodiny
Čas vytvrzování @ 20°C	24 hodiny
Teplota skladování	10 - 35°C
Teplota aplikace	10 – 35°C
VOC Obsah ISO 11890-2 (10.4)	432 g/ltr

https://tectyleurope.com

Skladování

Tectyl 550 ml by měl být skladován při teplotách 10-35 °C. Tectyl 550-ML nezmrazujte. Před použitím se doporučuje mírné promíchání. Vzhledem k Tectyl 550-ML může být díky svému složení vystaven postprodukčním změnám viskozity v průběhu skladování. Za správných skladovacích podmínek Tectyl 550-ML nejlépe do 36 měsíců po výrobě. datum.

Pozor

Pro vyléčení je nutné dostatečné větrání, aby se aby se zabránilo tvorbě hořlavé kapaliny. částečně vytvrzená fólie by neměla být vystavena působení zdrojům vznícení, jako jsou plameny, ohně, jiskry, nadměrnému teplu nebo hořákům. viz bezpečnostní údaje další informace o manipulaci a první pomoci informace.

Poznámka

Přidání jakéhokoli produktu nad nebo pod tento se nedoporučuje. Použití dalších nátěrů by mohlo mít za následek chemické nekompatibilitu, což by mohlo ovlivnit výkonnost tohoto nátěru, jak je uvedeno v části Úroveň provedení oddílu. Pokud je použit jiný základní nátěr než CorPro doporučeného výrobku, je třeba písemně musí být od společnosti CorPro získáno písemné povolení.

Stav informací

November 09, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Ochranná známka CorPro, registrovaná v různých zemích © 2022