Tectyl™ 550-ML

Premium otapni spoj koji sprječava koroziju.

Tectyl™ 550-ML je zaštita od korozije na bazi otapala koja se temelji na vosku. Tectyl™ 550-ML ima dobre vodoodbojne osobine i dobru penetraciju, što ga čini vrlo pogodnim kao zaštitu od korozije za unutrašnjost automobilskih vrata i drugih šupljih profila automobila i drugih vozila. Tectyl™ 550-ML se stvrdnjava u jantarno obojen, voštan, polutvrdi, prozirni film.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 550-ML	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	50 μm
Soli Sprej Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dani
Korozija ASTM D-1748	75 dani
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 24 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 550-ML može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i mlinskog smeća. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda.

Primjena

Tectyl 550-ML je formuliran za korištenje kao isporučen. Ne razrjeđujte Tectyl 550-ML. CorPro preporučuje da temperatura okoline i proizvoda bude 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Tectyl 550-ML može se primijeniti nizak tlakom zračnim prskanjem ili uranjanjem. Detalji o primjeni mogu se pronaći u tablici primjene.

Uklanjanje

Tectyl 550-ML može u vlažnoj fazi biti uklonjen s Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 ili niskotlačnom parom. Ako je osušeni i očvrsnuti Tectyl 550-ML može biti uklonjen s Tectyl Biocleaner ili Tectyl 150.

Značajke i prednosti

Superior Protection

Tectyl 550-ML će zaštititi od korozije i će izbaciti vodu gdje je potrebno.

Strong penetration

Sa svojom jakom penetracijom, Tectyl 550-ML će zaštititi površinu od korozije, čak i u malim šavovima i pukotinama.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne opasnosti kada se ispravno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Pozivamo se na Listu podataka o sigurnosti (SDS) koja je dostupna na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022

Tectyl™ 550-ML

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 550-ML	
Zapalna točka	40°C PMCC
Gustoća @ 20°C	0.86 kg/ltr
Teorijska pokrivenost @ Preporučena debljina suhog filma	8.8 sqm/ltr
Viskoznost (DIN 53211) Čaša br. 4 @ 20°C	21 s
Nevolatna težina	50%
Suho na dodir @ 20°C	2 sati
Vrijeme sušenja @ 20°C	24 sati
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Temperatura primjene	10 – 35°C
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	432 g/ltr

https://tectyleurope.com

Skladištenje

Tectyl 550-ML treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smije se smrzavati Tectyl 550-ML. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije Tectyl 550-ML može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom skladištenja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja Tectyl 550-ML je najbolji do 36 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Oprez

Adekvatan ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i za osiguranje protiv stvaranja zapaljive tekućine. djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrice, prekomjerna toplina ili baklje. pogledajte sigurnosni list za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda iznad ili ispod ovog premaza nije preporučljivo. Upotreba dodatnih premaza može rezultirati kemijskom nekompatibilnošću, čime se utječe na performanse ovog premaza kao što je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potreban temeljni premaz, osim proizvoda koji preporučuje CorPro, mora se dobiti pisana autorizacija od CorPro.

Stanje informacija

November 09, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022