Tectyl™ 550-ML

Førsteklasses løsemiddelbasert korrosjonsbeskyttelse.

Tectyl™ 550-ML er en løsemiddelbasert, voksbasert korrosjonsbeskyttelse. Tectyl™ 550-ML har gode vannfortrengende egenskaper og god inntrengningsevne, noe som gjør den svært godt egnet som korrosjonsbeskyttelse på innsiden av bildører og andre hule profiler i biler og andre kjøretøy. Tectyl™ 550-ML herder til en ravfarget, voksaktig, halvfast, gjennomskinnelig film.

Godkjenninger / Ytelsesnivåer

Tectyl™ 550-ML	
Anbefalt tørrfilmtykkelse over metallprofil	50 µm
Saltspray Saltspray; 5 % NaCl ved 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dager
Korrosjon ASTM D-1748	75 dager
Beskyttelse innendørs (min. måneder)	min. 24 måneder

Anvendelser

Overflateforberedelse

Tectyl 550-ML gir maksimal ytelse bare når oppnås bare når metalloverflatene som skal beskyttes som skal beskyttes, er rene, tørre og fri for rust, olje og avleiringer. CorPro anbefaler en temperatur på underlaget på 10-35 °C ved påføring av produktet.

Påføring

Tectyl 550-ML er formulert for å brukes som levert. Tectyl 550-ML må ikke tynnes. CorPro anbefaler at omgivelses- og produkttemperaturen og produkttemperaturen er 10-35 °C når produktet påføres. påføringstidspunktet. Tectyl 550-ML kan påføres med lavtrykks lavtrykksluftspray eller dypping. Detaljer om påføring finner du i påføringstabellen.

Fjerning

Tectyl 550-ML kan i våtfasen fjernes med Tectyl Biocleaner med Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 eller lavtrykksdamp. lavtrykksdamp. Hvis Tectyl 550-ML er tørket og herdet, kan det fjernes med Tectyl Biocleaner eller Tectyl 150.

Egenskaper & Fordeler

Overlegen beskyttelse

Tectyl 550-ML beskytter mot korrosjon og fortrenger fortrenger vann der det trengs.

Sterk penetrasjon

Med sin sterke penetrasjon vil Tectyl 550-ML beskytte overflaten mot korrosjon, selv i små fuger og sømmer og sprekker.

Betrodd siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belegg forlenget driftslevetiden til biler, lastebiler, busser og andre kjøretøy og utstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelegg som er enkle å påføre, langvarige og enkle å fjerne når de ikke lenger er nødvendige.

For mer informasjon om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøk www.tectyleurope.com.

Helse & Sikkerhet

Dette produktet vil sannsynligvis ikke utgjøre noen betydelig helse- eller sikkerhetsrisiko ved riktig brukes på anbefalt måte og god personlig standarder for personlig hygiene opprettholdes. Det henvises til sikkerhetsdatabladet (SDS) som er tilgjengelig på forespørsel via ditt lokale salgskontor.

Beskytt miljøet

Følg lokale forskrifter. Må ikke slippes ut i avløp, jord eller vann.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Varemerke tilhørende CorPro, registrert i ulike land © 2022

Tectyl™ 550-ML

Typiske egenskaper

Typiske egenskaper er basert på gjeldende produksjon. Fremtidig produksjon vil overholde Tectyl-spesifikasjonene, men variasjoner kan forekomme.

Tectyl™ 550-ML	
Flammepunkt	40°C PMCC
Tetthet @ 20°C	0.86 kg/ltr
Teoretisk dekning @ Anbefalt tørrfilmtykkelse	8.8 sqm/ltr
Viskositet (DIN 53211) Kopp nr. 4 @ 20°C	21 s
Ikke-flyktig vekt	50%
Tørr ved berøring @ 20°C	2 timer
Herdetid @ 20°C	24 timer
Lagringstemperatur	10 - 35°C
Påføringstemperatur	10 – 35°C
VOC-innhold ISO 11890-2 (10.4)	432 g/ltr

https://tectyleurope.com

Lagring

Tectyl 550-ML bør oppbevares ved temperaturer mellom 10-35 °C. Tectyl 550-ML må ikke fryses. Mild omrøring anbefales før bruk. På grunn av sammensetningen kan Tectyl 550-ML være utsatt for viskositetsendringer etter produksjon under lagring. Under riktige lagringsforhold er Tectyl 550-ML best før 36 måneder etter produksjonsdato. dato.

Forsiktig

Tilstrekkelig ventilasjon er nødvendig for herding og for å sikre mot dannelse av brennbar væske. den delvis herdede filmen skal ikke utsettes for antennelseskilder som fakler, flammer, gnister, overdreven varme eller fakler. se sikkerhetsdatabladet for for ytterligere informasjon om håndtering og førstehjelp. og førstehjelpsinformasjon.

Merknad

Det anbefales ikke å tilsette noe produkt over eller under dette belegget anbefales ikke. Bruk av ytterligere belegg kan resultere i kjemisk inkompatibilitet, og dermed påvirke ytelsen til dette belegget som angitt i avsnittet Ytelsesnivå avsnittet Ytelsesnivå. Hvis det kreves en annen primer enn et CorPro anbefalt produkt er påkrevd, må skriftlig må det innhentes skriftlig tillatelse fra CorPro.

Informasjonens tilstand

November 09, 2026

Gyldighet

Denne informasjonen gjelder bare for produkter produsert i følgende regioner: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Varemerke tilhørende CorPro, registrert i ulike land © 2022