

Eersteklas corrosiewerend middel op solventbasis.

Tectyl™ 550-ML is een oplosmiddelhoudende corrosiebescherming op basis van was. Tectyl™ 550-ML heeft goede waterverdringende eigenschappen en een goede penetratie, waardoor het zeer geschikt is als corrosiebescherming voor de binnenkant van autodeuren en andere holle profielen van auto's en andere voertuigen. Tectyl™ 550-ML hardt uit tot een amberkleurige, wasachtige, halfvaste, doorzichtige film.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ 550-ML	
Aanbevolen droge verlaagdikte over metalen profiel	50 µm
Zoutnevel Zoutnevel; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dagen
Corrosie ASTM D-1748	75 dagen
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 24 maanden

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale prestaties van Tectyl 550-ML kunnen alleen worden bereikt wanneer de te beschermen metalen oppervlakken beschermd moeten worden schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. aanslag. CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10-35 °C op het moment dat het product wordt aangebracht.

Toepassing

Tectyl 550-ML is samengesteld om te worden gebruikt zoals geleverd. Tectyl 550-ML niet verdunnen. CorPro beveelt aan dat de omgevingstemperatuur en temperatuur 10-35 °C is op het moment van aanbrengen. aanbrengen. Tectyl 550-ML kan worden aangebracht door lage lage druk luchtspray of dompelen. Details over toepassing zijn te vinden in de toepassingskaart.

Kenmerken & Voordelen

Superieure bescherming

Tectyl 550-ML beschermt tegen corrosie en zal verdringt water waar nodig.

Sterke penetratie

Met zijn sterke penetratie zal Tectyl 550-ML beschermen tegen corrosie, zelfs in kleine naden en spleten. naden en spleten.

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Dit product zal waarschijnlijk geen significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede normen van persoonlijke hygiëne worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ 550-ML	
Flampunt	40°C PMCC
Dichtheid @ 20°C	0.86 kg/ltr
Theoretische dekking Aanbevolen droge laagdikte	8.8 sqm/ltr
Viscositeit (DIN 53211) Cup nr. 4 @ 20°C	21 s
Niet-vluchtig gewicht	50%
Droog aanvoelen @ 20°C	2 uur
Uithardingstijd @ 20°C	24 uur
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Toepassingstemperatuur	10 – 35°C
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	432 g/ltr

Opslag

Tectyl 550-ML moet worden bewaard bij temperaturen tussen 10-35 °C. Tectyl 550-ML niet invriezen. Licht schudden vóór gebruik wordt aanbevolen. Door Door zijn samenstelling kan Tectyl 550-ML onderhevig zijn aan viscositeitsveranderingen tijdens opslag. Onder de juiste opslagomstandigheden is Tectyl 550-ML het best tot 36 maanden na productie datum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor het uitharden en om de vorming van brandbare vloeistof te voorkomen. de gedeeltelijk uitgeharde film mag niet worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen zoals fakkels, vlammen, vonken, overmatige hitte of fakkels. raadpleeg het veiligheidsinformatieblad veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie informatie.

Opmerking

De toevoeging van een product over of onder deze coating wordt niet aanbevolen. Het gebruik van aanvullende coatings kan resulteren in chemische onverenigbaarheid, waardoor de prestaties van van deze coating, zoals vermeld in het hoofdstuk sectie. Als een primer, anders dan een door CorPro aanbevolen product nodig is, moet schriftelijke toestemming worden verkregen van CorPro.

Stand van de informatie

July 10, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa



<https://tectyleurope.com>