Tectyl™ 550-ML

Wysokiej jakości środek antykorozyjny na bazie rozpuszczalnika.

Tectyl™ 550-ML to rozpuszczalnikowy środek antykorozyjny na bazie wosku. Tectyl™ 550-ML ma dobre właściwości wypierania wody i dobrą penetrację, dzięki czemu doskonale nadaje się do ochrony antykorozyjnej wnętrza drzwi samochodowych i innych pustych profili samochodów i innych pojazdów. Tectyl™ 550-ML utwardza się tworząc bursztynową, woskową, półprzezroczystą powłokę.

Atesty / Poziomy wydajności

Tectyl™ 550-ML	
Zalecana grubość suchego filmu nad profilem metalowym	50 µm
Spray solny Sól w sprayu; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dni
Korozja ASTM D-1748	75 dni
Ochrona wewnętrzna (min. miesiące)	min. 24 miesiące

Zastosowania

Przygotowanie powierzchni

Maksymalną wydajność Tectyl 550-ML można być osiągnięta tylko wtedy, gdy powierzchnie metalowe, które mają być są czyste, suche i wolne od rdzy, oleju i zgorzeliny. zgorzeliny. CorPro zaleca temperaturę podłoża 10-35 °C w czasie aplikacji produktu.

Aplikacja

Preparat Tectyl 550-ML jest przeznaczony do stosowania jako dostarczony. Nie rozcieńczać Tectyl 550-ML. CorPro zaleca, aby temperatura otoczenia i produktu i produktu wynosiła 10-35 °C w czasie aplikacji produktu. aplikacji produktu. Tectyl 550-ML może być nakładany przez niskociśnieniowy natrysk powietrzny lub zanurzanie. niskociśnieniowego natrysku powietrznego lub zanurzania. Szczegóły dotyczące aplikacji można znaleźć w tabeli aplikacji.

Usuwanie

Tectyl 550-ML może być usuwany w fazie mokrej za pomocą Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 lub pary niskociśnieniowej pary. Po wyschnięciu i utwardzeniu Tectyl 550-ML może być usunąć za pomocą Tectyl Biocleaner lub Tectyl 150.

Cechy & Korzyści

Doskonała ochrona

Tectyl 550-ML chroni przed korozją oraz wypiera wodę tam, gdzie jest to potrzebne.

Silna penetracja

Dzięki silnej penetracji, Tectyl 550-ML będzie chroni powierzchnię przed korozją, nawet w małych szwach i szczelinach.

Zaufany od 1930 roku

Od 1930 roku powłoki ochronne Tectyl™ przedłużają żywotność samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i innych pojazdów oraz sprzętu. Nazwa Tectyl jest synonimem wysokiej jakości powłok, które są łatwe w aplikacji, trwałe i łatwe do usunięcia, gdy nie są już potrzebne.

Więcej informacji o produktach, programach i usługach Tectyl można znaleźć na stronie www.tectyleurope.com.

Zdrowie & Bezpieczeństwo

Ten produkt prawdopodobnie nie stanowi znaczących zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa w zalecany sposób i przy zachowaniu przy zachowaniu dobrych standardów higieny osobistej. Należy odnieść się do karty charakterystyki (SDS), która jest dostępna na żądanie w lokalnym biurze sprzedaży. biuro sprzedaży.

Chroń środowisko

Przestrzegać lokalnych przepisów. Nie odprowadzać do kanalizacji, gleby lub wody.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Znak towarowy CorPro, zarejestrowany w różnych krajach © 2022

Tectyl™ 550-ML

Typowe właściwości

Typowe właściwości oparte są na bieżącej produkcji. Chociaż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacjami Tectyl, mogą występować różnice.

Tectyl™ 550-ML	
Temperatura zapłonu	40°C PMCC
Gęstość @ 20°C	0.86 kg/ltr
Teoretyczny zasięg Zalecana grubość suchej powłoki	8.8 sqm/ltr
Lepkość (DIN 53211) Kubek nr 4 @ 20°C	21 s
Nieulotna waga	50%
Suchy w dotyku @ 20°C	2 godziny
Czas utwardzania @ 20°C	24 godziny
Temperatura przechowywania	10 - 35°C
Temperatura aplikacji	10 – 35°C
Zawartość VOC ISO 11890-2 (10.4)	432 g/ltr

https://tectyleurope.com

Przechowywanie

Tectyl 550-ML powinien być przechowywany w temperaturze między 10-35 °C. Nie zamrażać Tectyl 550-ML. Przed użyciem zaleca się łagodne wymieszanie. Ze względu na ze względu na swój skład Tectyl 550-ML może podlegać poprodukcyjnym zmianom lepkości podczas przechowywania. W odpowiednich warunkach przechowywania Tectyl 550-ML jest najlepszy przed upływem 36 miesięcy od daty produkcji. data.

Ostrożnie

Odpowiednia wentylacja jest wymagana do utwardzania i do aby zapobiec tworzeniu się łatwopalnej cieczy. Częściowo utwardzona powłoka nie powinna być narażona na działanie źródła zapłonu, takie jak pochodnie, płomienie, iskry, iskry, nadmierne ciepło lub pochodnie. w celu uzyskania dodatkowych informacji i pierwszej pomocy.

Uwaga

Nie zaleca się dodawania jakichkolwiek produktów nad lub pod nie jest zalecane. Użycie dodatkowych powłok może spowodować niekompatybilności chemicznej, wpływając w ten sposób na wydajność tej powłoki, jak określono w sekcji Poziom wydajności . Jeśli wymagany jest podkład inny niż zalecany produkt CorPro CorPro, należy uzyskać pisemną należy uzyskać pisemną zgodę CorPro.

Stan informacji

November 09, 2026

Ważność

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących regionach: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Znak towarowy CorPro, zarejestrowany w różnych krajach © 2022