Tectyl™ 550-ML

Антикоррозийный состав премиум-класса на основе растворителя.

Tectyl™ 550-ML - это антикоррозийное средство на основе растворителя и воска. Tectyl™ 550-ML обладает хорошими водовытесняющими свойствами и хорошей проникающей способностью, что делает его очень подходящим для защиты от коррозии внутренних поверхностей автомобильных дверей и других полых профилей автомобилей и других транспортных средств. Tectyl™ 550-ML затвердевает в полутвердую полупрозрачную пленку янтарного цвета, покрытую воском.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ 550-ML	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	50 µm
Соляной туман Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 дней
Коррозия ASTM D-1748	75 дней
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 24 месяцев

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl 550-ML достигается только в том случае. Максимальная эффективность Tectyl 550-ML достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие и свободные от ржавчины, масла и окалины. окалины. CorPro рекомендует температуру основания 10-35 °C во время нанесения продукта.

Нанесение

Tectyl 550-ML предназначен для использования в соответствии с инструкцией. поставляется. Не разбавляйте Tectyl 550-ML. CorPro рекомендует, чтобы температура окружающей среды и продукта температура окружающей среды и продукта должна составлять 10-35 °C во время нанесения. Tectyl 550-ML можно наносить с помощью воздушного распыления под низким распылением под низким давлением или окунанием. Подробности применения можно найти в таблице по применению.

Удаление

Tectyl 550-ML может быть удален во влажной фазе с помощью Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 или пара низкого давления пар. После высыхания и отверждения Tectyl 550-ML может быть удален можно удалить с помощью Tectyl Biocleaner или Tectyl 150.

Характеристики и преимущества

Превосходная защита

Tectyl 550-ML защищает от коррозии и вытесняет воду там, где это необходимо.

Сильное проникновение

Благодаря своей сильной проникающей способности Tectyl 550-ML защитит поверхность от коррозии даже в небольших швах и щелях.

CORPRO
CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany
+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com
TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

Tectyl™ 550-ML

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Этот продукт не представляет не представляет значительной опасности для здоровья или безопасности при правильном при правильном использовании в рекомендованных целях и соблюдении соблюдении норм личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу в местном офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ 550-ML	
Температура вспышки	40°C PMCC
Плотность @ 20°C	0.86 kg/ltr
Теоретический охват @ Рекомендуемая толщина сухой пленки	8.8 sqm/ltr
Вязкость (DIN 53211) Чашка №4 @ 20°C	21 s
Нелетучая масса	50%
Сухой на ощупь @ 20°C	2 часов
Время отверждения @ 20°C	24 часов
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 – 35°C
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	432 g/ltr

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

Tectyl™ 550-ML

Хранение

Tectyl 550-ML следует хранить при температуре 10-35 °C. Не замораживайте Tectyl 550-ML. Перед использованием рекомендуется легкое перемешивание. Из-за из-за своего состава Tectyl 550-ML может быть подвержен изменениям вязкости после производства во время хранения. При надлежащих условиях хранения Tectyl 550-ML лучше всего использовать до истечения 36 месяцев после даты производства дата.

Осторожно

Необходима достаточная вентиляция для отверждения и для предотвращения образования горючей жидкости. частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источникам воспламенения, таким как факелы, пламя, искры, чрезмерное тепло или факелы. обратитесь к паспорту безопасности для получения дополнительной информации по обращению и оказанию первой помощи информация.

Примечание

Добавлять какие-либо продукты поверх или под это не рекомендуется. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что может повлиять на эксплуатационные характеристики данного покрытия, как указано в разделе "Уровень эффективности разделе. Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного CorPro рекомендованного продукта, необходимо получить письменное необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

Актуальность информации

November 09, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022