Tectyl™ 550-ML

Vrhunska antikorozijska spojina na osnovi topil.

Tectyl™ 550-ML je protikorozijska zaščita na osnovi voska, ki temelji na topilih. Tectyl™ 550-ML ima dobre lastnosti izpodrivanja vode in dobro penetracijo, zato je zelo primeren za protikorozijsko zaščito notranje strani avtomobilskih vrat in drugih votlih profilov avtomobilov in drugih vozil. Tectyl™ 550-ML se strjuje v jantarno obarvano, voskasto, poltrdno, prosojno plast.

Odobritve / Ravni zmogljivosti

Tectyl™ 550-ML	
Priporočena debelina suhega filma nad kovinskim profilom	50 µm
Solni sprej Solni sprej; 5 % NaCl @ 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dni
Korozija ASTM D-1748	75 dni
Zaščita v notranjih prostorih (min. mesecev)	min. 24 mesecev

Aplikacije

Priprava površine

Najvišja učinkovitost Tectyla 550-ML je lahko dosežemo le, če so kovinske površine, ki jih je treba obdelati so čiste, suhe in brez rje, olja in olj. kamna. CorPro priporoča temperaturo podlage 10-35 °C v času nanašanja izdelka.

Nanos

Tectyl 550-ML se uporablja kot dobavljen. Tectyla 550-ML ne redčite. CorPro priporoča, da se okolica in izdelek temperatura 10-35 °C v času uporabe izdelka. nanosa. Tectyl 550-ML se lahko nanaša z nizkimi zračnim pršenjem ali potapljanjem. Podrobnosti o uporabi so na voljo v preglednici uporabe.

Odstranjevanje

Tectyl 550-ML se lahko v mokri fazi odstrani s čistilom Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 ali nizkotlačnim paro. Če se posuši in strdi, se lahko Tectyl 550-ML odstraniti s čistilom Tectyl Biocleaner ali Tectyl 150.

Lastnosti in prednosti

Vrhunska zaščita

Tectyl 550-ML ščiti pred korozijo in izpodrinil vodo, kjer je to potrebno.

Močna penetracija

Tectyl 550-ML bo zaradi svoje močne penetracije zaščitil površino pred korozijo, tudi v majhnih predelih. šivih in razpokah.

Zaupanja vreden od leta 1930

Od leta 1930 zaščitni premazi Tectyl™ podaljšujejo delovno dobo osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in drugih vozil in opreme. Ime Tectyl je sinonim za kakovostne premaze, ki so preprosti za nanos, dolgotrajni in enostavno odstranjivi, ko niso več potrebni.

Za več informacij o izdelkih, programih in storitvah Tectyl obiščite www.tectyleurope.com.

Zdravje in varnost

Ta izdelek verjetno ne bo povzročil nobenih večje nevarnosti za zdravje ali varnost, če je pravilno če se uporablja pri priporočeni uporabi in ob dobrem Osebna higiena se izvaja v skladu s standardi osebne higiene. Glej varnostni list (SDS), ki je na zahtevo na voljo prek lokalnega prodajni pisarni.

Zaščitite okolje

Upoštevajte lokalne predpise. Ne izpuščajte v kanalizacijo, tla ali vodo.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Blagovna znamka CorPro, registrirana v različnih državah © 2022

Tectyl™ 550-ML

Tipične lastnosti

Tipične lastnosti temeljijo na trenutni proizvodnji. Čeprav bo prihodnja proizvodnja ustrezala specifikacijam Tectyl, so možna odstopanja.

Tectyl™ 550-ML	
Plamenišče	40°C PMCC
Gostota pri 20°C	0.86 kg/ltr
Teoretično pokritje @ Priporočena debelina suhega filma	8.8 sqm/ltr
Viskoznost (DIN 53211) Skodelica št. 4 @ 20°C	21 s
Nehlapni delež	50%
Suho na dotik @ 20°C	2 ur
Čas utrjevanja @ 20°C	24 ur
Temperatura shranjevanja	10 - 35°C
Temperatura nanašanja	10 – 35°C
Vsebnost VOC ISO 11890-2 (10.4)	432 g/ltr

https://tectyleurope.com

Shranjevanje

Tectyl 550-ML je treba shranjevati pri temperaturah med 10 in 35 °C. Zdravila Tectyl 550-ML ne zamrzujte. Pred uporabo je priporočljivo rahlo mešanje. Zaradi zaradi svoje sestave je lahko Tectyl 550-ML izpostavljen postprodukcijskim spremembam viskoznosti med skladiščenju. Pod ustreznimi pogoji skladiščenja Tectyl 550-ML najbolje uporabiti pred 36 meseci po proizvodnji. datum.

Previdnost

Ustrezno prezračevanje je potrebno za ozdravitev in da se prepreči nastanek vnetljive tekočine. delno strjena folija ne sme biti izpostavljena virom vžiga, kot so plameni, ogenj in iskre, prekomerna vročina ali gorilniki. glejte varnostne podatke list za dodatno ravnanje in prvo pomoč informacije.

Opomba

Dodajanje katerega koli izdelka nad ali pod tem ni priporočljivo. Uporaba dodatnih premazov lahko povzroči kemične nekompatibilnost, kar bi vplivalo na delovanje zaščitnega premaza. tega premaza, kot je navedeno v stopnji učinkovitosti poglavju. Če se uporabi temeljni premaz, razen premaza CorPro priporočenega izdelka, je treba predložiti pisno poročilo o uporabi izdelka, ki ni je treba pridobiti pisno dovoljenje družbe CorPro.

Stanje informacij

November 09, 2026

Veljavnost

Te informacije veljajo samo za izdelke, proizvedene v naslednjih regijah: Evropa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Blagovna znamka CorPro, registrirana v različnih državah © 2022