

## Антикоррозийный состав премиум-класса на основе растворителя

Tectyl 558-AMC - это антикоррозионный состав янтарного цвета, не содержащий растворителей, слегка тиксотропный на основе воска, обладающий хорошими водовытесняющими свойствами. Tectyl 558-AMC предназначен в первую очередь для нанесения методом распыления на закрытые коробки, швы, стыки и другие щелевидные места автомобилей, подверженные коррозии. Tectyl 558-AMC рекомендуется в качестве грунтовочного покрытия для двухслойных систем для нескольких продуктов Tectyl на основе растворителей. Tectyl 558-AMC высыхает в виде темно-янтарного цвета, полупрозрачной, воскообразной, полутвердой, слегка липкой пленки.

### Одобрения / Уровни производительности

| Tectyl™ 558-AMC                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем                                   | 50 µm           |
| Соляной туман<br>Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 21 дней    |
| Влажность<br>Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)          | min. 75 дней    |
| Защита в помещении<br>(мин. месяцев)                                                            | min. 24 месяцев |

### Применение

#### Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl 558-AMC достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, без ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует, чтобы температура металлической подложки на момент нанесения продукта составляла 10-35 °C.

#### Нанесение

Tectyl 558-AMC предназначен для использования в том виде, в котором он поставляется. Не разбавляйте Tectyl 558-AMC. Благодаря своему составу, Tectyl 558-AMC может наноситься воздушным распылением под низким давлением. Подробная информация о применении приведена в таблице. Tectyl 558-AMC рекомендуется использовать в качестве грунтовочного слоя для двухслойных систем, после относительно короткого периода высыхания Tectyl 558-AMC можно наносить напылением.

## Характеристики и преимущества

### Сильное проникновение

Благодаря сильной проникающей способности Tectyl 558-AMC защищает поверхность от коррозии даже в небольших швах и щелях.

### Tectyl 558-AMC защищает от коррозии и

вытесняет воду там, где это необходимо.

### Экономичность

При DFT всего 50 микрон Tectyl 558-AMC может защитить большую площадь поверхности при небольшом количестве продукта.

### Двойное покрытие с Tectyl 120, Tectyl 120-EH, Tectyl 121-LV, Tectyl 122-A

При нанесении Tectyl 120, Tectyl 120-EH, Tectyl 121-LV или Tectyl 122-A поверх Tectyl 558-AMC получается покрытие днища с превосходной коррозионной стойкостью.

## Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

## Здоровье и безопасность

Данный продукт не представляет значительной опасности для здоровья и безопасности при правильном использовании в рекомендуемых целях и соблюдении норм личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет.

## Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы и правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

## Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

| Tectyl™ 558-AMC                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Температура вспышки                                         | 40°C PMCC   |
| Плотность @ 20°C                                            | 0.86 kg/ltr |
| Теоретический охват<br>@ Рекомендуемая толщина сухой пленки | 7 sqm/ltr   |
| Вязкость (DIN 53211)<br>Чашка №4 @ 20°C                     | 21 s        |
| Нелетучая масса                                             | 42%         |
| Сухой на ощупь @ 20°C                                       | 3 часов     |
| Время отверждения @ 20°C                                    | 24 часов    |
| Температура хранения                                        | 10 - 35°C   |
| Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)                           | 496 g/ltr   |
| SFS 4086:2006                                               | PASS        |

## Хранение

Tectyl 558-AMC следует хранить при температуре 10-35 °C. Не замораживайте Tectyl 558-AMC. Перед использованием рекомендуется легкое перемешивание. Из-за своего состава Tectyl 558-AMC может быть подвержен постпроизводственным изменениям вязкости во время хранения. При надлежащих условиях хранения Tectyl 558-AMC лучше всего использовать в течение 36 месяцев после даты производства.

## Осторожно

Для отверждения и предотвращения образования горючей жидкости необходима достаточная вентиляция. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источников воспламенения, таких как факелы, пламя, искры, чрезмерное тепло или горелки. Дополнительную информацию по обращению и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности.

## Примечание

Добавление каких-либо продуктов под это покрытие не рекомендуется. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики данного покрытия, указанные в разделе "Уровень эффективности". Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного компанией CorPro продукта, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

## Актуальность информации

July 08, 2026

## Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа



<https://tectyleurope.com>