

Førsteklasses vannbasert lyddemper

Tectyl 5638W er en vanddispersert, hurtigtørkende, lyddempende masse. Herder til en svart, hard film. Tectyl 5638W er svært godt egnet for industriell påføring på biler, tog og annet rullende utstyr. Tectyl 5638W kan brukes til lyd- og vibrasjonsdemping på kjøretøydeler; dører, panser, girdeksler osv. dører, panser, girdeksler osv., ventilasjonssystemer, glass- og søppelcontainere, maskinkonstruksjoner og kjel deksler i varmesektoren. Tectyl 5638W kan påføres med en spatel eller med spesialsprøyteutstyr. Tectyl 5638W kan overmales med kunstharpiks-, epoksy- og PVC-baserte malinger når det er tørt. Tectyl 5638W tørker raskt, ved fordampning av vann, til en svart, hard film.

Godkjenninger / Ytelsesnivåer

Tectyl™ 5638W	
Anbefalt tørrfilmtykkelse over metallprofil	1000 µm
Anbefalt tørrfilmtykkelse Intervall	2 - 5 kg/sqm
Brandgodkjenning DIN 54837 DIN 54837	S4, SR2, ST2
Vibrasjonsdempning ASTM 756 (2 mm, 25 °C)	0.18
Kjemisk motstand	Alifatiske løsemidler, oljer og vann
Beskyttelse innendørs (min. måneder)	min. 24 måneder
Beskyttelse utendørs (min. måneder)	min. 9 måneder

Anvendelser

Overflateforberedelse

Den maksimale ytelsen til Tectyl 5638W kan bare oppnås når metalloverflatene som skal beskyttes er rene, tørre og fri for rust, olje og olje og belegg. CorPro anbefaler en CorPro anbefaler en temperatur på underlaget på 10-35 °C ved tidspunktet for påføring av produktet. Ikke-galvanisert stål og og ubehandlet aluminium må beskyttes med en korrosjonshindrende primer før påføring av Tectyl 5638W.

Påføring

Tectyl 5638W er formulert for å brukes som levert. Sørg for jevn konsistens før bruk. bruk. Unngå forurensning med andre produkter i pumper og ledninger. CorPro anbefaler at omgivelses- og omgivelsestemperaturen og produkttemperaturen er 10-35 °C på tidspunktet for påføring av produktet. Ikke tynne ut Tectyl 5638W. Små områder med Tectyl 5638W kan påføres med en spatel. For større områder anbefales sprøyting. CorPro anbefaler bruk av bruk av et airless sprøytesystem i rustfritt stål. Detaljer om påføring finner du i applikasjonstabellen.

Egenskaper & Fordeler

Lyddemping

Tectyl 5638W demper vibrasjoner og reduserer lyd.

Miljø

Tectyl 5638W er en vannbasert blanding med et minimalt innhold av flyktige organiske forbindelser. innhold. Produktet er pH-nøytralt.

Betrodd siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belegg forlenget driftslevetiden til biler, lastebiler, busser og andre kjøretøy og utstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelegg som er enkle å påføre, langvarige og enkle å fjerne når de ikke lenger er nødvendige.

For mer informasjon om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøk www.tectyleurope.com.

Helse & Sikkerhet

Dette produktet vil sannsynligvis ikke utgjøre noen betydelig helse- eller sikkerhetsrisiko ved riktig brukes på anbefalt måte og god personlig standarder for personlig hygiene opprettholdes. Det henvises til sikkerhetsdatabladet (SDS) som er tilgjengelig på forespørsel via ditt lokale salgskontor.

Beskytt miljøet

Følg lokale forskrifter. Må ikke slippes ut i avløp, jord eller vann.

Typiske egenskaper

Typiske egenskaper er basert på gjeldende produksjon. Fremtidig produksjon vil overholde Tectyl-spesifikasjonene, men variasjoner kan forekomme.

Tectyl™ 5638W	
Tetthet @ 20°C	1.25 kg/ltr
Lagringstemperatur	10 - 35°C
Påføringstemperatur	10 – 35°C
pH @ 20°C	7
VOC-innhold ISO 11890-2 (10.4)	7 g/ltr

Lagring

Tectyl 5638W bør oppbevares ved temperaturer mellom 10-35 °C. Tectyl 5638W må ikke fryses. Mild omrøring anbefales før bruk. På grunn av sammensetningen kan Tectyl 5638W være utsatt for endringer i viskositetsendringer etter produksjon under lagring. Under riktige lagringsforhold er Tectyl 5638W best før 12 måneder etter produksjonsdato.

Forsiktig

Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere håndtering og førstehjelpsinformasjon.

Merknad

Det anbefales ikke å tilsette noe produkt under dette belegget. Ikke anbefalt. Bruk av ytterligere belegg kan føre til kjemisk inkompatibilitet, og dermed påvirke ytelsen til dette belegget som som angitt i avsnittet Ytelsesnivå. Hvis en primer, annet enn et CorPro-anbefalt produkt, må det innhentes skriftlig tillatelse fra innhentes fra CorPro.

Informasjonens tilstand

July 10, 2026

Gyldighet

Denne informasjonen gjelder bare for produkter produsert i følgende regioner: Europa



<https://tectyleurope.com>