Tectyl™ 5660W

Premium vodootporna prevencija korozije za donji dio vozila

Tectyl 5660W je visoko nehlapljiv, punjen, vodotporan, tiksotropni, brzo sušeći, zapaljiv, disperzivni spoj za prevenciju korozije s ekstremno niskim VOC. Tectyl 5660W razvijen je kao premaz otpornosti na abraziju za podvozja autobusa, furgona i kabina kamiona. Također je prikladan za potpuno podmazivanje kontejnera, prikolica itd. Tectyl 5660W također je izvrstan brtvilo za drvene podove autobusa, kamiona itd. Tectyl 5660W stvrdnjava se u tamno-sivu crnu boju, otpornu na abraziju, fleksibilnu i čvrstu film.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 5660W	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	500 μm
Otpornost na udar kamenja Erichsen VDA 508	20 kg
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 36 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 12 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 5660W može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i mlinskog kamenca. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Negalvanizirani čelik i sirovi aluminij moraju biti zaštićeni antikorozivnim temeljnim premazom prije primjene Tectyl 5660W.

Primjena

Tectyl 5660W je formuliran za korištenje u isporučenom obliku. Osigurajte uniformnu konzistenciju prije upotrebe. Izbjegavajte kontaminaciju s drugim proizvodima u pumpama i cijevima. CorPro preporučuje da temperatura okoline i proizvoda bude 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Ne razrjeđujte Tectyl 5660W. Kontinuirano miješanje obično nije potrebno. Ako se proizvod zgusne zbog hladnog skladištenja ili gubitka vode tijekom upotrebe, kontaktirajte CorPro. Neispravno razrjeđivanje utjecat će na debljinu filma, vrijeme sušenja i performanse proizvoda. Detalji o primjeni mogu se pronaći u tablici primjene.

Uklanjanje

Tectyl 5660W nije namijenjen za uklanjanje. U vlažnoj fazi Tectyl 5660W može se ukloniti vodom ili **Tectyl Biocleaner** ili niskotlačnom parom. Ako se osuši i stvrdne, Tectyl 5660W se ne može ukloniti.

Značajke i prednosti

Superior Protection

Na preporučenom DFT-u, proizvod pruža izvanrednu zaštitu od udaraca kamenčića i korozije.

Multi-functional

Premaz za donji dio može se koristiti i na različitim podlogama, poput metalnog okvira, ali i na drugim materijalima, kao što je drveni donji dio kamp-prikolice, karavana ili prikolice.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022

Tectyl™ 5660W

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Pozivamo se na Listu sigurnosnih podataka (SDS) koja je dostupna na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvode, tlo ili vodu.

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 5660W	
Gustoća @ 20°C	1.3 kg/ltr
Teorijska pokrivenost @ Preporučena debljina suhog filma	1.2 sqm/ltr
Viskoznost (Brookfield @ 20°C) @ 20 RPM	18000 mPa·s (cP)
Nevolatna težina	70%
Suho na dodir @ 20°C	1 sati
Vrijeme sušenja @ 20°C	24 sati
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Temperatura primjene	10 – 35°C
pH @ 20°C	8.5
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	2 g/ltr

Skladištenje

Tectyl 5660W treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati Tectyl 5660W. Zbog svoje kompozicije Tectyl 5660W može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom skladištenja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja Tectyl 5660W je najbolji do 12 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Oprez

Pogledajte Listu podataka o sigurnosti za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda preko ili ispod ovog premaza nije preporučljivo. Korištenje dodatnih premaza može rezultirati kemijskom nespojivošću, čime se utječe na performanse ovog premaza kako je navedeno u odjeljku Razina performansi. Ako je potreban temeljni premaz, osim proizvoda preporučenog od strane CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

Stanje informacija

November 09, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022