Tectyl™ 5660W

Førsteklasses vannbasert korrosjonshindrende understellsbelegg

Tectyl 5660W er et ikke-flyktig, fylt, vannbasert, tiksotropisk, hurtigtørkende, ikke-brennbart, dispersjonsbasert korrosjonsbeskyttelsesmiddel med ekstremt lav VOC. Tectyl 5660W er utviklet som et slitesterkt understellsbelegg for busser, varebiler og lastebilkabiner. Den egner seg også til komplett understellsbelegg på containere, tilhengere osv. Tectyl 5660W er også et utmerket tetningsmiddel for tregulv i busser, lastebiler osv. Tectyl 5660W herder til en mørkegrå, svart, slitesterk, elastisk og seig film.

Godkjenninger / Ytelsesnivåer

Tectyl™ 5660W	
Anbefalt tørrfilmtykkelse over metallprofil	500 µm
Steinchippmotstand Erichsen VDA 508	20 kg
Beskyttelse innendørs (min. måneder)	min. 36 måneder
Beskyttelse utendørs (min. måneder)	min. 12 måneder

Anvendelser

Overflateforberedelse

Tectyl 5660W oppnår maksimal ytelse bare når metalloverflatene som skal beskyttes, er rene, tørre og fri for rust, olje og belegg. CorPro anbefaler en temperatur på underlaget på 10-35 °C ved påføring av produktet. Ikke-galvanisert stål og rå aluminium må beskyttes med en korrosjonshindrende primer før påføring av Tectyl 5660W.

Påføring

Tectyl 5660W er formulert for å brukes slik den leveres. Sørg for jevn konsistens før bruk. Unngå forurensning med andre produkter i pumper og ledninger. CorPro anbefaler at omgivelsestemperaturen og produkttemperaturen er 10-35 °C ved påføring av produktet. Tectyl 5660W må ikke tynnes. Fortsatt omrøring er vanligvis ikke nødvendig. Hvis produktet tykner på grunn av kald lagring eller tap av vann under bruk, kontakt CorPro. Feil fortynning vil påvirke filmoppbygging, tørketid og produktets ytelse. Detaljer om påføring finnes i påføringstabellen.

Fjerning

Tectyl 5660W er ikke beregnet for fjerning. I våt fase kan Tectyl 5660W fjernes med vann eller Tectyl Biocleaner eller lavtrykksdamp. Tectyl 5660W kan ikke fjernes hvis det er tørket og herdet.

Egenskaper & Fordeler

Overlegen beskyttelse

Ved anbefalt DFT gir produktet ekstraordinær beskyttelse mot steinsprut og korrosjon.

Multifunksjonell

Understellsbelegget kan også brukes på ulike underlag, som metallunderstellet, men også på andre materialer, som for eksempel treunderstellet på en bobil, campingvogn eller tilhenger.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Varemerke tilhørende CorPro, registrert i ulike land © 2022

Tectyl™ 5660W

Betrodd siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belegg forlenget driftslevetiden til biler, lastebiler, busser og andre kjøretøy og utstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelegg som er enkle å påføre, langvarige og enkle å fjerne når de ikke lenger er nødvendige.

For mer informasjon om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøk www.tectyleurope.com.

Helse & Sikkerhet

Dette produktet utgjør sannsynligvis ingen betydelig helse- eller sikkerhetsrisiko når det brukes på riktig måte og i henhold til anbefalt bruk og god personlig hygiene. Det henvises til sikkerhetsdatabladet (SDS) som er tilgjengelig på forespørsel via ditt lokale salgskontor.

Beskytt miljøet

Følg lokale forskrifter. Må ikke slippes ut i avløp, jord eller vann.

Typiske egenskaper

Typiske egenskaper er basert på gjeldende produksjon. Fremtidig produksjon vil overholde Tectyl-spesifikasjonene, men variasjoner kan forekomme.

Tectyl™ 5660W	
Tetthet @ 20°C	1.3 kg/ltr
Teoretisk dekning @ Anbefalt tørrfilmtykkelse	1.2 sqm/ltr
Viskositet (Brookfield @ 20°C) @ 20 RPM	18000 mPa·s (cP)
Ikke-flyktig vekt	70%
Tørr ved berøring @ 20°C	1 timer
Herdetid @ 20°C	24 timer
Lagringstemperatur	10 - 35°C
Påføringstemperatur	10 – 35°C
pH @ 20°C	8.5
VOC-innhold ISO 11890-2 (10.4)	2 g/ltr

https://tectyleurope.com

Lagring

Tectyl 5660W bør oppbevares ved temperaturer mellom 10-35 °C. Tectyl 5660W må ikke fryses. På grunn av sammensetningen kan Tectyl 5660W være utsatt for viskositetsendringer etter produksjon under lagring. Under riktige lagringsforhold er Tectyl 5660W best innen 12 måneder etter produksjonsdato.

Forsiktig

Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon om håndtering og førstehjelp.

Merknad

Det anbefales ikke å legge noe produkt over eller under dette belegget. Bruk av ytterligere belegg kan resultere i kjemisk inkompatibilitet, og dermed påvirke ytelsen til dette belegget som angitt i avsnittet Ytelsesnivå. Hvis det er behov for en annen primer enn et CorPro-anbefalt produkt, må det innhentes skriftlig tillatelse fra CorPro.

Informasjonens tilstand

November 09, 2026

Gyldighet

Denne informasjonen gjelder bare for produkter produsert i følgende regioner: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Varemerke tilhørende CorPro, registrert i ulike land © 2022