Tectyl™ 5660W

Антикоррозийное покрытие днища на водной основе премиум-класса

Tectyl 5660W - это нелетучий, водоразбавляемый, тиксотропный, быстросохнущий, негорючий, дисперсионный антикоррозионный состав с очень низким содержанием летучих органических соединений. Tectyl 5660W разработан в качестве стойкого к истиранию покрытия днища автобусов, фургонов и кабин грузовиков. Он также подходит для полного покрытия контейнеров, трейлеров и т.д. Tectyl 5660W также является отличным герметиком для деревянных полов автобусов, грузовиков и т.д. Tectyl 5660W застывает в темно-серо-черную пленку, устойчивую к истиранию, эластичную и прочную.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ 5660W	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	500 µm
Стойкость к каменной крошке Erichsen VDA 508	20 kg
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 36 месяцев
Защита на улице (мин. месяцев)	min. 12 месяцев

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl 5660W достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, без ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температуру основания 10-35 °C на момент нанесения продукта. Не оцинкованная сталь и необработанный алюминий перед нанесением Tectyl 5660W должны быть защищены антикоррозионной грунтовкой.

Нанесение

Tectyl 5660W предназначен для использования в комплекте. Перед использованием убедитесь в однородности консистенции. Избегайте загрязнения насосов и трубопроводов другими продуктами. CorPro рекомендует, чтобы температура окружающей среды и продукта составляла 10-35 °C во время нанесения продукта. Не разбавляйте Tectyl 5660W. Продолжительное перемешивание обычно не требуется. Если продукт загустел из-за холодного хранения или потери воды во время использования, свяжитесь с CorPro. Неправильное разбавление повлияет на формирование пленки, время высыхания и характеристики продукта. Подробная информация о применении приведена в таблице применения.

Удаление

Tectyl 5660W не предназначен для удаления. Во влажной фазе Tectyl 5660W можно удалить водой, Tectyl Biocleaner или паром низкого давления. В высушенном и затвердевшем состоянии Tectyl 5660W удалить невозможно.

Характеристики и преимущества

Превосходная защита

При рекомендованном DFT продукт обеспечивает исключительную защиту от сколов камня и коррозии.

Многофункциональный

Покрытие для днища автомобиля может использоваться не только на металлическом шасси, но и на других материалах, например, на деревянном днище кемпера, автофургона или прицепа.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

Tectyl™ 5660W

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Данный продукт не представляет значительной опасности для здоровья и безопасности при правильном использовании в рекомендуемых целях и соблюдении правил личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу через местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы и правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ 5660W	
Плотность @ 20°C	1.3 kg/ltr
Теоретический охват @ Рекомендуемая толщина сухой пленки	1.2 sqm/ltr
Вязкость (Brookfield @ 20°C) @ 20 RPM	18000 mPa·s (cP)
Нелетучая масса	70%
Сухой на ощупь @ 20°C	1 часов
Время отверждения @ 20°C	24 часов
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 – 35°C
pH @ 20°C	8.5
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	2 g/ltr

Хранение

Tectyl 5660W следует хранить при температуре 10-35 °C. Не замораживайте Tectyl 5660W. Из-за своего состава Tectyl 5660W может быть подвержен послепроизводственным изменениям вязкости во время хранения. При надлежащих условиях хранения Tectyl 5660W лучше всего использовать в течение 12 месяцев после даты производства.

Осторожно

Дополнительную информацию по обращению и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности.

Примечание

Не рекомендуется добавлять какие-либо продукты поверх или под это покрытие. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики данного покрытия, указанные в разделе "Уровень эффективности". Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного компанией CorPro продукта, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

Актуальность информации

November 09, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022