

Premium vodena, brzo sušuća, zaštitna spojina protiv korozije

Tectyl 5765W-A je vodena, tiksotropna, brzo sušuća, disperzija polimera na bazi premaza za donji deo vozila s izuzetno niskim sadržajem VOC-a. Tectyl 5765W-A razvijen je kao premaz za donji deo vozila otporan na abraziju za autobuse i kabine kamiona. Također je prikladan za potpuno premazivanje kontejnera, prikolica, kamp-prikolica i drugih rekreacijskih vozila. Tectyl 5765W-A također je izvrstan brtvilo za drvene podove autobusa, kamiona, kamp-prikolica itd. Tectyl 5765W-A stvrdnjava se u tamno-sivu obojenu, otporan na abraziju, elastičnu, čvrstu foliju.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 5765W-A	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	350 µm
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 24 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 18 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 5765W-A može se postići samo kada su površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i mlinskog sloja. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Negalvanizirani čelik i sirovi aluminij moraju biti zaštićeni antikorozivnim temeljnim premazom prije primjene Tectyl 5765W-A.

Primjena

Tectyl 5765W-A je formuliran za korištenje u isporučenom obliku. Osigurajte uniformnu konzistenciju prije upotrebe. Izbjegavajte kontaminaciju s drugim proizvodima u pumpama i cijevima. CorPro preporučuje da temperatura okoline i proizvoda bude 10-35°C u trenutku primjene proizvoda. Ne razrjeđujte Tectyl 5765W-A. Za primjenu Tectyl 5765W-A CorPro preporučuje bezzračno. Detalji o primjeni mogu se pronaći u tablici primjene.

Značajke i prednosti

Superior Protection

Pri preporučenom DFT-u, proizvod pruža izvanrednu zaštitu od oštećenja kamenčićima i korozije.

Multi-functional

Premaz za donji dio može se koristiti i na različitim podlogama, poput metalnog okvira, ali i na drugim materijalima, kao što je drveni donji dio kamp-prikolice, karavane ili prikolice.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne opasnosti kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Izvješće o sigurnosti (SDS) koje je dostupno na zahtjev putem vašeg lokalnog prodajnog ureda.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 5765W-A	
Gustoća @ 20°C	1.3 kg/ltr
Teorijska pokrivenost @ Preporučena debljina suhog filma	2.1 sqm/ltr
Viskoznost (Brookfield @ 20°C) @ 20 RPM	9000 mPa·s (cP)
Nevolatna težina	72%
Suho na dodir @ 20°C	1 sati
Vrijeme sušenja @ 20°C	24 sati
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Temperatura primjene	10 – 35°C
pH @ 20°C	8
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	0.01 g/ltr

Skladištenje

Tectyl 5765W-A treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavajte Tectyl 5765W-A. Blago miješanje se preporučuje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije Tectyl 5765W-A može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom skladištenja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja Tectyl 5765W-A je najbolji do 18 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Opres

Pogledajte Listu podataka o sigurnosti za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda ispod ovog premaza nije preporučljivo. Upotreba dodatnih premaza može rezultirati kemijskom nekompatibilnošću, što može utjecati na performanse ovog premaza kako je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potreban temeljni premaz, osim proizvoda koji preporučuje CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

Stanje informacija

July 10, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa



<https://tectyleurope.com>