Tectyl™ 5765W-A

Førsteklasses vannbasert, hurtigtørkende, korrosjonshindrende masse

Tectyl 5765W-A er et vannbasert, tiksotropisk, hurtigtørkende, polymerdispersjonsbasert understellsmaling med ekstremt lavt VOC-innhold. Tectyl 5765W-A er utviklet som et slitesterkt understellsbelegg for busser og lastebilkabiner. Den egner seg også til komplett understellsbelegg på containere, tilhengere, campingvogner og andre fritidskjøretøy. Tectyl 5765W-A er også et utmerket tetningsmiddel for tregulv i busser, lastebiler, campingvogner osv. Tectyl 5765W-A herder til en mørkegrå, slitesterk, elastisk og fast film.

Godkjenninger / Ytelsesnivåer

Tectyl™ 5765W-A	
Anbefalt tørrfilmtykkelse over metallprofil	350 µm
Beskyttelse innendørs (min. måneder)	min. 24 måneder
Beskyttelse utendørs (min. måneder)	min. 18 måneder

Anvendelser

Overflateforberedelse

Tectyl 5765W-A gir maksimal ytelse bare når overflatene som skal beskyttes, er rene, tørre og fri for rust, olje og avleiringer. CorPro anbefaler en temperatur på underlaget på 10-35 °C ved påføring av produktet. Ikke-galvanisert stål og rå aluminium må beskyttes med en korrosjonshindrende primer før påføring av Tectyl 5765W-A.

Påføring

Tectyl 5765W-A er formulert for å brukes slik den leveres. Sørg for jevn konsistens før bruk. Unngå forurensning med andre produkter i pumper og ledninger. CorPro anbefaler at omgivelsestemperaturen og produkttemperaturen er 10-35 °C ved påføring av produktet. Tectyl 5765W-A må ikke tynnes. CorPro anbefaler at Tectyl 5765W-A påføres airless. Detaljer om påføring finnes i påføringstabellen.

Fjerning

Tectyl 5765W-A er ikke beregnet for fjerning. I våt fase kan Tectyl 5765W-A fjernes med vann eller Tectyl Biocleaner eller lavtrykksdamp. Hvis filmen er tørket og herdet, kan den ikke fjernes.

Egenskaper & Fordeler

Overlegen beskyttelse

Ved anbefalt DFT gir produktet ekstraordinær beskyttelse mot steinsprut og korrosjon.

Multifunksjonelt

Understellsbelegget kan også brukes på ulike underlag, som metallunderstellet, men også på andre materialer, som for eksempel treunderstellet på en bobil, campingvogn eller tilhenger.

Betrodd siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belegg forlenget driftslevetiden til biler, lastebiler, busser og andre kjøretøy og utstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelegg som er enkle å påføre, langvarige og enkle å fjerne når de ikke lenger er nødvendige.

For mer informasjon om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøk www.tectyleurope.com.

Helse & Sikkerhet

Dette produktet utgjør sannsynligvis ingen betydelig helse- eller sikkerhetsrisiko når det brukes på riktig måte og i samsvar med anbefalte bruksområder og god personlig hygiene. Det henvises til sikkerhetsdatabladet (SDS) som er tilgjengelig på forespørsel via ditt lokale salgskontor.

Beskytt miljøet

Følg lokale forskrifter. Må ikke slippes ut i avløp, jord eller vann.

CORPRO
CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany
+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com
TM Varemerke tilhørende CorPro, registrert i ulike land © 2022

Tectyl™ 5765W-A

Typiske egenskaper

Typiske egenskaper er basert på gjeldende produksjon. Fremtidig produksjon vil overholde Tectyl-spesifikasjonene, men variasjoner kan forekomme.

Tectyl™ 5765W-A	
Tetthet @ 20°C	1.3 kg/ltr
Teoretisk dekning @ Anbefalt tørrfilmtykkelse	2.1 sqm/ltr
Viskositet (Brookfield @ 20°C) @ 20 RPM	9000 mPa·s (cP)
Ikke-flyktig vekt	72%
Tørr ved berøring @ 20°C	1 timer
Herdetid @ 20°C	24 timer
Lagringstemperatur	10 - 35°C
Påføringstemperatur	10 – 35°C
pH @ 20°C	8
VOC-innhold ISO 11890-2 (10.4)	0.01 g/ltr

https://tectyleurope.com

Lagring

Tectyl 5765W-A skal oppbevares ved temperaturer mellom 10-35 °C. Tectyl 5765W-A må ikke fryses. Mild omrøring anbefales før bruk. På grunn av sammensetningen kan Tectyl 5765W-A være utsatt for viskositetsendringer under lagring. Under riktige lagringsforhold er Tectyl 5756W-A best før 18 måneder etter produksjonsdato.

Forsiktig

Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon om håndtering og førstehjelp.

Merknad

Det anbefales ikke å legge noe produkt under dette belegget. Bruk av ytterligere belegg kan resultere i kjemisk inkompatibilitet, og dermed påvirke ytelsen til dette belegget som angitt i avsnittet Ytelsesnivå. Hvis det er behov for en annen primer enn et CorPro-anbefalt produkt, må det innhentes skriftlig tillatelse fra CorPro.

Informasjonens tilstand

November 09, 2026

Gyldighet

Denne informasjonen gjelder bare for produkter produsert i følgende regioner: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Varemerke tilhørende CorPro, registrert i ulike land © 2022