Tectyl™ 5765W-A

Hoogwaardig watergebaseerd, sneldrogend corrosiebeschermingsmiddel

Tectyl 5765W-A is een thixotrope, sneldrogende ondercoating op basis van een watergedragen polymeerdispersie, met een extreem laag VOC-gehalte. Tectyl 5765W-A is ontwikkeld als slijtvaste ondercoating voor bussen en vrachtwagencabines. Het product is ook geschikt voor de volledige bescherming van de onderzijde van containers, aanhangwagens, caravans en andere recreatievoertuigen. Tectyl 5765W-A is bovendien een uitstekend afdichtingsmiddel voor houten vloeren van bussen, vrachtwagens, caravans en andere voertuigen. Tectyl 5765W-A hardt uit tot een donkergrijze, slijtvaste, veerkrachtige en stevige beschermlaag.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ 5765W-A	
Aanbevolen droge verflaagdikte over metalen profiel	350 µm
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 24 maanden
Bescherming buiten (min. maanden)	min. 18 maanden

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale prestaties van Tectyl 5765W-A worden alleen bereikt wanneer de te beschermen oppervlakken schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10–35 °C tijdens het aanbrengen van het product. Niet-gegalvaniseerd staal en onbehandeld aluminium moeten vóór het aanbrengen van Tectyl 5765W-A worden voorzien van een corrosiewerende primer.

Toepassing

Tectyl 5765W-A is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund. Zorg vóór gebruik voor een gelijkmatige consistentie. Voorkom verontreiniging met andere producten in pompen en leidingen. CorPro adviseert een omgevings- en producttemperatuur van 10–35 °C tijdens het aanbrengen. Verdun Tectyl 5765W-A niet. Voor het aanbrengen van Tectyl 5765W-A adviseert CorPro het gebruik van een airless spuitsysteem. Meer informatie over het aanbrengen vindt u in het applicatieschema.

Verwijdering

Tectyl 5765W-A is niet bedoeld om te worden verwijderd. In natte toestand kan Tectyl 5765W-A worden verwijderd met water, Tectyl Biocleaner of lagedrukstoom. Na droging en uitharding kan de beschermlaag niet meer worden verwijderd.

Kenmerken & Voordelen

Uitstekende bescherming

Bij de aanbevolen droge laagdikte (DFT) biedt het product uitzonderlijke bescherming tegen steenslag en corrosie.

Multifunctioneel

De ondercoating kan worden aangebracht op verschillende ondergronden, zoals metalen chassis, maar ook op andere materialen, waaronder de houten onderzijde van een camper, caravan of aanhangwagen.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022

Tectyl™ 5765W-A

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ 5765W-A	
Dichtheid @ 20°C	1.3 kg/ltr
Theoretische dekking Aanbevolen droge laagdikte	2.1 sqm/ltr
Viscositeit (Brookfield @ 20°C) @ 20 RPM	9000 mPa·s (cP)
Niet-vluchtig gewicht	72%
Droog aanvoelen @ 20°C	1 uur
Uithardingstijd @ 20°C	24 uur
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Toepassingstemperatuur	10 – 35°C
pH @ 20°C	8
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	0.01 g/ltr

Opslag

Tectyl 5765W-A moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 10 en 35 °C. Voorkom dat Tectyl 5765W-A bevriest. Voor gebruik wordt aanbevolen het product licht door te roeren. Door de samenstelling kan de viscositeit van Tectyl 5765W-A tijdens opslag na productie veranderen. Onder de juiste opslagomstandigheden is Tectyl 5756W-A bij voorkeur te gebruiken binnen 18 maanden na de productiedatum.

Voorzichtig

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Opmerking

De toevoeging van andere producten onder deze coating wordt niet aanbevolen. Het gebruik van aanvullende coatings kan resulteren in chemische incompatibiliteit, waardoor de prestaties van deze coating worden beïnvloed, zoals vermeld in het hoofdstuk Prestatieniveau. Als een andere primer dan een door CorPro aanbevolen product nodig is, moet schriftelijke toestemming worden verkregen van CorPro.

Stand van de informatie

November 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022