

Compus premium pe bază de apă, cu uscare rapidă, care previne coroziunea

Tectyl 5765W-A este un strat de acoperire a caroseriei pe bază de dispersie polimerică, tixotropică, cu uscare rapidă, pe bază de apă, cu un conținut extrem de scăzut de COV. Tectyl 5765W-A este dezvoltat ca un strat de acoperire a caroseriei rezistent la abraziune pentru autobuze și cabine de camioane. De asemenea, este potrivit pentru acoperirea completă a containerelor, remorcilor, rulotelor și a altor vehicule de agrement. Tectyl 5765W-A este, de asemenea, un etanșant excelent pentru podelele din lemn ale autobuzelor, camioanelor, rulotelor etc. Tectyl 5765W-A se întărește într-o peliculă de culoare gri închis, rezistentă la abraziune, elastică, fermă.

Aprobări / Niveluri de performanță

Tectyl™ 5765W-A	
Grosimea recomandată a stratului uscat pe profil metalic	350 μm
Protecție interioară (min. luni)	min. 24 luni
Protecție exterior (min. luni)	min. 18 luni

Aplicații

Pregătirea suprafeței

Performanța maximă a Tectyl 5765W-A poate fi obținută numai atunci când suprafețele care urmează să fie protejate sunt curate, uscate și lipsite de rugină, ulei și calcar. CorPro recomandă o temperatură a substratului de 10-35 °C la momentul aplicării produsului. Oțelul ne-galvanizat și alumiuniul brut trebuie protejate cu un grund anti-coroziune înainte de aplicarea Tectyl 5765W-A.

Aplicare

Tectyl 5765W-A este formulat pentru a fi utilizat așa cum este furnizat. Asigurați-vă de consistența uniformă înainte de utilizare. Evitați contaminarea cu alte produse în pompe și conducte. CorPro recomandă ca temperatura ambiantă și temperatura produsului să fie de 10-35°C în momentul aplicării produsului. Nu diluați Tectyl 5765W-A. Pentru aplicarea Tectyl 5765W-A CorPro recomandă aplicarea fără aer. Detalii privind aplicarea pot fi găsite în diagrama de aplicare.

Caracteristici și avantaje

Protecție superioară

La DFT recomandat, produsul oferă o protecție extraordinară împotriva ciobirii pietrei și a coroziunii.

Multifuncțional

Vopseala de sub caroserie poate fi utilizată și pe diferite substraturi, cum ar fi șasiul metalic, dar și pe alte materiale, cum ar fi partea inferioară din lemn a unei rulote, caravane sau remorci.

De încredere din 1930

Din 1930, revăturile de protecție Tectyl™ prelungesc durata de viață operațională a autoturismelor, camioanelor, autobuzelor și altor vehicule și echipamente. Numele Tectyl este sinonim cu vopsele de calitate, ușor de aplicat, de lungă durată și ușor de îndepărtat când nu mai sunt necesare.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Tectyl, vizitați www.tectyleurope.com.

Sănătate și siguranță

Acest produs nu este susceptibil de a prezenta riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat în mod corespunzător în aplicația recomandată și sunt menținute standarde bune de igienă personală. Se face trimitere la fișa cu date de securitate (SDS), care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului local de vânzări.

Protejați mediul

Respectați reglementările locale. Nu deversați în canalizare, sol sau apă.

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice se bazează pe producția actuală. Deși producția viitoare va respecta specificațiile Tectyl, pot apărea variații.

Tectyl™ 5765W-A	
Densitate @ 20°C	1.3 kg/ltr
Acoperire teoretică @ Grosimea recomandată a stratului uscat	2.1 sqm/ltr
Vâscozitate (Brookfield @ 20°C) @ 20 RPM	9000 mPa·s (cP)
Greutate non-volatilă	72%
Uscat la atingere @ 20°C	1 ore
Timp de vindecare @ 20°C	24 ore
Temperatura de stocare	10 - 35°C
Temperatura de aplicare	10 – 35°C
pH @ 20°C	8
Conținut VOC ISO 11890-2 (10.4)	0.01 g/ltr

Depozitare

Tectyl 5765W-A trebuie păstrat la temperaturi cuprinse între 10-35 °C. Nu congelați Tectyl 5765W-A. Se recomandă o agitare ușoară înainte de utilizare. Datorită compoziției sale, Tectyl 5765W-A poate fi supus unor modificări de vâscozitate postproducție în timpul depozitării. În condiții adecvate de depozitare, Tectyl 5765W-A este optim înainte de 18 luni de la data producției.

Atenție

Consultați fișa cu date de securitate pentru informații suplimentare privind manipularea și primul ajutor.

Notă

Nu se recomandă adăugarea niciunui produs sub această acoperire. Utilizarea de acoperiri suplimentare ar putea duce la incompatibilitate chimică, afectând astfel performanța acestei acoperiri, așa cum se menționează în secțiunea Nivel de performanță. Dacă este necesar un grund, altul decât un produs recomandat de CorPro, trebuie obținută o autorizație scrisă de la CorPro.

Starea informațiilor

July 08, 2026

Valabilitate

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele regiuni: Europa



<https://tectyleurope.com>