Tectyl™ 5765W-A

Быстросохнущий антикоррозийный состав премиум-класса на водной основе

Tectyl 5765W-A - это водоразбавляемое, тиксотропное, быстросохнущее покрытие для днища на основе полимерной дисперсии с чрезвычайно низким содержанием летучих органических соединений. Tectyl 5765W-A разработан как стойкое к истиранию покрытие для кузова автобусов и кабин грузовиков. Он также подходит для полного покрытия контейнеров, трейлеров, автофургонов и других транспортных средств для отдыха. Tectyl 5765W-A также является отличным герметиком для деревянных полов автобусов, грузовиков, автофургонов и т.д. Tectyl 5765W-A застывает в темно-серую пленку, устойчивую к истиранию, эластичную и прочную.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ 5765W-A	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	350 µm
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 24 месяцев
Защита на улице (мин. месяцев)	min. 18 месяцев

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl 5765W-A достигается только в том случае, если защищаемые поверхности чистые, сухие, без ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температуру основания 10-35 °C на момент нанесения продукта. Не оцинкованная сталь и необработанный алюминий перед нанесением Tectyl 5765W-A должны быть защищены антикоррозионной грунтовкой.

Нанесение

Tectyl 5765W-A предназначен для использования в комплекте. Перед использованием убедитесь в однородности консистенции. Избегайте загрязнения насосов и трубопроводов другими продуктами. CorPro рекомендует, чтобы температура окружающей среды и продукта составляла 10-35°C во время нанесения продукта. Не разбавляйте Tectyl 5765W-A. Для нанесения Tectyl 5765W-A CorPro рекомендует использовать безвоздушный способ. Подробная информация о применении приведена в таблице применения.

Удаление

Tectyl 5765W-A не предназначен для удаления. Во влажной фазе Tectyl 5765W-A можно удалить водой, Tectyl Biocleaner или паром низкого давления. При высыхании и затвердевании пленка не удаляется.

Характеристики и преимущества

Превосходная защита

При рекомендованном DFT продукт обеспечивает исключительную защиту от сколов камня и коррозии.

Многофункциональность

Покрытие для днища автомобиля можно использовать не только на металлическом шасси, но и на других материалах, например, на деревянном днище кемпера, автофургона или прицепа.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

Tectyl™ 5765W-A

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Данный продукт не представляет значительной опасности для здоровья и безопасности при правильном использовании в рекомендуемых целях и соблюдении правил личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу через местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы и правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ 5765W-A	
Плотность @ 20°C	1.3 kg/ltr
Теоретический охват @ Рекомендуемая толщина сухой пленки	2.1 sqm/ltr
Вязкость (Brookfield @ 20°C) @ 20 RPM	9000 mPa·s (cP)
Нелетучая масса	72%
Сухой на ощупь @ 20°C	1 часов
Время отверждения @ 20°C	24 часов
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 – 35°C
pH @ 20°C	8
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	0.01 g/ltr

Хранение

Tectyl 5765W-A следует хранить при температуре 10-35 °C. Не замораживайте Tectyl 5765W-A. Перед использованием рекомендуется легкое перемешивание. Из-за своего состава Tectyl 5765W-A может быть подвержен постпроизводственным изменениям вязкости во время хранения. При надлежащих условиях хранения Tectyl 5756W-A лучше всего использовать через 18 месяцев после даты производства.

Осторожно

Дополнительную информацию по обращению и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности.

Примечание

Добавление каких-либо продуктов под это покрытие не рекомендуется. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики данного покрытия, указанные в разделе "Уровень эффективности". Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного компанией CorPro продукта, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

Актуальность информации

November 09, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022