Tectyl™ 800-D BF

Премиум на маслена основа, без барий, универсално, корозионно предотвратително съединение

Tectyl 800-D BF е водоотблъскващо, с ниска вискозитет, смазващо антикорозионно масло. Филмът е лек, прозрачен и маслен. Tectyl 800-D BF се препоръчва за защита и смазване на огнестрелно оръжие и автоматични оръжия, индустриално оборудване, инструменти, пневматични управления и лека машини и двигатели в влажни, студени условия. Tectyl 800-D BF служи като консервант за проводници с малък диаметър и покритие за тръби за тайно изпращане и съхранение.

Одобрения / Нива на изпълнение

Tectyl™ 800-D BF	
Препоръчителна дебелина на сухия филм над метален профил	7 µm
Солен спрей Солен спрей; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 2 дни
Влажност Влажност; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 дни
Федерален стандарт на САЩ STD 791-3007	PASS
Защита на закрито (мин. месеца)	min. 24 месеца
Защита на открито (мин. месеца)	min. 12 месеца

Приложения

Подготовка на повърхността

Максималната производителност на Tectyl 800-D BF може да бъде постигната само когато металните повърхности, които ще бъдат защитени, са чисти, сухи и без ръжда, масло и валцова скала. CorPro препоръчва температура на субстрата от 10-35 °C по време на нанасянето на продукта.

Нанасяне

Tectyl 800-D BF е формулиран да се използва в предоставеното състояние. CorPro препоръчва температурата на околната среда и продукта да бъде 10-35 °C по време на прилагането на продукта. Не разреждайте Tectyl 800-D BF. Tectyl 800-D BF може да се прилага чрез ниско налягане въздушен спрей, смазочни устройства или потапяне. Подробности за прилагането могат да бъдат намерени в таблицата за приложение.

Отстраняване

В мократа и сухата фаза Tectyl 800-D BF може да се отстрани с Tectyl Biocleaner или Tectyl 150.

Характеристики и предимства

Превъзходна защита

При препоръчаната DFT водоустойчивостта и изместването осигуряват изключителна защита срещу корозия.

Обработка

Tectyl 800-D BF е лесно за нанасяне защитно покритие.

Околна среда

Tectyl 800-D BF не съдържа барий.

Икономично

Благодарение на необходимия тънък слой, голяма площ може да бъде защитена с малко продукт.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Търговска марка на CorPro, регистрирана в различни държави © 2022

Tectyl™ 800-D BF

Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете www.tectyleurope.com.

Здраве и безопасност

Т този продукт не е вероятно да представлява значителни рискове за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържат добри стандарти за лична хигиена. Прави се справка с Листовката за безопасност (SDS), която е налична по запитване чрез вашия местен търговски офис.

Защитете околната среда

Съобразявайте се с местните разпоредби. Не изхвърляйте в канализацията, почвата или водата.

Типични свойства

Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.

Tectyl™ 800-D BF	
Температура на запалване	140°C PMCC
Плътност при 20°C	0.87 kg/ltr
Теоретичен обхват @ Препоръчителна дебелина на сухия филм	155 sqm/ltr
Вискозитет @ 40°C	14 mm²/s
Време за втвърдяване при 20°C Диапазон	2 - 3 часа
Температура на съхранение	10 - 35°C
Температура на нанасяне	10 – 35°C
Съдържание на ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	20 g/ltr

Съхранение

Tectyl 800-D BF трябва да се съхранява при температури между 10-35 °C. Не замразявайте Tectyl 800-D BF. Препоръчва се леко разбъркване преди употреба. Поради състава си Tectyl 800-D BF може да бъде подложен на промени в вискозитета след производството по време на съхранение. При правилни условия на съхранение Tectyl 800-D BF е най-добър до 36 месеца след датата на производство.

Внимание

Справете се с Листовка за безопасност за допълнителна информация относно боравенето и първа помощ.

Забележка

Добавянето на какъвто и да е продукт върху това покритие не е възможно и не се препоръчва използването на грунд. Използването на допълнителни покрития може да доведе до химическа несъвместимост, като по този начин ще повлияе на експлоатационните характеристики на това покритие, както е посочено в раздела за ниво на изпълнение. Ако е необходим грунд, различен от препоръчания от CorPro продукт, трябва да се получи писмено разрешение от CorPro.

Актуалност на информацията

November 09, 2026

Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Търговска марка на CorPro, регистрирана в различни държави © 2022