Tectyl™ 800-D BF

Prémiový olejový, bez barya, univerzální, protikorozní prostředek

Tectyl 800-D BF je olej na ochranu proti korozi s nízkou viskozitou, který vytlačuje vodu a maže. Film je lehký, průhledný a olejnatý. Tectyl 800-D BF se doporučuje pro ochranu a mazání ručních zbraní a automatických zbraní, průmyslového vybavení, nástrojů, pneumatických ovládání a lehkých strojů a motorů v vlhkých, chladných podmínkách. Tectyl 800-D BF slouží jako konzervační prostředek pro tenké dráty a jako povlak na trubky pro tajnou přepravu a skladování.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ 800-D BF	
Doporučená tloušťka suchého filmu nad kovovým profilem	7 µm
Sůl Spray Sůl Sprcha; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Typ R, ASTM A1008)	min. 2 dny
Vlhkost Vlhkost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 dny
US federální norma STD 791-3007	PASS
Ochrana v interiéru (min. měsíce)	min. 24 měsíce
Ochrana venku (min. měsíce)	min. 12 měsíce

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon Tectyl 800-D BF lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou kovové povrchy, které mají být chráněny, čisté, suché a bez rzi, oleje a měřicího povlaku. CorPro doporučuje teplotu substrátu 10-35 °C v době aplikace produktu.

Aplikace

Tectyl 800-D BF je formulován k použití tak, jak je dodáván. CorPro doporučuje, aby teplota okolí a produktu byla 10-35 °C v době aplikace produktu. Nezřeďte Tectyl 800-D BF. Tectyl 800-D BF může být aplikován pomocí nízkotlakého vzduchového spreje, mazacích zařízení nebo ponořením. Podrobnosti o aplikaci lze nalézt v aplikační tabulce.

Odstranění

Ve vlhké a suché fázi lze Tectyl 800-D BF odstranit pomocí Tectyl Biocleaner nebo Tectyl 150.

Vlastnosti & Výhody

Superior Protection

Při doporučeném DFT poskytuje odolnost proti vodě a displace extraordinary rychlou ochranu proti korozi.

Processing

Tectyl 800-D BF je snadno aplikovatelný ochranný nátěr.

Environment

Tectyl 800-D BF je zcela bez barya.

Economical

Díky tenké vrstvě je možné chránit velkou plochu s malým množstvím produktu.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré standardy osobní hygieny. Odkazuje se na Bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na vyžádání prostřednictvím vaší místní prodejny.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevyhazujte do odpadů, půdy nebo vody.

CORPRO

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Ochranná známka CorPro, registrovaná v různých zemích © 2022

Tectyl™ 800-D BF

Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ 800-D BF	
Bod vzplanutí	140°C PMCC
Hustota @ 20°C	0.87 kg/ltr
Teoretické pokrytí @ Doporučená tloušťka suchého filmu	155 sqm/ltr
Viskozita @ 40°C	14 mm²/s
Čas vytvrzování @ 20°C Rozsah	2 - 3 hodiny
Teplota skladování	10 - 35°C
Teplota aplikace	10 – 35°C
VOC Obsah ISO 11890-2 (10.4)	20 g/ltr

https://tectyleurope.com

Skladování

Tectyl 800-D BF by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Nenechávejte Tectyl 800-D BF zamrznout. Mírné promíchání se doporučuje před použitím. Vzhledem k jeho složení může být Tectyl 800-D BF vystaven změnám viskozity po výrobě během skladování. Při správných skladovacích podmínkách je Tectyl 800-D BF nejlepší použít do 36 měsíců po datu výroby.

Pozor

Odkazujte na bezpečnostní list pro další informace o manipulaci a první pomoci.

Poznámka

Přidání jakéhokoli produktu na tento nátěr není možné a použití základního nátěru se nedoporučuje. Použití dalších nátěrů by mohlo vést k chemické nekompatibilitě, což by ovlivnilo výkon tohoto nátěru, jak je uvedeno v sekci Úroveň výkonu. Pokud je vyžadován základní nátěr, který není doporučeným produktem CorPro, musí být získáno písemné povolení od společnosti CorPro.

Stav informací

November 09, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Ochranná známka CorPro, registrovaná v různých zemích © 2022