# Tectyl™ 800-D BF

## Premium oliebaseret, Barium fri, universel, korrosionsforebyggende forbindelse

Tectyl 800-D BF er en vandafvisende, lav viskositet, smørende korrosionsforebyggende olie. Filmen er let, gennemsigtig og olieagtig. Tectyl 800-D BF anbefales til beskyttelse og smøring af små våben og automatiske våben, industrielt udstyr, værktøj, pneumatiske kontroller og lette maskiner og motorer i fugtige, kolde forhold. Tectyl 800-D BF fungerer som en let gauge wire konserveringsmiddel og en rørbelægning til undercover forsendelse og opbevaring.

## Godkendelser / Ydelsesniveauer

| Tectyl™ 800-D BF | |
|---|---|
| **Anbefalet tør filmtykkelse**<br>over metalprofil | 7 µm |
| **Saltspray**<br>Saltspray; 5 % NaCl ved 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 2 dage |
| **Fugtighed**<br>Fugtighed; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 40 dage |
| **US forbundsstandard**<br>STD 791-3007 | PASS |
| **Beskyttelse indendørs**<br>(min. måneder) | min. 24 måneder |
| **Beskyttelse udendørs**<br>(min. måneder) | min. 12 måneder |

## Anvendelser

### Overfladeforberedelse

Den maksimale ydeevne af Tectyl 800-D BF kan kun opnås, når de metaloverflader, der skal beskyttes, er rene, tørre og fri for rust, olie og mill scale. CorPro anbefaler en substrattemperatur på 10-35 °C på tidspunktet for produktapplikationen.

### Anvendelse

Tectyl 800-D BF er formuleret til at blive brugt som leveret. CorPro anbefaler, at den omgivende og produkt temperatur er 10-35 °C på tidspunktet for produktanvendelse. Tynd ikke Tectyl 800-D BF. Tectyl 800-D BF kan anvendes med lavtryksluftsprøjtning, linjesmørere eller dypning. Detaljer om anvendelse kan findes i anvendelseskortet.

### Fjernelse

I den våde og tørrede fase kan Tectyl 800-D BF fjernes med Tectyl Biocleaner eller Tectyl 150.

## Funktioner & Fordele

### Overlegen beskyttelse

Ved den anbefalede DFT giver vandbestandighed og fortrængning en usædvanlig beskyttelse mod korrosion.

### Forarbejdning

Tectyl 800-D BF er en beskyttende belægning, der er nem at påføre.

### Miljø

Tectyl 800-D BF er helt fri for barium.

### Økonomisk

På grund af den tynde film, der kræves, kan store områder beskyttes med lidt produkt.

## Betroet siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belægninger forlænget driftslevetiden for biler, lastbiler, busser og andre køretøjer og udstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelægninger, der er nemme at påføre, langtidsholdbare og nemme at fjerne, når de ikke længere er nødvendige.

For mere information om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøg venligst www.tectyleurope.com.

## Sundhed & Sikkerhed

Dette produkt er ikke sandsynligt at udgøre nogen væsentlige sundheds- eller sikkerhedsrisici, når det bruges korrekt i den anbefalede anvendelse, og der opretholdes gode standarder for personlig hygiejne. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS), som er tilgængeligt på anmodning via dit lokale salgs kontor.

## Beskyt miljøet

Overhold lokale forskrifter. Tøm ikke i afløb, jord eller vand.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Varemærke tilhørende CorPro, registreret i forskellige lande © 2022

# Tectyl™ 800-D BF

## Typiske egenskaber

*Typiske egenskaber er baseret på aktuel produktion. Selvom fremtidig produktion vil overholde Tectyl-specifikationerne, kan der forekomme variationer.*

| Tectyl™ 800-D BF | |
|---|---|
| **Flammepunkt** | 140°C PMCC |
| **Tæthed @ 20°C** | 0.87 kg/ltr |
| **Teoretisk dækning**<br>@ Anbefalet tørfilmstykkelse | 155 sqm/ltr |
| **Viskositet @ 40°C** | 14 mm²/s |
| **Hærdningstid @ 20°C**<br>Interval | 2 - 3 timer |
| **Lagringstemperatur** | 10 - 35°C |
| **Påføringstemperatur** | 10 – 35°C |
| **VOC Indhold ISO 11890-2 (10.4)** | 20 g/ltr |

https://tectyleurope.com

## Opbevaring

Tectyl 800-D BF skal opbevares ved temperaturer mellem 10-35 °C. Fryse ikke Tectyl 800-D BF. Mild agitation anbefales før brug. På grund af sin sammensætning kan Tectyl 800-D BF være udsat for viskositetsændringer efter produktion under opbevaring. Under de rette opbevaringsforhold er Tectyl 800-D BF bedst før 36 måneder efter produktionsdato.

## Forsigtig

Henvis til sikkerhedsdatabladet for yderligere håndtering og førstehjælpsinformation.

## Bemærkning

Det er ikke muligt at tilføje noget produkt over denne belægning, og det anbefales ikke at bruge en primer. Brug af yderligere belægninger kan resultere i kemisk uforenelighed og dermed påvirke denne belægnings ydeevne som angivet i afsnittet om ydeevneniveau. Hvis der kræves en anden primer end et CorPro-anbefalet produkt, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra CorPro.

### Informationens tilstand

November 09, 2026

### Gyldighed

Disse oplysninger gælder kun for produkter, der er fremstillet i følgende regioner: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Varemærke tilhørende CorPro, registreret i forskellige lande © 2022