

Premium öljypohjainen, bariumiton, yleiskäyttöinen, korroosionestoaine

Tectyl 800-D BF on vettä syrjäyttävä, alhaisen viskositeetin, voitelu- ja korroosionestoöljy. Kalvo on kevyt, läpinäkyvä ja öljyinen. Tectyl 800-D BF:ta suositellaan pienaseiden ja automaattisten aseiden, teollisuuslaitteiden, työkalujen, pneumattisten ohjausten sekä kevyiden koneiden ja moottoreiden suojaamiseen ja voiteluun kosteissa, kylmissä olosuhteissa. Tectyl 800-D BF toimii kevyenä mittalangan säilytysaineena ja putkikoostumuksena peitelähetystä ja varastointia varten.

Hyväksynnot / Suoritusastot

Tectyl™ 800-D BF	
Suosittelun kuivan kalvon paksuus metalliprofiiliin yli	7 µm
Suolasumu Suolasumu; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 2 päivää
Kosteus Kosteus; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 päivää
USA:n liittovaltion standardi STD 791-3007	PASS
Sisätilojen suojaus (min. kuukautta)	min. 24 kuukautta
Suojaus ulkona (min. kuukautta)	min. 12 kuukautta

Käyttökohteet

Pinnan esikäsittely

Tectyl 800-D BF:n maksimaalinen suorituskyky voidaan saavuttaa vain, kun suojattavat metallipinnat ovat puhtaat, kuivat ja vapaat ruosteesta, öljystä ja tehdasasteesta. CorPro suosittelee alustalämpötilaa 10-35 °C tuotteen käyttöhetkellä.

Levitys

Tectyl 800-D BF on suunniteltu käytettäväksi sellaisenaan. CorPro suosittelee, että ympäristön ja tuotteen lämpötila on 10-35 °C tuotteen soveltamisen aikana. Älä laimenna Tectyl 800-D BF:ää. Tectyl 800-D BF voidaan levittää matalapaineisella ilmasuihkulla, linjasyöttimillä tai upottamalla. Tietoja soveltamisesta löytyy soveltamiskaaviosta.

Ominaisuudet & Hyödyt

Ylivoimainen suojaus

Suosittelulla DFT-arvolla vedenkestävyys ja syrjäytyminen antavat poikkeuksellisen hyvän suojan korroosiota vastaan.

Käsittely

Tectyl 800-D BF on helposti levitettävä suojapinnoite.

Ympäristö

Tectyl 800-D BF on täysin bariumiton.

Taloudellinen

Tarvittavan ohuen kalvon ansiosta voidaan suojata suuria alueita pienellä määrällä tuotetta.

Luotettu vuodesta 1930

Vuodesta 1930 lähtien Tectyl™ suojaavat pinnoitteet ovat pidentäneet autojen, kuorma-autojen, bussien ja muiden ajoneuvojen käyttöikä. Tectyl-nimi on synonyymi laadukkaille pinnoitteille, jotka ovat helppoja levittää, pitkäkestoisia ja helposti poistettavia tarvittaessa.

Lisätietoja Tectyl-tuotteista, ohjelmista ja palveluista saa osoitteesta www.tectyleurope.com.

Terveys & Turvallisuus

Tämä tuote ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä terveys- tai turvallisuusriskejä, kun sitä käytetään oikein suositellussa sovelluksessa ja hyviä henkilökohtaisen hygienian standardeja noudatetaan. Viitataan turvallisuustietolehtiseen (SDS), joka on saatavilla pyynnöstä paikallisen myyntitoimiston kautta.

Suojele ympäristöä

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä päästä viemäreihin, maahan tai veteen.

Tyypilliset ominaisuudet

Tyypilliset ominaisuudet perustuvat nykyiseen tuotantoon. Vaikka tuleva tuotanto noudattaa Tectyl-spesifikaatioita, vaihteluja voi esiintyä.

Tectyl™ 800-D BF	
Leimahduspiste	140°C PMCC
Tiheys @ 20°C	0.87 kg/ltr
Teoreettinen kattavuus @ Suositeltu kuivan kalvon paksuus	155 sqm/ltr
Viskositeetti @ 40°C	14 mm²/s
Kuivumisaika @ 20°C Alue	2 - 3 tuntia
Säilytyslämpötila	10 - 35°C
Käyttölämpötila	10 – 35°C
VOC-pitoisuus ISO 11890-2 (10.4)	20 g/ltr

Varastointi

Tectyl 800-D BF tulisi säilyttää lämpötiloissa 10-35 °C. Älä jäädytä Tectyl 800-D BF:ää. Kevyt sekoitus on suositeltavaa ennen käyttöä. Koostumuksensa vuoksi Tectyl 800-D BF voi olla alttiina jälkikäsitteilyyn liittyville viskositeettimuutoksille varastoinnin aikana. Oikeissa säilytysolosuhteissa Tectyl 800-D BF on parasta ennen 36 kuukautta tuotantopäivämäärästä.

Varoitus

Viittaa turvallisuustietoesitteeseen lisätietojen saamiseksi käsittelystä ja ensiapuohjeista.

Huomautus

Tämän pinnoitteen päälle ei voi lisätä mitään tuotetta, eikä pohjamaalin käyttöä suositella. Lisäpinnoitteiden käyttö voi aiheuttaa kemiallista yhteensopimattomuutta, mikä vaikuttaa tämän pinnoitteen suorituskyykyyn, kuten kohdassa Suoritustaso todetaan. Jos tarvitaan muuta kuin CorPro:n suosittelemaa pohjamaalia, CorPro:lta on saatava kirjallinen lupa.

Tietojen tila

July 10, 2026

Voimassaolo

Nämä tiedot koskevat vain seuraavilla alueilla valmistettuja tuotteita: Eurooppa



<https://tectyleurope.com>