

Premijski uljni, bez barija, višenamjenski, spoj za prevenciju korozije

Tectyl 800-D BF je ulje za prevenciju korozije s niskom viskoznošću koje odvaja vodu i podmazuje. Film je lagan, proziran i uljast. Tectyl 800-D BF se preporučuje za zaštitu i podmazivanje malog oružja i automatskog oružja, industrijske opreme, alata, pneumatskih kontrola te laganih strojeva i motora u vlažnim, hladnim uvjetima. Tectyl 800-D BF služi kao konzervans za lagane žice i kao premaz cijevi za tajnu pošiljku i skladištenje.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 800-D BF	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	7 µm
Soli Sprej Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 2 dani
Vlažnost Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 dani
SAD savezni standard STD 791-3007	PASS
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 24 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 12 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna učinkovitost Tectyl 800-D BF može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i slobodne od hrđe, ulja i ostataka. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda.

Primjena

Tectyl 800-D BF je formuliran za korištenje u obliku u kojem se isporučuje. CorPro preporučuje da temperatura okoline i proizvoda bude 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Ne razrjeđujte Tectyl 800-D BF. Tectyl 800-D BF može se primijeniti niskotlačnim zračnim prskanjem, linijskim podmazivačima ili uranjanjem. Detalji o primjeni mogu se pronaći u tablici primjene.

Značajke i prednosti

Superior protection

Pri preporučenom DFT, otpornost na vodu i pomak pružaju iznimnu zaštitu protiv korozije.

Processing

Tectyl 800-D BF je lako primjenjiva, zaštitna prevlaka.

Environment

Tectyl 800-D BF je potpuno bez barija.

Economical

Zbog tanke film koji je potreban, velike površine mogu biti zaštićene s malo proizvoda.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Izvještaj o sigurnosti (SDS) koji je dostupan na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 800-D BF	
Zapalna točka	140°C PMCC
Gustoća @ 20°C	0.87 kg/ltr
Teorijska pokrivenost @ Preporučena debljina suhog filma	155 sqm/ltr
Viskoznost @ 40°C	14 mm²/s
Vrijeme sušenja @ 20°C Raspon	2 - 3 sati
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Temperatura primjene	10 - 35°C
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	20 g/ltr

Skladištenje

Tectyl 800-D BF treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati Tectyl 800-D BF. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Zbog svoje kompozicije Tectyl 800-D BF može biti podložan promjenama viskoznosti nakon proizvodnje tijekom skladištenja. Pod pravilnim uvjetima skladištenja Tectyl 800-D BF je najbolji do 36 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Opres

Pogledajte listu sigurnosnih podataka za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda preko ovog premaza nije moguće, a upotreba prajmera nije preporučena. Upotreba dodatnih premaza može rezultirati kemijskom inkompatibilnošću, što može utjecati na performanse ovog premaza kako je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potreban prajmer, osim proizvoda preporučenog od strane CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

Stanje informacija

July 08, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa



<https://tectyleurope.com>